



Bona D515 Multiprime

PRIMER CONCENTRAAT



Multifunctioneel primerconcentraat voor de voorbereiding van absorberende en niet-absorberende ondergronden.

Uitstekend te gebruiken vóór het aanbrengen van een Bona egalisatiemiddel. Dankzij de hoge hechtsterkte kan Bona D515 onverdund worden aangebracht op dichte, niet-absorberende oppervlakken en houten ondergronden, evenals op oude, goed hechtende vloerbedekkingen (tegels, PVC, enz.) in goede staat.

- Multifunctioneel inzetbaar
- Hechtingsverbeteraar op gladde en dichte ondergronden
- Goede hechting op veel ondergronden
- Oplosmiddelvrij (volgens TRGS 610)



Bona D515 Multiprime

PRIMER CONCENTRAAT

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Synthetische dispersie
Kleuren:	Wit
Droogtijd:	Ca. 0,5 – 3 uur afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond en de klimatologische condities. Op houten ondergronden of dekvloeren op basis van calciumsulfaat minimaal 24 uur
Gereedschap:	Vloerborstel of Bona Roller (11 mm)
Giscode:	D1
Veiligheid:	Geclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Schoonmaken:	Water
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C. Opslaan op een droge, goed geventileerde plaats. Tegen vorst beschermen.
Afval:	Restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	10 kg can
Certificaten:	EMICODE EC 1PLUS

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet egaal, volledig droog, schoon, vrij van scheuren en fysiek stabiel zijn. Indien van toepassing, moet de ondervloer voldoen aan de eisen van lokale normen of praktijkrichtlijnen. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de ondergrond op de juiste wijze worden voorbereid en moeten eventuele gebreken worden verholpen voordat de primer wordt aangebracht. Vóór het aanbrengen moet de ondergrond licht worden opgeschuurd tot een licht gestructureerd oppervlak.

Bona D515 mag niet gebruikt worden op wateroplosbare sulfietlijmen en bitumenlijmen. Resten van silaanlijmen moeten volledig worden verwijderd vóór toepassing om het risico op interactie met migrerende stoffen te vermijden.

Indien u vermoedt dat er PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) lijmresten zijn op basis van teer / bitumen, neem dan vóór toepassing contact op met de technische ondersteuning van Bona.



Bona D515 Multiprime

PRIMER CONCENTRAAT

GESCHIKTE ONDERGROND

- Ook eventueel met vloerverwarming.
- Cementgebonden dekvloer volgens EN 138 13
- Calciumsulfaat dekvloer volgens EN 13813
- Nieuwe spaanplaten (P4-P7) of OSB 2 – OSB 4 platen, stevig vastgeschroefd
- Houten ondergronden
- Andere droge en stabiele ondervloeren, zoals gipsvezelplaten
- Goed verlijmde keramische tegels die grondig zijn gereinigd en geschuurd met Bona Diamond Abrasives (korrel 80) zijn ook geschikt
- Andere gladde en niet-absorberende ondervloeren
- Vóór gebruik op een mastiek asfalt dekvloer (AS, IC10, IC15) volgens EN 13813, neemt svp contact op met een Bona Technisch Adviseur

GEBRUIKSAANWIJZING

Optimale gebruiksomstandigheden zijn een luchttemperatuur tussen 18°C en 25°C, een vloertemperatuur van minimaal 15°C en maximaal 20°C tijdens de installatie (inclusief vloerverwarming) en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70% rv.

Afhankelijk van de toepassing wordt Bona D515 verdund of onverdund gelijkmatig met een kwast of roller (11 mm) op de ondergrond aangebracht. Voormijd de vorming van plassen en dikke lagen. Laat de primer drogen totdat er een transparante film is ontstaan alvorens verder te gaan in het proces.

Als primer vóór het aanbrengen van een egalisatiemiddel op absorberende ondergronden

Verdund Bona D515 met water in een verhouding van 1:1 tot

1:3, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, en breng het gelijkmatig aan zoals hierboven beschreven.

Als hechtingsbevorderend middel op gladde en niet-absorberende ondergronden

Breng Bona D515 onverdund aan op gladde en dichte ondergronden, zoals keramische tegels, epoxyharsoppervlakken, hout of mastiekasfalt, vóór het aanbrengen van een egalisatiemiddel.

Als tussenlaagprimer tussen lagen Bona egalisatiemiddelen

Verdund Bona D515 met water in een verhouding van 1:1 tot 1:2 en breng het gelijkmatig aan zoals hierboven beschreven.

VERBRUIK

Circa 40–150 g/m² (concentraat), afhankelijk van de toepassingsmethode en de conditie van de ondergrond. Het

verbruik kan variëren afhankelijk van het absorptievermogen en de oppervlaktestructuur van de ondergrond.

BELANGRIJK!

Breng Bona silaanlijmen niet rechtstreeks aan op een oppervlak dat is voorbehandeld met Bona D515.



Bona D515 Multiprime

PRIMER CONCENTRAAT

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com