



Bona D750

COLA LVT DE DISPERSÃO



Bona D750 é uma cola de dispersão reforçada de fibras, mono componente de base húmida e sem dissolventes, para a instalação de pavimentos de PVC sobre sub-pavimentos absorventes. Graças ao seu longo tempo de abertura e excelente sucção, esta cola de emissões muito baixas é ideal para o seu uso com pavimentos de desenho de PVC em forma de tijoleiras e pranchas. Graças à sua elevada resistência contra cisalhamento, a D750 ajuda a minimizar a formação de juntas p.ex., em placas de desenho de PVC. Além disso, com o uso de Bona D750, (a indentação residual) dos pavimentos elásticos reduz-se ao mínimo. A Bona D750 apenas é apta para uso em interiores.

- Elevada resistência ao cisalhamento
- Minimiza a formação de juntas de revestimentos de pavimentos de desenho de PVC
- Emissões baixas EMICODE EC1 Plus
- Excelente sucção
- Sem tempo de arejamento
- Fácil de aplicar
- Tempo de abertura prolongado
- Apta para aquecimento por pavimento radiante

Dados técnicos

Base: Dispersão à base de etileno-acetato de vinil -acrilato, reforçado com fibras

Cor: Bege

Viscosidade: Fácil de aplicar

Tempo de arejamento: aprox. 5 min*

Tempo de abertura: aprox. 25-30 min.

Resistência à carga: após aprox. 24 horas.

GISCODE: D1

EMICODE: EC1 Plus

Affset: A+

DIBt: Z-155.20-265

Agentes de limpeza: Água quente, toalhetas de Limpeza Bona, água, acetona. A cola endurecida só pode ser eliminada mecanicamente.

Tempo de secagem: De 48 a 72 horas*

Tratamento da superfície: após aprox. 48 - 72 horas.*

Armazenagem / transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte. Conservar num lugar seco e bem ventilado. Preservar longe da geada.

Tamanho da embalagem: Baldes de 14 e 6 kg

Validade: 12 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens/sacos tubulares vazios devem ser geridos de acordo com as normas locais.

* a 20 °C y 55 % H.R.

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.



Bona D750

COLA LVT DE DISPERSÃO

Preparação do sub-pavimento

O substrato deve estar em bom estado, nivelado, seco, sem fissuras e sem pó. A superfície também deve estar ligeiramente texturizada. Se for pertinente, o sub-pavimento deve cumprir com os requisitos das normas ou códigos de práticas locais. Caso necessário, deve preparar a soleira de maneira profissional para a instalação. As fissuras e os buracos devem ser preenchidos com uma massa de nivelamento estável como Bona H610. A instalação dos pavimentos de desenho de PVC com Bona D750 requer uma superfície absorvente e uniforme. É essencial aplicar uma massa de nivelamento da Bona, como Bona H605 ou Bona H600. Especialmente se o seu sub-pavimento não é absorvente ou se for sensível à humidade (por ex. betonilhas de asfalto fundido ou de sulfato cálcico). Tenha em conta que o sub-pavimento e a massa de nivelamento devem estar suficientemente secos, para evitar a formação posterior de bolhas ou odores. Consulte também as fichas técnicas dos produtos Bona adicionais necessários que for usar.

Sub-pavimentos adequados

- Todos os sub-pavimentos absorventes e nivelados com uma massa niveladora Bona adequada.

Tratamento

Deixe que a cola se aclimatize a uma temperatura ambiente agradável. Antes de usar a cola, as seguintes condições ambientais devem ser cumpridas:

Temperatura do ar: min. 18-25 °C; temperatura do pavimento: min. 15 °C (com aquecimento radiante, não deve superar os 20 °C); H.R.: máx. 65 %.

Evite a radiação solar direta quando trabalha com a cola. Uma humidade do ar elevada e as baixas temperaturas prolongam o tempo de abertura e de secagem, uma baixa humidade do ar e as altas temperaturas reduzem-na. Os revestimentos devem estar suficientemente aclimatizados e adaptados às condições ambientais que prevalecerão quando se for usar. Consulte também os manuais de instruções do fabricante do pavimento.

Aspire a fundo para eliminar o pó e a sujidade. Aplique Bona D750 sobre a superfície com uma espátula den-

tada Bona 200F (TKB A2). Aplique a cola de maneira consequente e uniforme. Evite a formação de ninhos de colas ou poças para prevenir a formação de marcas visíveis na superfície. A seguir, deixe que a cola se evapore durante uns 5 minutos*, antes de aplicar o revestimento. Carregue firmemente o pavimento contra a cola.

O tempo de aplicação é de uns 25-30 minutos*. Não aplique mais cola da que se pode usar no tempo de abertura do produto.

Atenção: Limpe as ferramentas. Inclusivamente uma ligeira sujidade pode alterar negativamente o comportamento da cola.

Certifique-se de solucionar durante a colagem qualquer deformação severa dos extremos, dilatações ou dobras de compressão, pontas que sobressaem num grau extremo ou a eventual curvatura do revestimento. As deformações ou as pontas superiores deformadas devem ser aplanadas durante a instalação. Aproximadamente 15 minutos depois da inserção deve usar um rolo de pressão para pressionar o revestimento para baixo duas vezes.

*a 20 °C y 50 % H.R.

Rendimento

Espátula dentada Bona 200F aprox. 200-230 g/m² pavimentos de desenho de PVC em tijoleiras ou placas.

Nota: Bona D750 não é apta para a instalação de alcatifas, lâminas de PVC ou revestimentos de pavimentos elásticos.

A Bona só se considera responsável pelo produto que fornece, mas não pelo produto total uma vez instalado. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. Tenha também em conta as fichas de produtos Bona adicionais.