



Bona Gap Master

MASSA ACRÍLICA DE ENCHIMENTO



Betume de base acrílica para vedação de fendas em ligação com rodapés ou soleiras.

Bona Gap Master é um betume de base acrílica sem silicone para vedação de fendas em rodapés e soleiras. O betume está disponível em 15 cores diferentes e o seu acabamento pode ser feito com todos os vernizes Bona quando secar. O seu material é permanentemente elástico (15% de tolerância de movimento máxima) e não possui solventes nem odor. Também pode ser utilizado para reparar danos e preencher fendas e fissuras num pavimento de madeira.

- Permanentemente elástico
- Alto poder de aderência
- Manutenção feita com restaurador
- Inodoro



Bona Gap Master

MASSA ACRÍLICA DE ENCHIMENTO

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Massa acrílica
Cor:	Faia clara, Faia escura, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho fossilizado, freixo/abeto, branco, preto, arce, cerejeira, wengué, nogueira, teca, RAL 7030 (cinzento)
Densidade:	1,57 ± 0,05 g/cm³ medido de acordo com a norma DIN EN ISO 2811-1
Tempo de secagem:	aprox. 18–24 h* (O produto endurece por dessecação). A humidade elevada, a baixa temperatura e as juntas de profundidade superiores a 15 mm podem atrasar significativamente a formação da pele e a cura. * a 20 °C y 50 % H.R.
Rendimento:	310 ml de selante são suficientes para cerca de 12 metros lineares de juntas de 5 x 5 mm, ou cerca de 3 metros lineares de juntas de 10 x 10 mm.
Risco de incêndio:	Classe E
Tempo de secagem:	Aprox. 18-24 horas* (o produto cura por meio de dessecação. Alta humidade, baixa temperatura e profundidade da junta acima de 15 mm podem atrasar significativamente a formação da película e a cura.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +25° C durante o armazenamento e o transporte. Conservar num lugar seco e bem ventilado.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridas de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	Tubos de 310 ml
Certificações:	Reação ao fogo EN13501 Classe E
Tolerância máxima ao movimento:	15 %
Tempo de formação da pele:	10 min aprox.* a 20°C e 55 % RH

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.



Bona Gap Master

MASSA ACRÍLICA DE ENCHIMENTO

PREPARAÇÃO DO SUB-PAVIMENTO

O substrato deve estar seco, firme e livre de pó e gordura. Pelo menos uma das superfícies que se vai juntar deve ser absorvente ou permeável à difusão. Antes de aplicar o selante, elimine os resíduos de cimento, os agentes desmoldantes e os primários. Nos projetos de renovação, os selantes antigos, os restos de pintura e o material solto devem ser totalmente eliminados.

O fundo da junta deve ser sempre revestido com um material adequado (por ex. cordão de polietileno ou lã mineral) e com as dimensões adequadas para impedir a adesão a três bandas. Para evitar a contaminação e conseguir uma selagem limpa, recomendamos tapar as pontas das juntas com fita adesiva antes da aplicação.

APLICAÇÃO

1. Corte a tampa do tubo com uma faca afiada, procurando não danificar a rosca. Enrosque a boca, e corte-a em ângulo de maneira que se adapte ao tamanho e à forma da junta.
2. Aplique um cordão contínuo, certificando-se de que está em contacto com ambos os lados do oco.
3. Alise imediatamente a massa com um objeto de ponta plana, com uma esponja ou com o dedo molhado. Alisar não é apenas recomendado por razões estéticas, mas garante também um contacto estreito e uma boa adesão ao substrato.

4. A fita adesiva que foi utilizada pode ser retirada imediatamente depois da aplicação.
5. O Bona Gap Master deve ser protegido contra lixiviação, por exemplo, por humidade condensada, até que se forme uma película sólida. O produto fresco pode ser removido com um pano húmido.
6. Limpe as ferramentas com água imediatamente após o uso. O produto curado deve ser removido mecanicamente. Os resíduos restantes podem ser amolecidos com água e, em seguida, limpos. Durante a secagem, a cor mudará ligeiramente.

RENDIMENTO

310 ml de selante são suficientes para aproximadamente 12 metros lineares de juntas com dimensões de 5 x 5 mm

ou aproximadamente 3 metros lineares de juntas com dimensões de 10 x 10 mm.



Bona Gap Master

MASSA ACRÍLICA DE ENCHIMENTO

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.