



Bona Hardwax Oil

ACEITE DE SELLADO

Aceite protector para suelos de madera en interiores



Aceite cera dura de sellado que proporciona una protección duradera, resistencia al desgaste y a las marcas de calzado.

Bona Hard Wax Oil consigue el aspecto cálido de un suelo aceitado, al tiempo que crea una superficie robusta y resistente a las manchas que permite reparaciones en puntos localizados y un fácil mantenimiento. Muy adecuado para suelos con sistemas de calefacción radiante y reduce el riesgo de encolado lateral. Para mayor protección, aplicar dos capas.

- Repele el agua y la suciedad
- Resistente al desgaste y a las marcas de calzado
- Aplicación segura en juguetes infantiles
- Sin cobalto ni cetoximas



Bona Hardwax Oil

ACEITE DE SELLADO

Aceite protector para suelos de madera en interiores

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceites y ceras endurecedores modificados
Brillo (a 60°):	Extra Mate 3 %, Mate 10 %, Satinado 20 %
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	Antes del lijado/recubrimiento: 6-8 horas ¹ Uso ligero: mínimo 18 horas ¹ ¹ en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R. Se debe garantizar una ventilación adecuada
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable Bona, rodillo de microfibra Bona, pelo 5 mm o una broche de buena calidad con cerdas finas muy juntas
Rendimiento:	20-24 m ² /l por capa
Riesgo de incendio:	Contiene aceites secantes, por lo que existe riesgo de autoignición. Los materiales usados, paños y similares deben sumergirse en agua o introducirse en recipientes metálicos sellados. Véase la ficha de datos de seguridad
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas con alcohol. El material seco se puede eliminar con acetona
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
Tamaño del envase:	1 litro, 2,5 litros y 10 litros
Certificados:	DIBt; producto para construcción seguro

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Hardwax Oil

ACEITE DE SELLADO

Aceite protector para suelos de madera en interiores

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se va a utilizar.

Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia y remueva bien el recipiente antes de utilizarlo (remuévalo también cada cierto tiempo durante el uso).

Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 20 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 50 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

Utilice guantes de goma, gafas de seguridad y botines

desechables durante la aplicación.

Asegúrese de que hay una buena ventilación en todo momento durante la aplicación y durante el tiempo de secado/curado.

Nota: Hard Wax Oil puede presentar problemas de curado en maderas tropicales como el ipé, el wengué, el merbau, etc. Para mejorar las condiciones de curado en este tipo de especies o similares, se recomienda aplicar primero una capa de Bona Craft Oil que se dejará secar por completo.

TRATAMIENTO

Alt. 1

2x Bona Hard Wax Oil

Alt. 2

1x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K

1x Bona Hard Wax Oil

Alt. 3

1x Bona Rich Tone o Bona Nordic Tone

1x Bona Craft Oil 2K

1x Bona Hard Wax Oil

Alt. 4

1x Bona Rich Tone

2x Bona Hard Wax Oil

Importante

Deje que cada aplicación se seque por completo antes de proceder con la siguiente capa. En zonas con un tránsito elevado, puede ser recomendable terminar con dos capas de Bona Hard Wax Oil para una mayor protección contra el desgaste.



Bona Hardwax Oil

ACEITE DE SELLADO

Aceite protector para suelos de madera en interiores

APLICACIÓN

APLICACIÓN INICIAL

La superficie debe lijarse hasta llegar a la madera virgen y también deberá estar seca y sin polvo resultante del lijado, ni aceites, ceras ni ningún otro contaminante. Se recomienda utilizar abrasivos de grano 120 para el lijado final.

1. Aplique una capa uniforme muy fina en todo el suelo evitando la acumulación del producto. Siga la dirección de la veta siempre que sea posible.
2. Deje que se seque durante mínimo 6-8 horas. Asegúrese de que hay una ventilación adecuada.
3. Realice un lijado superficial con un Bona Scrad Pad (sin wings) o Bona Diamond Abrasivos de grano 240.
4. Elimine todo el polvo y aplique otra capa fina en todo el suelo de igual manera.
5. No pise el suelo hasta que haya transcurrido un tiempo de secado mínimo de 18 horas. Se recomienda dejar un tiempo de secado superior siempre que sea posible.

APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO

1. Limpie la superficie con Bona Cleaner. Si las superficies están muy sucias se recomienda utilizar la Bona PowerScrubber con Bona Deep Clean Solution. La suciedad restante quedaría atrapada en el recubrimiento y puede afectar a la posterior aplicación de Bona Hard Wax Oil.
2. Realice un lijado muy ligero con Bona Diamond Abrasivos de grano 240 o con Bona Scrad Pad con wings de grano 150.
3. Elimine el polvo resultante del lijado.
4. Aplique una capa uniforme muy fina en todo el suelo evitando que el producto se acumule. Siga la dirección de la veta siempre que sea posible.
5. Deje secar durante al menos 12 horas, mejor si es más tiempo, antes de volver a pisar el suelo.

ADVERTENCIA: BONA HARD WAX OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. EXISTE RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS, PAÑOS, TPAPOS Y SIMILARES DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA O INTRODUCIRSE EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.



Bona Hardwax Oil

ACEITE DE SELLADO

Aceite protector para suelos de madera en interiores

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo regularmente utilizando un Recambio Mopa Atrapapolvo y/o un aspirador. Cuando sea necesario, pase la mopa con un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona humedecido en un Limpiador para Suelos de Madera Bona. En superficies que necesitan un retoque, se recomienda aplicar una

capa de Bona Wax Oil. En el caso de trabajos de mantenimiento más extensos y para una mayor protección, se recomienda realizar una aplicación de mantenimiento con otra capa de Bona Hard Wax Oil como se describe anteriormente.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.