



Bona Hard Wax Oil

ULEI SIGILANT CU FORMARE DE PELICULĂ

Ulei protector de interior pentru pardoseli din lemn



Ulei de sigilare, cu formare de peliculă, care oferă protecție de durată și rezistență la uzură și la urmele de încălțăminte.

Bona Hard Wax Oil produce aspectul cald al unei pardoseli tratate cu ulei și restabilește o suprafață rezistentă la uzură, care este „spot-repairable”(reparabilă local) și ușor de întreținut. Este foarte potrivit pentru pardoseli cu încălzire și reduce mult riscul de lipire laterală. Pentru o protecție îmbunătățită aplicați două straturi.

- Rezistent la apă și la murdărie
- Rezistent la uzură și la urmele de încălțăminte
- Sigur pentru aplicarea pe jucăriile pentru copii
- Nu conține cobalt și cetoxime



Bona Hard Wax Oil

ULEI SIGILANT CU FORMARE DE PELICULĂ

Ulei protector de interior pentru pardoseli din lemn

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Ulei vegetal modificat si ceruri
Strălucire (la 60°):	Extramat 3%, Mat 10%, Satinat 20%
Diluție:	Nu se dilueaza
Timp uscare:	Inainte de slefuire/reaplicare: 6-8 ore ¹ Trafic usor: min.18 ore ¹ ¹ conditii climatice normale, 20°C/60% R.H. Asigurați o bună ventilare
Unelte de lucru:	Șpaclu din oțel inoxidabil, rolă Bona din microfibră de 5 mm sau o pensulă de bună calitate cu peri fini și denși
Consum:	20–24 m ² /litru per strat
Risc de foc:	Conține uleiuri de uscare. Risc de autoaprindere. Cârpele, lavetele și alte obiecte similare folosite, din material textil sau hârtie, trebuie scufundate în apă sau plasate în recipiente metalice etanșe. Consultați Fișa cu Date de Securitate
Siguranță:	Neclasificat
Rezistență:	aprox. 10 zile ¹
Curățare:	Uneltele se curată cu white spirit. Materialul uscat se îndepartează cu acetonă
Valabilitate:	3 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare:	Depozitati la o temperatura intre +5°C si +30°C, intr-un spatiu racoros, bine-ventilat, departe de materiale incompatibile sau surse de foc
Reziduuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi manipulate conform reglementarilor locale
Ambalaj:	1 litru, 2,5 litri, 10 litri
Certificate & standarde:	DiBt; produs de construcții sigur

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa cu date de Securitate



Bona Hard Wax Oil

ULEI SIGILANT CU FORMARE DE PELICULĂ

Ulei protector de interior pentru pardoseli din lemn

PREGĂTIRE

Asigurați-vă ca pardoseala ce urmează a fi tratată este aclimatizată la mediul de lucru.

Înainte de utilizare lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei și **amestecați** conținutul înainte de aplicare (în timpul utilizării amestecați ocazional produsul).

Condițiile optime de aplicare sunt 20°-25°C și 30-50% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea relativă a aerului scăzută reduc timpul de uscare, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare.

Temperatura minimă de aplicare este de 13°C. Folosiți

mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și ghete de unică folosință în timpul aplicării. Asigurați o bună ventilație pe toată durata aplicării și a timpului de uscare/întărire.

Nota! Bona Hard Wax Oil poate întâmpina probleme de maturizare atunci când este aplicat pe esențe exotice precum ipe, wenge, merbau, etc. Pentru a îmbunătăți condițiile de întărire ale produsului pe aceste esențe de lemn și altele asemenea, se recomandă aplicarea mai întâi a unui strat de ulei Bona Craft Oil, lăsat să se usuce complet, peste care se aplică Bona Hard Wax Oil.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Alternativa 1

2x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1x Bona Craft Oil/Bona Craft Oil 2K

1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 3

1x Bona Rich Tone sau Bona Nordic Tone

1x Bona Craft Oil 2K

1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 4

1x Bona Rich Tone

2x Bona Hard Wax Oil

Important

Lăsați fiecare aplicare să se usuce complet înainte de a continua cu stratul următor.

În spațiile cu trafic intens, luați în considerare aplicarea a două straturi de ulei de Bona Hard Wax Oil pentru o protecție sporită împotriva uzurii.



Bona Hard Wax Oil

ULEI SIGILANT CU FORMARE DE PELICULĂ

Ulei protector de interior pentru pardoseli din lemn

APLICARE

APLICAREA INITIALĂ

Suprafața trebuie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte impurități. Se recomandă șlefuirea finală, înainte de aplicarea finisajului, cu abrazive cu granulație 120.

1. Aplicați Hard Wax Oil într-un strat foarte subțire pe toată suprafața, evitând acumulările de produs. Aplicați pe direcția fibrei acolo unde este posibil.
2. Lăsați să se usuce minim 6-8 ore. Asigurați o bună ventilație a încăperii.
3. Șlefuiți ușor folosind Bona Scrad Pad (fără aripioare) sau Bona Diamond granulație 240.
4. Ștergeți praful și apoi aplicați un nou strat de Hard Wax Oil precum cel anterior.
5. Așteptați min. 18 ore de uscare înainte de a supune podeaua traficului pietonal. Dacă este posibil, așteptați

mai mult de 18 ore.

APLICARE DE ÎNTREȚINERE

1. Curățați suprafața cu Bona Cleaner. Pe suprafețele foarte îmbâcsite se recomandă spălarea cu Bona Power Scrubber și Bona Deep Clean Solution. Orice impuritate rămasă pe suprafața va interfera cu noua aplicare de Bona Hard Wax Oil.
2. Șlefuiți foarte ușor cu abrazive Bona Diamond cu granulație 240 sau cu padul Bona Scrad Pad cu aripioare de granulație 150.
3. Îndepărtați temeinic praful de șlefuire.
4. Aplicați un strat foarte subțire și uniform pe întreaga podea, evitând acumulările de produs. Pe cât posibil, aplicați pe direcția fibrei.
5. Lăsați să se usuce cel puțin 12 ore, de preferință mai mult, înainte de a relua traficul pe podea.

AVERTIZARE: BONA HARD WAX OIL CONȚINE ULEIURI CU USCARE OXIDATIVĂ. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE, HÂRTIA, CÂRPELE ȘI OBIECTELE SIMILARE FOLOSITE TREBUIE ARUNCATE ÎN APĂ SAU ÎN RECIPIENTE METALICE ETANȘATE

ÎNTREȚINERE

Curățați podeaua în mod regulat folosind o lavetă de praf din microfibră Bona și/sau un aspirator. Dacă este necesar, ștergeți cu o lavetă de curățare Bona din microfibră împreună cu soluția de curățare a podelelor din lemn Bona. Pe suprafețele care necesită retușuri, se

recomandă aplicarea unui strat de Bona Wax Oil. Pentru o întreținere mai extinsă și o protecție sporită, se recomandă aplicarea unui alt strat de Bona Wax Oil, așa cum este descris mai sus.



Bona Hard Wax Oil

ULEI SIGILANT CU FORMARE DE PELICULĂ

Ulei protector de interior pentru pardoseli din lemn

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi exonerăm pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.