



Bona Intense

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une coloration riche moyenne



Le primaire en phase aqueuse monocomposant Bona Intense fournit une coloration moyenne riche du bois.

Primaire 100% polyuréthane. Excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour les parquets posés sur chauffage au sol et essences sensibles et délicates, parquets bois debout ou lames larges et longues.

- Coloration moyenne
- Pour tous les bois, notamment les essences tropicales
- Idéal pour les chauffages au sol
- Application facile au rouleau



Bona Intense

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une coloration riche moyenne

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Primaire polyuréthane monocomposant en phase aqueuse
Matières solides:	32 %
Dilution:	Si nécessaire, diluez avec le Bona Extender (4 %) pour un temps ouvert plus long. (Voir fiche technique séparée)
Temps de séchage:	1 à 2 heures (20°C/60% HR)
Outils d'application:	Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante
Consommation:	8-10 m ² /lit (≈100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Un an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage ou le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Bidon de 5 litres. 3 bidons par carton.
Certificats:	GREENGUARD EMICODE EC 2 à faibles émissions EN 13501-1; Réaction au feu EN 71-3; Application sur les jouets pour enfants

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona Intense

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une coloration riche moyenne

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol soit acclimaté à son environnement d'utilisation finale. La surface doit être poncée jusqu'au bois nu, sèche et exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière. Un ponçage avec un abrasif grain 120 à l'aide d'un disque Bona Quattro ou d'un équipement similaire est recommandé pour le ponçage final du bois.

Le produit doit être à température ambiante. Les conditions d'application optimales se situent entre 18-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. Dans des conditions sèches et/ou chaudes, un maximum de 4%

du Bona Retarder peut être ajouté pour prolonger le temps ouvert et réduire le risque de chevauchement et de décoloration. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

Attention: Les essences de bois tropicaux telles que le teck, l'ipé, le chêne fumé, le wengé et les essences similaires ainsi que certains résineux contiennent des ingrédients naturels – tanins, huiles, résines et minéraux, qui peuvent entraîner un allongement significatif du temps de séchage, des problèmes de mouillage ou changements de couleur. Il est **fortement recommandé** d'identifier l'essence de bois et d'effectuer un essai d'application pour évaluer la couleur et l'aspect général du système.

MÉTHODOLOGIES

Bona Intense convient à une utilisation sur pratiquement tous les types de bois et notamment sur les bois tropicaux.

Programme de traitement typique:

- 1x Bona Intense
- Ponçage léger au grain 150
- 2-3x vernis Bona¹

¹ Ne pas utiliser le primaire Bona Intense en combinaison avec le vernis Bona Mega EVO

Note:

- Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.
- Le primaire Bona Intense ne doit être utilisé que directement sur du bois brut. Il ne doit pas être utilisé en conjonction avec des teintures ou des huiles, ni pour recouvrir d'autres finitions.

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation et insérer le filtre fourni.
2. Appliquez le Bona Intense uniformément, en finissant dans le sens du grain, à l'aide d'un rouleau Bona ou d'un applicateur à tête pivotante. à env. 8-10 m²/lit et éviter les accumulations de produit.
3. Laisser sécher env. deux-trois heures.
4. Si vous appliquez deux couches de Bona Intense, il est

recommandé de poncer entre les couches de primaire. Si vous appliquez une seule couche de Bona Intense, poncez après la première couche de finition. Poncez doucement à l'aide du système Bona Scrad et du grain Wing 150 ou plus fin. Les abrasifs Bona Diamant grain 120 conviennent également.

5. Retirez la poussière et terminez le traitement selon le programme de traitement ci-dessus.



Bona Intense

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une coloration riche moyenne

IMPORTANT!

Le Bona Intense ne doit jamais être utilisé comme traitement final des parquets.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com