



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een warme verkleuring



1K watergedragen primer voor een gemiddelde tot rijke houtkleuring.

Bona Intense kan goed geschuurd worden en is bijzonder geschikt voor vloeren met vloerverwarming en/of zwevende vloeren, zoals kopshouten vloeren en plankenvloeren. Het is effectief op praktisch alle houtsoorten, met name tropisch hout.

- Gemiddelde tot rijke houtkleuring
- Goede schuureigenschappen
- Geschikt voor de meeste houtsoorten
- Vermindert het risico op kantverlijming



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een warme verkleuring

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component watergedragen polyurethaan grondlak
Vast stofgehalte:	32%
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	1-2 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10m ² /liter (≈100-120g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	GREENGUARD EMICODE EC2 lage emissie EN 13501-1; Reactie op vuur EN 71-3; veiligheid van speelgoed

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een warme verkleuring

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal.

Het product op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Bij droge en/of warme temperaturen kan er maximaal 4% Bona Extender worden toegevoegd om de open tijd te verlengen en het

risico op overlappingsen en verkleuringen te verlagen. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Attentie: Tropische houtsoorten zoals Team, Ipé, Gerookt Eiken, Wengé en vergelijkbare soorten, evenals sommige soorten naaldhout, bevatten natuurlijke ingrediënten – looistoffen, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, vochtproblemen of kleurveranderingen. Het wordt **sterk aanbevolen** om vooraf de houtsoort te identificeren en een proef uit te voeren om de kleur en het algemene uiterlijk van het systeem juist te kunnen beoordelen.

BEHANDELSHEMA

Bona Intense is geschikt voor vrijwel alle houtsoorten en in het bijzonder voor tropisch hout.

Algemeen behandelingschema:

1x Bona Intense

1x Bona Aflak

Tussenschuren met korrel 150

1 of 2x Bona Aflak

Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Intense mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter.
2. Breng Bona Intense gelijkmatig aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-10 m²/liter en voorkom opstapeling van de lak.
3. Ca. 2-3 uur laten drogen.

4. Tussenschuren na de 1e laag aflak. Voor het tussenschuren gebruik het Bona Scrad System met Wing korrel 150 of fijner. Ook geschikt is Bona Diamond Abrasives korrel 120.
5. Goed stofzuigen en voltooi de behandeling met een 2e laag Bona Aflak.

BELANGRIJK!

Bona Intense mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren.



Bona Intense

WATERGEDRAGEN PRIMER

Voor een warme verkleuring

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com