



Bona Intense

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração média-intensa.



Primário à base de água 1k oferece uma coloração média rica à madeira.

Bona Intense apresenta excelentes propriedades de abrasão e é altamente adequado para pavimentos de piso radiante, pavimentos flutuantes ou de placas de madeira. É eficaz em praticamente todos os tipos de madeira, principalmente espécies tropicais.

- Coloração média rica da madeira
- Excelentes propriedades de abrasão
- Adequado para a maior parte dos tipos de madeira
- Reduz o risco de aderência lateral



Bona Intense

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração média-intensa.

DADOS TÉCNICOS

Conteúdo em sólidos:	32% aprox
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Próxima camada: 1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado
Rendimento:	8-10m ² /l (≈100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Sem classificar.
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	5 litros 3 embalagens por caixa.
Certificações:	GREENGUARD EMICODE EC 2 emissões muito baixas. EN 13501-1; comportamento ao fogo. EN 71-3; Aplicação em brinquedos infantis.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Intense

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração média-intensa.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira. Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no. Em ambientes secos e/ou quentes, pode-se acrescentar como máximo 4% de Bona Extender para prolongar o tempo

de abertura do produto e reduzir o risco de solapamento e descoloração. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

Tenha em conta o seguinte: As espécies tropicais como a teca, o ipé, o carvalho fumado, o wengué ou espécies parecidas, assim como algumas madeiras macias, contêm ingredientes naturais (taninos, óleos, resinas e minerais) que podem prolongar o tempo de secagem de maneira notável, provocando problemas de humidade ou alterações de cor. **É altamente recomendado** identificar a espécie de madeira e efetuar uma aplicação de prova para avaliar a cor e o aspeto geral do sistema.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Bona Intense é ideal para praticamente todo o tipo de madeiras, em particular, para as madeiras tropicais.

Tratamento habitual:

- 1 x Bona Intense
- Lixagem ligeira com grão 150
- 2-3 x Verniz Bona

Tenha em conta o seguinte:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona Intense apenas deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.
- Não use Bona Intense em combinação com Bona Mega EVO.

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o recipiente antes de utilizar e insira o filtro fornecido.
- 2) Aplique Bona Intense uniformemente, seguindo o veio e usando um rolo Bona ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l. Evite a acumulação do produto.
- 3) Deixe secar durante 3 horas.
- 4) Se for aplicar duas camadas de Bona Intense, recomenda-se efetuar uma lixagem entre duas camadas

- de primário. Se for aplicar apenas uma camada de Bona Intense, a lixagem será feita depois de aplicar a primeira camada de verniz. Faça uma lixagem suave com o sistema Bona Scrad e um Wing de grão 150 ou mais fino. Os abrasivos Diamond Abrasives de grão 120 também são adequados.
- 5) Elimine o pó e complete o tratamento conforme o descrito na secção de tratamento.



Bona Intense

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração média-intensa.

IMPORTANTE!

Bona Intense nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.