



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare mediu intensă



Grundul 1K pe bază de apă oferă un colorit mediu-bogat lemnului.

Bona Intense are proprietăți de șlefuire excelente și este foarte potrivit pentru podele cu încălzire în pardoseală și/sau pentru podele mobile, cum ar fi cele în ștorț sau dușumele. Este eficient practic pentru toate tipurile de lemn, în special pentru speciile tropicale.

- Colorit mediu intens al lemnului
- Proprietăți excelente de șlefuire
- Adecvat pentru majoritatea tipurilor de lemn
- Reduce riscul de lipire laterală



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare mediu intensă

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund poliuretanic, monocomponent, pe bază de apă
Corp solid:	Aprox. 32%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Aplicare urmatorul strat: 1-2 ore(20°C/60% R.H)
Unelte de lucru:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru(100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetona. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	Un an de la data producției în ambalajul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	Bidon 5L, 3 bidoane per bax
Certificate & standarde:	GREENGUARD EMICODE EC 2 emisii reduse EN 13501-1; Reacție la foc EN 71-3; Aplicare pe jucării

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate corespunzătoare



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare mediu intensă

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul final de utilizare. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte contaminări. Pentru șlefuirea finală a lemnului se recomandă șlefuirea cu un abraziv cu granulație de 120 folosind un disc Bona Quattro sau un echipament similar.

Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C and 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc. În condiții uscate și/sau calde, se poate adăuga maximum 4% Bona Extender

pentru a prelungi timpul de deschidere și a reduce riscul de suprapunere și modificări de culoare. **Temperatura minima de utilizare este de 13°C.**

Vedeți: Speciile de lemn tropical, cum ar fi Teak, Ipe, Stejar afumat, Wenge și specii similare, precum și unele esențe de lemn moale, conțin ingrediente naturale - taninuri, uleiuri, rășini și minerale, care pot duce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umețare sau modificări de culoare. Se **recomandă cu insistență** identificarea speciei de lemn și efectuarea unei aplicații de probă pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona Intense este potrivit pentru a fi utilizat practic pe toate tipurile de lemn și în special pe lemnul tropical.

Program standard de tratament:

1x Bona Intense

Șlefuire intermediară cu granulație 150

2-3x Lac Bona

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului.
- Bona Intense trebuie utilizat numai direct pe lemn brut. Nu trebuie utilizat în combinație cu baițuri sau uleiuri ori pentru a acoperi alte lacuri.

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare și introduceți filtrul furnizat.
2. Aplicați Bona Intense uniform, finisând în direcția fibrei, cu ajutorul unei Role Bona sau un Aplicator pivotant, cu un consum aproximativ de 8-10 m²/litru și evitați acumulările de produs.
3. Se lasă să se usuce aproximativ două-trei ore.
4. Dacă se aplică două straturi de Bona Intense, atunci se

recomandă șlefuirea între straturile de grund. Dacă aplicați un singur strat de Bona Intense, șlefuiți după primul strat de lac. Șlefuiți ușor folosind Bona Scrad Pad și aripioare de granulație 150 sau mai fină. Sunt potrivite și abrazivele Diamond de granulație 120.

6. Îndepărtați praful și finalizați tratamentul conform programului de tratament de mai sus.



Bona Intense

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare mediu intensă

IMPORTANT!

Bona Intense nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le conferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe testarea extensivă, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de posibile utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consiliere tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și dispozițiile standardelor relevante.