



Bona Intense

VATTENBUREN GRUNDLACK

Medel varm infärgning



Vattenburen grundlack som ger en varm ton till trägolvet.

Bona Intense har utmärka slitegenskaper och är mycket lämplig för golv med golvvärme och/eller flytande golv såsom kubbgolvet eller plankgolv. Produkten kan användas på i stort sett alla träslag.

- Ger golvet en varm ton
- Utmärkta slitegenskaper
- Lämpligt för de flesta träslag
- Minskar risken för sidlimning



Bona Intense

VATTENBUREN GRUNDLACK

Medel varm infärgning

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	1-komponent, vattenburen grundlack baserad på polyuretan
Torrhalt:	32%
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	1–2 timmar (20°C/60% R.H)
Verktyg:	Bona Roller (microfiber) eller T-bar applikator
Åtgång:	8–10 m ² /lit per applicering
Säkerhet:	Inte märkningspliktig
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	EMICODE; EC2-låga emissioner GREENGUARD EN 13501–1; Bandklassning EN 71–3; Applicering på leksaker för barn

För mer information se produktens säkerhetsdatablad.

FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk med slippapper korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg

temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för användning är 13°C.

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.



Bona Intense

VATTENBUREN GRUNDLACK

Medel varm infärgning

BEHANDLINGSSHEMA

Behandlingsschema:

1 x Bona Intense
Lätt mellanslipning med korn 150 eller finare
2 x Bona Topplack

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Använd gärna en applikatorpad eller en kantroller för att applicera produkten vid väggar och kanter. Jämna ut allt överskott direkt när lacken är våt.

Bona Intense skall aldrig användas som en avslutande behandling på golvet.

APPLICERING

1. Skaka dunken ordentligt innan användning. Sätt i filtret som finns i kartongen.
2. Applicera jämnt med mjuka rörelser tvärs träets längdriktning där möjligt. Behåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Jämna ut lack längs längdriktningen. Låt torka ordentligt innan nya

lager lack appliceras. Torktiden blir något längre för varje lager.

3. När lacken torkat mellanslipas ytan med Bona Scrad system 150 korn eller finare.

4. Dammsug golvet nog.

5. Applicera en Bona topplack enligt behandlingsschema.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.