



Bona LinoPrime

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE



Primaire en phase aqueuse bi-composant pour le garnissage des pores des sols en linoléum.

Bona LinoPrime est un primaire à base de polyuréthane à séchage rapide pour le garnissage des pores des sols en linoléum préalablement nettoyés et poncés. Il garantit un traitement homogène et lisse de la couche suivante et peut être recouvert après une heure de séchage.

- Bouche les pores
- Réduit l'absorptivité
- Faible consommation au m²
- Application sûre et facile



Bona LinoPrime

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Primaire polyuréthane bicomposant en phase aqueuse
Matières solides:	Env. 23%
Mélange:	1 dose de Bona LinoPrime Hardener pour 24 doses Bona LinoPrime
Durée de vie:	Max. 3 heures à 20°C (plus court si plus chaud)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour une durée d'ouverture prolongée.
Outils d'application:	Rouleau en microfibre Bona (poils de 11 mm)
Consommation:	20-25 m ² /litre (≈40-50g/m ²) par couche
Sécurité:	Primaire : non classifié Durcisseur : classifié (voir la fiche de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans à partir de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit être ni inférieure à +5°C, ni supérieure à +30°C pendant le stockage et le transport. Stocker dans un endroit frais
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres incl. durcisseur. 4,8 L de vernis & 0,2 L de durcisseur.
Certificats:	EMICODE; class EC1RPLUS – Émissions intérieures très faibles EN 71-3: Sécurité jouets enfants

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona LinoPrime

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

PRÉPARATION

Il convient de veiller à ce que le revêtement de sol soit totalement exempt de toute contamination susceptible de nuire à l'adhérence.

L'élimination de tout ancien lustrant, produit d'entretien ou autre contamination est une étape cruciale pour garantir le succès de l'application de Bona LinoPrime. Bona a mis au point plusieurs solutions possibles en fonction du type de sol et de l'équipement disponible. Veuillez consulter le guide « Best practices for Floor Renewal » (Meilleures pratiques

pour la rénovation des sols), disponible sous l'onglet « Documents » de la page produit Bona LinoPrime sur bona.com, pour une description complète de toutes les solutions recommandées.

Toujours tester et évaluer l'adhérence pour s'assurer de la compatibilité avec la surface avant de traiter l'ensemble du sol.

MÉTHODOLOGIES

Rénovation du Linoléum:

1x Bona LinoPrime

1x Bona Pure Colour

1x Bona Pure ou Bona Pure HD

APPLICATION

1. Secouez soigneusement le primaire et versez le produit dans un seau de mélange Bona.

Utilisez le mélange dans le délai d'utilisation recommandé de 3 heures.

2. Ajoutez lentement une bouteille de durcisseur Bona LinoPrime dans le seau tout en mélangeant mécaniquement. Mélangez soigneusement pendant au moins une minute. Note : Le durcisseur ne doit pas être ajouté directement dans le bidon de finition, seul un mélange externe est possible. Si vous mélangez de plus petites quantités de finition, assurez-vous de respecter le ratio correct entre le durcisseur et la finition. Laissez le mélange réagir pendant au moins cinq minutes avant l'utilisation.

3. Appliquez le Bona LinoPrime à l'aide d'un rouleau microfibre Bona (poils de 11 mm). Passez le rouleau de manière croisée avec un mouvement fluide et régulier, en évitant les accumulations de produit. La consommation est d'environ 20-25 m²/L.

Pour favoriser et accélérer le processus de séchage, des ventilateurs adaptés peuvent être utilisés.



Bona LinoPrime

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

AVERTISSEMENT: Le linoléum et les autres revêtements de sol poreux absorbent facilement l'eau. Si une élimination chimique ou humide d'un ancien polish ou d'un autre produit d'entretien est effectuée, le sol doit bénéficier d'un temps de séchage minimum de 24 heures dans de bonnes conditions. Pour faciliter le processus de séchage, des ventilateurs et des chauffages peuvent être utilisés. Notez que toute trace d'eau ou de produits chimiques de nettoyage résiduels dans le sol peut entraîner un défaut d'adhérence ! Les conditions optimales d'application se situent entre 18-22°C et 40-60 % d'humidité relative. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures basses et une forte humidité l'augmentent.

IMPORTANT!

Bona LinoPrime ne doit jamais être utilisé comme traitement final pour les sols souples.

Les informations contenues dans ce document ainsi que tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider l'applicateur sont basés sur l'expérience passée et des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la grande variété d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de la nécessité d'effectuer leurs propres essais ou de demander conseil technique auprès de Bona avant utilisation.

Bona ne peut garantir que ses produits et non l'ensemble de la construction. Respectez les recommandations du fabricant de sol souple ainsi que les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com