Bona LinoPrime

VATTENBUREN GRUNDLACK FÖR HALVHÅRD GOLV



2-komponents grundlack för porfyllning av linoleumgolv.

Bona LinoPrime är en PUR-baserad grundlack för porfyllning av djuprengjorda och slipade linoleumgolv. Den förbättrar även vidhäftningen för nästa lager färg eller lack vilket normalt kan appliceras redan efter 1 timme.

- Fyller igen porer
- Reducerar absorptionsförmågan
- Liten åtgång per kvadratmeter
- Säker och enkel applicering

Bona LinoPrime

VATTENBUREN GRUNDLACK FÖR HALVHÅRD GOLV

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretangrundlack
Torrhalt:	ca. 23%
Blandningsförhålland	1 del Bona LinoPrime härdare till 19 delar Bona LinoPrime
Brukstid:	max. 3 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur)
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	1–2 timmar (20°C/60% R.F)
Verktyg:	Bona Microfiber Roller (5 mm), applikator mopp
Åtgång:	20–25 m²/liter per stryk
Säkerhet:	Grundlack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig. (se produktens säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – häll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum I oöppnad original förpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5ºC eller överstiga +30ºC under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – häll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3 x 5 liter inkl härdare.
Certifikat:	Emicode EC1PLUS för mycket låga emissioner EN 71–3: godkänd för applicering

Ytterligare information kan hittas på produktens säkerhetsdatablad.

Bona LinoPrime

VATTENBUREN GRUNDLACK FÖR HALVHÅRD GOLV

FÖRBEREDELSER

Säkerställ, genom att tvätta och rengöra ytan med Bona Power Remover R, så att ytan är helt fri alla föroreningar som kan ge dålig vidhäftning. Att ta bort all polish, underhållsprodukt och andra föroreningar är vital för en god vidhäftning av Bona LinoPrime. Bona har utvecklat flera olika tillvägagångssätt för att renovera halvhårda golv beroende på vilken golvtyp det är och vilken utrustning som krävs för ett bra resultat. Läs vår guide “Best practices for Floor Renewal” som finns tillgänglig under “Dokument” på Bona LinoPrimes produkt sida på bona.com för en komplett beskrivning och rekommendation.

Testa alltid vidhäftning på aktuellt golv för att säkerställa god kompatibilitet innan komplett behandling av golvet.

OBS: Linoleum & andra porösa golvmaterial absorberar vatten. Om en våt rengörningsmetod används skall golvet torka i minst 24 timmar innan Bona LinoPrime appliceras. För att säkerställa en god tork kan fläktar med och utan värme användas.

Optimala förhållande för applicering är 18–22°C och 40–60% relativ fuktighet. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden medan låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

BEHANDLINGSSCHEMA

Renovering av Linoleum med Bona Pure HD:
1x Bona LinoPrime
1–2x Bona Pure HD

Renovering av Linoleum med Bona SuperSport Zone Paint:
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Pure HD

APPLICERING

1. Skaka dunken med Bona LinoPrime och hall sedan upp det i en blandningshink. Tillsätt härdaren långsamt under omrörning. Blanda minst 1 minut.
2. Applicera produkten jämnt över golvet utan överskott. Använd produkten inom 3 timmar. Om en mindre mängd produkt skall blandas var noga med blandningsförhållandet 1:19.
3. Låt ytan torka ca 1 timme. Använd fläkt.

VIKTIGT!

Bona LinoPrime skall aldrig användas som en avslutande behandling.

Bona LinoPrime

VATTENBUREN GRUNDLACK FÖR HALVHÅRD GOLV

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.