



Bona Mega

ACABADO AL AGUA DE UN COMPONENTE

Simplicidad para suelos de madera de uso comercial y doméstico



Barniz al agua de un componente, de uso muy extendido y con gran resistencia química.

Bona Mega es un barniz de poliuretano que reacciona con el oxígeno, ideal para suelos de viviendas con un uso intenso y zonas comerciales de poco tránsito; ofrece una magnífica protección contra salpicaduras o derrames de productos químicos de uso doméstico. Su fórmula innovadora ha demostrado su idoneidad en suelos con un gran movimiento, tarimas y calefacción radiante.

- Magnífica resistencia al desgaste
- Flujo y homogeneidad excepcionales
- Bajo riesgo de encolado lateral
- Excelente en maderas de colores intensos



Bona Mega

ACABADO AL AGUA DE UN COMPONENTE

Simplicidad para suelos de madera de uso comercial y doméstico

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Barniz de poliuretano modificado con aceite de un componente
Contenido en sólidos:	Aprox. 32 %
Brillo (a 60°):	Brillo 90 % Satinado 50 %, Mate 25 %, Extra Mate 9 % (sobre vidrio)
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	Hasta la próxima capa: 2-3 horas* Uso ligero: 8 horas* Dureza plena: 7 días* *en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o aplicador articulado.
Rendimiento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por capa
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30°C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	10 x 1 litro 3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC 2 – Muy bajas emisiones en interiores GreenGuard EN 13501-1; respuesta al fuego EN 71-3: Aplicación en juguetes infantiles

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Mega

ACABADO AL AGUA DE UN COMPONENTE

Simplicidad para suelos de madera de uso comercial y doméstico

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se va a utilizar. La superficie debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también deberá estar seca y sin polvo de lijado, ni aceites, ceras o cualquier otro contaminante. La superficie debe tratarse previamente con una imprimación Bona antes de aplicar Bona Mega.

Deje que el barniz alcance la temperatura de la estancia,

TRATAMIENTO

Protocolo estándar para madera no tratada:

1x Bona Primer¹

Lijado ligero con grano 150

2x Bona Mega

¹ Bona Mega produce un tono sutilmente rico que se aprecia más en especies de madera clara y en suelos tratados con un tinte ligero o con imprimaciones blanqueadoras.

No se recomienda recubrir las imprimaciones Bona White y Bona Natural con Bona Mega si se busca un auténtico

inserte el filtro y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. Las condiciones óptimas de uso son una temperatura de entre 18 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

aspecto blanco.

Tenga en cuenta lo siguiente: No se recomienda aplicar más de dos capas completas de imprimación y/o barniz al día debido al riesgo de que la madera se hinche en exceso y se abarquille. Asegúrese de que hay una buena ventilación durante el secado. Unas condiciones de secado deficientes pueden reducir el rendimiento del producto y la adhesión.

APLICACIÓN

1) Agite bien el barniz durante un minuto.

2) Aplique utilizando un rodillo Bona cubriendo 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Pase el rodillo de forma alterna en sentido transversal y siguiendo la veta de la madera evitando acumulaciones de producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos.

3) Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Debe garantizarse una ventilación adecuada.

4) Si fuera necesario, efectúe un lijado intermedio usando el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz. **Nota:** Si la

capa anterior de barniz o imprimación se ha dejado secar durante más de 24 horas, entonces siempre será necesario efectuar un lijado intermedio.

Se puede permitir el tránsito peatonal ligero transcurridas 8 horas, pero la superficie sigue siendo susceptible a los arañazos y a las marcas de calzado hasta que esté completamente curado. El curado total se logrará cuando transcurran siete días aproximadamente. No cubra, ni friegue, ni pase una mopa demasiado húmeda por la superficie hasta que esté totalmente curado el barniz.



Bona Mega

ACABADO AL AGUA DE UN COMPONENTE

Simplicidad para suelos de madera de uso comercial y doméstico

MANTENIMIENTO

Limpiar con los productos adecuados es fácil. Cuando elige los productos de limpieza y mantenimiento de Bona puede tranquilizarse sabiendo que ha elegido el mejor producto posible para ayudarle a cuidar su suelo.

Las instrucciones de mantenimiento para el usuario final

están disponibles en la página de productos Bona Mega en bona.com. Existen instrucciones detalladas de mantenimiento tanto para propietarios como para usuarios finales profesionales. **Imprima una copia de las instrucciones pertinentes y entréguesela al usuario final.**

IMPORTANTE

- Los plastificantes que se encuentran en materiales como las bases de las alfombras, las patas de los muebles, las ruedas y los adhesivos utilizados para la fijación pueden provocar el reblandecimiento y la decoloración. La exposición a tintes para el cabello o neumáticos de goma de coches, bicicletas y cochecitos de bebé puede provocar una decoloración permanente e irreversible de la superficie. Utilice protección o evite completamente el contacto.
- Los derrames deben eliminarse lo antes posible. Los derrames desatendidos pueden causar manchas

cosméticas o dañar la superficie. Tenga en cuenta que, aunque los barnices Bona están diseñados para proporcionar una superficie sellada resistente al desgaste, las marcas de calzado, los derrames, etc., ningún sistema de acabado aplicado en superficie puede evitar los daños físicos a la madera ni «endurecerla». Las hendiduras en la madera y los arañazos pueden ser causados por muebles, objetos caídos, garras de perro, etc., y deben adoptarse medidas para reducir la posibilidad de que esto ocurra.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.