



Bona Mega EVO®

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

Simplicidade para pavimentos de madeira residenciais e comerciais.



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

O Bona Mega EVO® é um revestimento de última geração para pavimentos de madeira à base de água de 1K com uma nova tecnologia de auto-reticulação que é activada na aplicação.

Adequado para tráfego doméstico pesado e comercial médio. A sua fórmula única proporciona uma cura rápida com uma excelente resistência aos riscos, ao desgaste e aos produtos químicos. A consistência suave do Bona Mega EVO® oferece excelentes propriedades de cobertura e nivelamento. A tecnologia única de auto-reticulação permite um desgaste rápido do pavimento e tempos de espera curtos entre demãos.

Com níveis de COV inferiores a 3%, o verniz contribui para boas condições de trabalho com baixo impacto na qualidade do ar interior.

- Desenvolvimento rápido do rendimento
- Aplicação segura e tolerante
- Alto poder de cobertura



Bona Mega EVO®

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

Simplicidade para pavimentos de madeira residenciais e comerciais.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de acabamento de poliuretano/acrilato aquoso de 1 componente
Conteúdo em sólidos:	31 % aprox.
Brilho:	Acetinado 40 %, Mate 20 %, Extra Mate 10 % Ultra Matt 5% (sobre vidro)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Revestimento: 1-2 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Dureza total: 5 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m²/litro (100-120 g/m²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transport
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 litro /3 x 5 litros
Certificações:	EMICODE; EC1PLUS – Emissões muito baixas em interiores EN 16165 Anexo B - R9 (Mate) EN 71 - 3 - Aplicação em brinquedos para crianças. EN 13501 - 1 Reação ao fogo GREENGUARD Gold.

Informação adicional pormenorizada disponível na Ficha de Segurança correspondente.



Bona Mega EVO®

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

Simplicidade para pavimentos de madeira residenciais e comerciais.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante.

Deixe que o verniz alcance a temperatura da divisão. Insira

o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Madeira não tratada, opção 1:

1 x Bona Primer¹

2 x Bona Mega EVO

Madeira não tratada, opção 2:

1 x Bona Mega EVO®¹

2 x Bona Mega EVO®

Bona Mega EVO, assim como adotar medidas para estabilizar as condições ambientais.

² Em espécies de madeira tropical, use sempre um primário primeiro devido a uma possível reação com os sais naturais da madeira.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Um as condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

¹ Para pavimentos nos quais há risco de encolagem lateral, por exemplo, nos pavimentos de madeira maciça, pavimentos de ripas de madeira macia e os pavimentos de madeira dura com aquecimento radiante, recomenda-se sempre usar um primário antes de aplicar



Bona Mega EVO®

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

Simplicidade para pavimentos de madeira residenciais e comerciais.

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o verniz durante um minuto pelo menos.
- 2) Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos.
- 3) Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
- 4) Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

Pode retomar o tráfego pedonal ligeiro depois de oito horas, mas continua a existir o risco de que se produzam marcas de calçado ou imperfeições até que não estiver completamente curado. Em condições normais, o revestimento consegue 80% passadas 24 horas e a cura completa é alcançada passados 5 dias aproximadamente. Não tape nem passe uma mopa ou esfregona húmida pela superfície até que esteja totalmente curada.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Quando escolher os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento. As instruções de manutenção para o utilizador final estão

disponíveis na página do produto Bona Mega EVO em bona.com. Existem instruções específicas de manutenção tanto para proprietários como para utilizadores finais profissionais. Imprima uma cópia das instruções pertinentes e entregue-as ao utilizador final.

IMPORTANTE!

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados rapidamente. Os derrames não eliminados podem causar manchas antiestéticas ou danificar a superfície.
- Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície

selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecer» o pavimento. As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

- Os vernizes Bona nem amarelecem nem mudam de cor pelos efeitos da luz ultravioleta. No entanto, os vernizes Bona não podem impedir que a própria madeira mude de cor devido ao sangramento dos taninos, do movimento dos óleos naturais ou dos efeitos da luz ultravioleta.



Bona Mega EVO®

ACABAMENTO AQUOSO DE UM COMPONENTE

Simplicidade para pavimentos de madeira residenciais e comerciais.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.