



Bona Mega

PROTECTION MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Simplicité pour les parquets commerciaux moyens et domestiques lourds



Le vernis en phase aqueuse monocomposant incontournable et hautement résistant aux produits chimiques.

Bona Mega est une protection en polyuréthane réticulant à l'oxygène, idéal pour les zones domestiques à passage intensif et les zones commerciales à passage faible, offrant une excellente protection contre les fuites. Sa formulation innovante s'est révélée parfaitement adaptée aux sols à passage intensif, aux planchers et aux systèmes de chauffage au sol.

- Haute résistance à l'usure
- Capacités de nivellement et fluidité excellentes
- Risque d'encollage latéral réduit
- Convient parfaitement aux bois aux tons intenses



Bona Mega

PROTECTION MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Simplicité pour les parquets commerciaux moyens et domestiques lourds

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Finition polyuréthane monocomposante modifiée à l'huile.
Matières solides:	Env. 32%
Brillance:	Brillant 90% Satiné mat 50%, Mat 25%, Extra Mat 9% (sur verre).
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour un temps ouvert plus long.
Temps de séchage:	Recouvrement : 2-3 heures* Utilisation légère : 8 heures* Possibilité de survitrification : 7 jours* *dans des conditions climatiques normales, 20°C/60% HR
Outils d'application:	Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante
Consommation:	8-10 m ² /litre (100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classée
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	10 x 1 litre, 3 x 5 litres
Certificats:	EMICODE EC2 à faibles émissions GREENGUARD EN 13501-1 ; Réaction au feu EN 71-3 : Application sur les jouets pour enfants

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona Mega

PROTECTION MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Simplicité pour les parquets commerciaux moyens et domestiques lourds

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol soit acclimaté à son environnement d'utilisation finale. La surface doit être poncée jusqu'au bois nu, sèche et exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière. La surface doit être prétraitée avec un primaire Bona avant l'application du Bona Mega.

Le vernis doit être à température ambiante, insérer le filtre et

bien agiter le bidon avant utilisation. Les conditions optimales d'utilisation se situent entre 18-25°C et 30-60 % d'humidité relative de l'air. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

MÉTHODOLOGIES

Protocole standard bois non traité:

- 1 x Primaire Bona¹
- Ponçage léger au grain 150
- 2 x Bona Mega

¹ Le Bona Mega produit un ton riche et subtil qui est plus visible sur les essences de bois clair et sur les sols traités avec une teinture légère ou des primaires blanchissants. Il n'est pas recommandé de recouvrir le primaire Bona White

avec le vernis Bona Mega si vous souhaitez obtenir un véritable aspect blanc.

Attention: Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Assurer une bonne ventilation pendant le séchage. De mauvaises conditions de séchage peuvent réduire les performances et l'adhérence du produit.

APPLICATION

- 1) Secouez soigneusement le vernis pendant une minute.
- 2) Appliquer à l'aide d'un rouleau Bona à raison de 8-10 m² /litre (100-120 g/m²). Rouler alternativement dans le sens et dans le sens du bois en évitant les accumulations de produit. Maintenez toujours un « bord humide » pour éviter les chevauchements.
- 3) Laisser sécher correctement avant d'appliquer d'autres couches. Assurer une ventilation adéquate.
- 4) Si nécessaire, effectuez un ponçage intermédiaire avec le grain Bona Scrad System P150 (ou plus fin) et dépoussiérez avant d'appliquer une dernière couche de vernis.

Remarque: Si la couche précédente de vernis/primaire a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire.

Un passage léger peut reprendre après 8 heures, mais la surface reste sensible aux rayures jusqu'à ce qu'elle soit complètement durcie. Le résultat final est obtenu après environ sept jours. Ne pas couvrir ou passer une serpillière humide sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement durcie.



Bona Mega

PROTECTION MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Simplicité pour les parquets commerciaux moyens et domestiques lourds

ENTRETIEN

Le nettoyage avec les bons produits est facile. Lorsque vous choisissez les produits de nettoyage et d'entretien Bona, vous pouvez être tranquille en sachant que vous avez choisi le meilleur produit possible pour vous aider à prendre soin de votre sol.

Les instructions de maintenance pour l'utilisateur final sont

disponibles sur la page produit Bona Mega sur bona.com. Des instructions de maintenance détaillées sont disponibles pour les consommateurs finaux et les utilisateurs finaux professionnels. **Veuillez imprimer une copie des instructions correspondantes et la remettre à l'utilisateur final.**

IMPORTANT!

- Les plastifiants présents dans les matériaux tels que les tapis, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc des voitures, vélos et poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface. Utilisez une protection ou évitez complètement tout contact.
- Les déversements doivent être éliminés rapidement. Les déversements sans surveillance peuvent provoquer des

taches cosmétiques ou endommager la surface. Veuillez noter que même si les vernis Bona sont conçus pour fournir une surface scellée qui résiste à l'usure, aux rayures et aux déversements, etc. Aucun système de finition appliqué en surface ne peut empêcher les dommages physiques au bois ou « durcir » le sol. Les empreintes dans le bois et les rayures peuvent être causées par des meubles, des objets tombés, des griffes de chien, etc. et des mesures doivent être prises pour réduire ce risque.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com