



Bona Mega

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Medium commerciële belaste vloeren & zwaarder belaste vloeren woonhuizen



Populaire 1K watergedragen parketlak met hoge weerstand tegen chemische stoffen.

Bona Mega heeft een innovatief, watergedragen, 1-component formule, die reageert met de zuurstof in de lucht en daardoor presteert als een 2-componenten parketlak. Mixen is niet nodig, rechtstreeks uit de can te gebruiken. Ook zeer geschikt voor plankenvloeren en houten vloeren met vloerverwarming. Bona Mega niet gebruiken op wit- of pastelgebeitste vloeren.

- Hoge slijtvastheid
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Verminderd risico op kantverlijming, ideaal voor vloerverwarming, plankenvloeren etc.
- Goed bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën



Bona Mega

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Medium commerciële belaste vloeren & zwaarder belaste vloeren woonhuizen

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component olie-gemodificeerd polyurethaan afwerking
Vast stofgehalte:	Ca. 32%
Glans (bij 60°):	Glans 90% - Zijdemat 50% - Mat 25% - Extra Mat 9% (op glas)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	Nieuwe laag: 2-3 uur* Licht gebruik: 8 uur* Volledig uitgehard: 7 dagen* *onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10 m²/liter (100-120 g/m²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	10 x 1 liter / 3 x 5 liter
Certificaten:	EMICODE; EC2 – lage emissie GreenGuard EN 13501-1; reactie op vuur EN 71-3: toepassing op kinderspeelgoed

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het

beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Mega

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Medium commerciële belaste vloeren & zwaarder belaste vloeren woonhuizen

BEHANDELSHEMA

Standaard protocol onbehandeld hout:

1x Bona Primer¹

Licht tussenschuren met korrel 150

2x Bona Mega

¹ Bona Mega produceert een subtiele rijke tint op die meer opvalt op lichte houtsoorten en op vloeren die zijn behandeld met een lichte beits of 'whitewash' primers. Daarom raden wij niet aan om Bona White en Bona Natural af te werken

met Bona Mega als je echt op zoek bent naar een witte/onbehandelde uitstraling.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte drogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) De lak 1 minuut grondig schudden.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller, verhouding 8 -10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingsen/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór

het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen, maar het oppervlak blijft kwetsbaar voor krassen en beschadigingen totdat het volledig is uitgehard – volledige uitharding is na ongeveer 7 dagen. Geen kleden e.d. neerleggen of vochtig schoonmaken totdat het volledig is uitgehard.

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

Onderhoudsinstructies voor eindgebruikers zijn beschikbaar op de Bona Mega productpagina op bona.com. Stuur de pdf digitaal door naar uw klant. Uiteraard kunt u het ook printen.



Bona Mega

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Medium commerciële belaste vloeren & zwaarder belaste vloeren woonhuizen

BELANGRIJK!

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervanbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of

het oppervlak beschadigen.

- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com