



Bona Mega



Lac 1K pe bază de apă, popular la scară largă, cu rezistență chimică sporită.

Bona Mega este un finisaj din poliuretan cocatenat cu oxigen, ideal pentru zonele casnice intens circulate și pentru zone comerciale cu trafic ușor, care oferă o protecție excelentă împotriva vărsărilor de substanțe. Formula sa inovatoare s-a dovedit perfect adecvată pentru pardoseli cu trafic intens, dușumele și încălzire prin pardoseală.

- Rezistență mare la uzură
- Fluiditate și nivelare excelente
- Risc redus de legare laterală
- Excelență pe lemn de esență tare



Bona Mega

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac monocomponent, pe baza de rășini poliuretanice modificate cu ulei
Corp solid:	Aprox. 32%
Strălucire (la 60°):	Lucios 90%, Satinat 50%, Mat 25%, Extra mat 9%(pe sticlă)
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reaplicare: 2 - 3 ore* Utilizare usoară: 24 de ore* Maturizare completă: 7 zile* *în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rola Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant
Consum:	8 – 10 m ² /litru(120 – 100 g/m ²)per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării sau transportului
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	10 x 1 litru, 3 x 5 litri
Certificate & standarde:	EMICODE EC 2 emisii reduse GREENGUARD EN 13501-1; Reacție la foc EN 71-3: Aplicare pe jucăriile pentru copii

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate



Bona Mega

PREGĂTIRE

Înainte de aplicare, suprafața trebuie tratată cu un grund pe baza de apă Bona. Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, slefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți de contaminare. Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Peste lemnul crud:

1x Grund Bona

Slefuire intermediară granulație 150

2x Bona Mega

Nota:

- Bona Mega produce o ușoară accentuare a culorii, vizibilă mai ales pe lemnul de culoare deschisă și pe parchetul tratat

APLICARE

1. Aplicați lacul utilizând o Rola Bona. Rolăți cu o mișcare netedă și continuați perpendicular pe fibra și apoi în lungimea fibrei, evitând acumulările de produs. Pentru evitarea urmelor de suprapunere, întotdeauna pastrați "ude" marginile secțiunilor finisate. Înainte de aplicarea următorului strat de lac, lăsați să se usuce foarte bine. Luați în calcul o prelungire a timpului de uscare cu fiecare strat de lac nou aplicat.
2. Dacă este necesar, efectuați o slefuire ușoară cu plasa

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare.

Temperatura minimă de utilizare este 13°C.

cu băut de nuanță deschisă sau cu grund de albire. Nu se recomandă combinarea de grund Bona White și Bona Mega dacă doriți o culoare cu adevărat albă.

- Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeală. Asigurați o bună ventilație în timpul uscării. Condițiile de uscare inadecvate pot conduce la o peliculă slabă și cu aderență precară.

sau Sistem Bona Scrad (pad maro și aripioare) granulație 150 înainte de aplicarea ultimului strat de lac. **Nota:** Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci slefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Suprafața poate prelua traficul ușor după aprox. 8 ore de la ultima aplicare. Lăsați suprafața să se maturizeze 1 săptămână înainte de a o acoperi cu covoare. În acest timp evitați plasarea obiectelor grele și curățarea cu mop umez.

ÎNȚREȚINERE

Curățați pardoseala utilizând Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner și laveta din microfibre. Pentru spațiile publice s-ar putea să fie necesară introducerea unui program de curățare mecanizat. Suprafețele uzate se pot reimprospăta prin aplicarea unui nou strat de lac Bona Mega după

spălarea și slefuirea medie a podelei. Vedeti instrucțiunile separate privind procesul de relacuire.

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la www.bona.com



Bona Mega

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.