



Bona Mix&Fill

EMPLASTE AL AGUA



Emplaste al agua para el relleno de juntas de hasta 2 mm de ancho en suelos de madera.

Bona Mix&Fill es un emplaste al agua que debe mezclarse con el polvo resultante del lijado a fin de lograr un color y una consistencia adecuados. Rellena juntas de hasta 2 mm de ancho y soluciona otros pequeños defectos de los suelos de madera. Se utiliza con cualquiera de los barnices y aceites de Bona y en maderas claras y oscuras por igual.

- Fácil de lijar
- Secado muy rápido
- Anticorrosivo
- Fácil de mezclar y aplicar



Bona Mix&Fill

EMPLASTE AL AGUA

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Dispersión de acrilato
Proporción de mezcla:	Mezclar con polvo de madera hasta adquirir la consistencia de una papilla espesa
Tiempo de secado:	- Entre aplicaciones: 20 minutos¹ - hasta el lijado: 30-60 minutos¹ - hasta el tratamiento de acabado o con aceite 1-2 horas¹ ¹ se asume una formación normal de pequeñas grietas en suelos recién instalados a 20 °C/60 % H.R. Cuanto más ancha y profunda sea la grieta, más durará el tiempo de secado
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:	8-12 m ² /l en función del tamaño y la cantidad de grietas
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar mecánicamente o frotando con agua. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros 10 x 1 litro

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se utilizará, que está seco y sin ceras, suciedad ni ningún otro contaminante. Lije el suelo hasta la madera virgen con abrasivos con grano 60-80 (antes de proceder al lijado final). **La temperatura de la estancia y del producto no deben caer por debajo de +13 °C entre la aplicación y**

el secado.

Las condiciones óptimas de tratamiento son una temperatura de entre 18 y 20 °C y una humedad relativa del aire del 40 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan.



Bona Mix&Fill

EMPLASTE AL AGUA

APLICACIÓN

1. Agitar bien el bote antes de su uso.
2. Mezclar el producto en un recipiente con polvo de lijado fino y limpio hasta obtener una consistencia similar a la de unas gachas.
3. Aplicar la mezcla por todo el suelo con una espátula de acero inoxidable. Procurar no dejar rayas ni acumulaciones de emplaste en el suelo.
4. Dejar secar el emplaste y repetir el tratamiento si es necesario. Las grietas grandes pueden requerir varias aplicaciones.

5. Una vez completado el relleno y seca la superficie, lije todo el exceso de material de Mix & Fill utilizando abrasivos de grano 100. Los abrasivos Bona Net son especialmente adecuados para este paso.
6. Trate el suelo con cualquier sistema de recubrimiento Bona siguiendo las instrucciones correspondientes.

Nota: Bona Mix & Fill no es adecuado para juntas de más de 2 mm. Para huecos de hasta 3 mm, utilice Bona Mix & Fill Plus.

IMPORTANTE

Las grietas en suelos de tablones o entarugados no se suelen rellenar. El relleno seco podría romperse y

desprenderse durante el proceso de contracción/dilatación.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.