



Bona Mix&Fill Plus

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 3 mm



Spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině, určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na dřevěných podlahách.

Bona Mix&Fill Plus je spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině, určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlaze. Většinou je zapotřebí pouze jedna aplikace k vyplnění spár na nově instalované parketové podlaze. Produkt je míchán s dřevným brusným prachem z aktuální podlahy, jenž má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, které ladí se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus se doporučuje pro lehce a středně zabarvené dřeviny, jako je dub, buk, borovice, jasan apod. a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

- Vyjimečná plnicí schopnost
- Rychleschnoucí
- Na vodní bázi, avšak antikorozi (žádné skvrny od rzi)
- Velmi nízký obsah rozpouštědel



Bona Mix&Fill Plus

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 3 mm

TECHNICKÁ DATA

Obsah sušiny:	Cca. 38%
Poměr ředění:	10 - 15% dřevného prachu k 85 - 90% pojiva (tmelu)
Doba schnutí:	Do následné aplikace 15-30 minut* Do broušení 30-60 minut* Do ošetření lakem nebo olejem 1-2 hodiny* * Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí. Spáry širší než 2 mm potřebují schnout přes noc.
Náradí k aplikaci:	Nerezová špachtle
Spotřeba:	Cca. 8-12 m ² /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár.
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit mechanicky nebo drhnutím ve vodě. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	Nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití produktu ihned uzavřete.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro broušení na holé dřevo použijte brusivo P60-80 (před konečným broušením). Optimální

podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**



Bona Mix&Fill Plus

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

Pro spáry do šířky 3 mm

APLIKACE

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
2. Smíchejte produkt v nádobě s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci kaše.
3. Aplikujte směs rovnoměrně po celé podlaze pomocí nerezové špachtle. Dbejte na to, aby na podlaze nezůstávaly šmouhy nebo nahromaděné vrstvy tmelu.
4. Nechte tmel zaschnout a v případě potřeby aplikaci

opakujte. Větší spáry mohou vyžadovat více vrstev.

5. Jakmile je tmelení dokončeno a povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill Plus přebroušením s brusivem se zrnitostí P100. Pro tento krok jsou vhodné například brusné mřížky Bona Net Alox/Ceramic.

6. Ošetřete podlahu jakoukoliv povrchovou úpravou Bona – postupujte podle příslušných návodů.

DŮLEŽITÉ!

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem

smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Určité vzácné druhy dřevin (zejména tropické dřeviny) nebo chemicky ošetřené dřeviny mohou vyvolat nepředvídané rakce. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl. Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161