



Bona Mix&Fill Plus

RELLENO AL AGUA



Emplaste tapajuntas al agua con elevado contenido de sólidos para rellenar juntas y huecos en suelos de madera.

Bona Mix&Fill Plus es un emplaste de base acuosa para rellenar grietas y huecos en suelos de madera. En la mayoría de los casos solo se necesita una aplicación para rellenar los huecos de suelos recién instalados. Se recomienda en tipos de madera de color claro o medio como roble, haya, pino y arce. Bona Mix&Fill Plus es adecuado para juntas de hasta 3 mm de ancho.

- Gran capacidad de relleno
- Secado rápido
- Anticorrosivo
- Fácil de lijar



Bona Mix&Fill Plus

RELLENO AL AGUA

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Dispersión de acrilato
Contenido en sólidos:	aprox. 38 %
Proporción de mezcla:	10-15 % de polvo de madera en 85-90 % de Bona Mix & Fill Plus
Tiempo de secado:	- Entre aplicaciones: 15-30 minutos² - hasta el lijado: 30-60 minutos² - hasta el tratamiento de acabado o con aceite 1-2 horas² ² se asume una formación normal de pequeñas grietas en suelos recién instalados a 20 °C/60 % H.R. Cuanto más ancha y profunda sea la grieta, más durará el tiempo de secado. Las grietas superiores a 2 mm de ancho deberán secarse durante la noche
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:	8-12 m ² /l en función del tamaño y la cantidad de grietas
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar mecánicamente o frotando con agua. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se utilizará, que está seco y sin ceras, suciedad ni ningún otro contaminante. Lije el suelo hasta la madera virgen con abrasivos con grano 60-80 (antes de proceder al corte final). **La temperatura de la estancia y del producto no deben caer por debajo de +13 °C entre la aplicación y**

el secado.

Las condiciones óptimas de tratamiento son una temperatura de entre 18 y 22 °C y una humedad relativa del aire del 40 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan.



Bona Mix&Fill Plus

RELLENO AL AGUA

APLICACIÓN

1. Agitar bien el bote antes de su uso.
2. Mezclar el producto en un recipiente con polvo de madera fino y limpio hasta obtener una consistencia homogénea.
3. Aplicar la mezcla de manera uniforme por todo el suelo con una espátula de acero inoxidable. Procurar no dejar rayas ni acumulaciones de emplaste en el suelo.
4. Dejar secar el emplaste y repetir el tratamiento si es necesario. Las grietas grandes pueden requerir varias aplicaciones.
5. Una vez completado el relleno y seca la superficie, lije todo el exceso de material de Mix & Fill Plus con abrasivos de grano 100. Los abrasivos Bona Net son especialmente adecuados para este paso.
6. Trate el suelo con cualquier sistema de revestimiento Bona siguiendo las instrucciones correspondientes.

IMPORTANTE

Las grietas en suelos de tablonos o entarugados no se suelen rellenar.

El relleno seco podría romperse y desprenderse durante el proceso de contracción/dilatación.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.