



Bona Mix&Fill Plus

BETUME DE PREENCHIMENTO À BASE DE ÁGUA



Betume de preenchimento à base de água com alto teor de sólidos para o preenchimento de juntas e cavidades em pavimentos de madeira.

Bona Mix&Fill Plus é uma massa à base de água para o preenchimento eficiente de fendas e cavidades em pavimentos de madeira. Na maior parte dos casos basta uma simples aplicação para preencher as fendas de um pavimento recentemente instalado. É recomendado para tipos de madeira clara ou de coloração média, como carvalho, faia, pinho e madeira de bordo. O Bona Mix&Fill Plus é adequado para fendas com até 3 mm de largura.

- Elevada capacidade de preenchimento
- Secagem rápida
- Anticorrosivo
- Ótima lixagem



Bona Mix&Fill Plus

BETUME DE PREENCHIMENTO À BASE DE ÁGUA

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Dispersão de acrilato
Conteúdo em sólidos:	Aprox 38%
Proporção da mistura:	10-15% de pó de madeira para 85-90% Bona Mix & Fill Plus.
Tempo de secagem:	até à seguinte aplicação 15-30 minutos* -até à sua lixagem 30-60 minutos* -até ao envernizado ou tratamento à base de óleo 1- 2 horas*
	 *Tape a formação habitual das pequenas ranhuras em pavimentos recém instalados em condições ambientais de 20°C/60%HR. Quanto mais larga e profunda seja a ranhura, maior será o tempo de secagem. As ranhuras mais largas de 2 mm necessitam secar durante a noite.
Ferramentas de aplicação:	Espátula de aço inoxidável
Rendimento:	~8-12m ² /litro dependendo do tamanho e quantidade das rachas.
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido mecanicamente ou esfregado com água. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de fabrico na embalagem original fechada.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante o armazenamento e transporte. Armazenar em local fresco.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3x5 litros



Bona Mix&Fill Plus

BETUME DE PREENCHIMENTO À BASE DE ÁGUA

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento se aclimatou ao ambiente no qual está instalado, de que está seco e sem restos de cera, sujidade ou outros contaminantes. Lixe o pavimento até descobrir a madeira com um grão 60-80 (antes da passagem final).

A temperatura ambiente e a do produto não deve ser inferior aos +13°C durante o tempo de aplicação e

secagem.

As condições ideais de processamento são entre 18-22 °C e 40-60% de humidade relativa. Temperaturas elevadas e baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto temperaturas baixas e humidade elevada aumentam o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

1. Agite bem a lata antes de usar.
2. Misture o produto num recipiente com pó de madeira fino e limpo até obter uma consistência homogênea.
3. Aplique a mistura uniformemente por todo o pavimento utilizando uma espátula de aço inoxidável. Tenha o cuidado de não deixar riscos nem acumulações de massa de enchimento no pavimento.
4. Deixe a massa de enchimento secar e repita o tratamento, se necessário. As fendas de grandes dimensões

podem exigir várias aplicações.

5. Quando o enchimento estiver concluído e a superfície estiver seca, lixe todo o excesso de material de superfície do Mix & Fill Plus utilizando abrasivos de grão 100. Os abrasivos Bona Net são particularmente adequados para esta etapa.
6. Trate o pavimento com qualquer sistema de revestimento Bona, de acordo com as respetivas instruções.

IMPORTANTE!

As rachas dentro dos blocos ou em pavimentos de madeira maciça normalmente não se preenchem. O recheio, uma vez seco, pode soltar-se parcialmente

quando sucedam os processos de dilatação/contração.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de utilizações e condições de aplicação possíveis dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.