



Bona Mix & Fill Plus

CHIT PE BAZĂ DE APĂ



Material de umplere a rosturilor cu conținut mare de substanțe solide, pentru umplerea rosturilor și cavităților din pardoselile din lemn.

Bona Mix & Fill Plus este un liant pe bază de apă, destinat umplerii eficiente a rosturilor și cavităților din pardoselile din lemn. În majoritatea cazurilor, o singură aplicare este suficientă pentru umplerea rosturilor unei pardoseli nou montate. Produsul este recomandat pentru esențe de lemn deschise până la medii, precum stejar, fag, pin și arțar. Bona Mix & Fill Plus este adecvat pentru rosturi cu lățimea de până la 3 mm

- Capacitate mare de umplere
- Uscare rapidă
- Anticoroziv
- Șlefuire de excepție



Bona Mix & Fill Plus

CHIT PE BAZĂ DE APĂ

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Dispersie acrilica
Corp solid:	aprox.38%
Raport mixare:	10-15% rumegus la 85-90% Bona Mix & Fill Plus
Timp uscare:	Pana la urmatoarea aplicare: 15-20min* Pentru slefuire: 30-60minute* Pana la aplicare finisaje 1 -2 ore*
	* Presupunem rosturi normale, minore la parchetul nou instalat si conditii 20°C/60% umiditate relativa aer. Timpul de uscare creste proportional cu dimensiunile rostului (latime /adancime). Rosturile mai mari de 2mm trebuiesc lasate sa se usuce peste noapte
Unelte de lucru:	Spaclu de otel inoxidabil
Consum:	~8-12m ² /L depinzand de latimea si adancimea rostului
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de curățarea cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat mecanic sau prin frecare cu apă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu turnați în canale sau în rețeaua de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nu trebuie să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. A se păstra într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu turnați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5 Litri

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare, uscată și lipsită de ceară, praf sau alte impurități. Șlefuiți pardoseala până la lemnul curat cu abrazive de 60–80 granulație (înainte de tăierea finală).

Temperatura încăperii și a produsului nu trebuie să

scadă sub +13°C în timpul aplicării și uscării.

Condițiile optime de aplicare sunt între 18–22°C și 40–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, în timp ce temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc.



Bona Mix & Fill Plus

CHIT PE BAZĂ DE APĂ

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
2. Amestecați produsul într-un recipient cu praf de lemn fin și curat, până obțineți o consistență omogenă.
3. Aplicați amestecul uniform pe toată podeaua folosind o gletieră din oțel inoxidabil. Aveți grijă să nu lăsați urme sau acumulări de chit pe podea.
4. Lăsați chitul să se usuce și repetați tratamentul dacă este necesar. Rosturile mari pot necesita aplicări multiple.
5. După ce chituirea este finalizată și suprafața este uscată, șlefuiți tot excesul de material Mix & Fill Plus de pe suprafață folosind abrazive cu granulație de 100. Plasele abrazive Bona (Bona Net Abrasives) sunt deosebit de potrivite pentru acest pas.
6. Tratați podeaua cu orice sistem de finisare Bona, conform instrucțiunilor aferente.

IMPORTANT!

Găurile/ crăpăturile naturale de pe suprafața parchetului, în mod normal nu se chituiesc. Datorită contractării / dilatării lemnului, chitul întărit se poate crăpa.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe teste extinse, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea ca utilizatorii să efectueze propriile încercări sau să solicite consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu întregul ansamblu al construcției. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222