



Bona Mix&Fill

EMPLASTRE PARA A ÁGUA



Betume de preenchimento à base de água para preencher juntas com até 2 mm de largura em pavimentos de madeira.

Bona Mix&Fill é um betume de preenchimento à base de água que deve ser misturado com pó de lixagem para atingir a cor e consistência adequados. Pode preencher fendas com até 2 mm de largura e corrigir outros defeitos menores em pavimentos de madeira. Utilize com qualquer verniz e óleo da Bona e em espécies de madeira clara e escura semelhantes.

- Fácil de lixar
- Secagem muito rápida
- Anticorrosivo
- Mistura e aplicação fácil



Bona Mix&Fill

EMPLASTRE PARA A ÁGUA

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Dispersão de acrilato
Proporção da mistura:	Misturar com pó de madeira até adquirir a consistência de uma massa espessa.
Tempo de secagem:	- Entre aplicações: 20 minutos¹ - até à lixagem: 30-60 minutos¹ - até ao tratamento de acabamento ou com óleo 1-2 horas¹ ¹ assume-se uma formação normal de pequenas rachaduras em pavimentos recém instalados a 20 °C/60 % H.R. Quanto mais larga e profunda for a rachadura, mais durará o tempo de secagem
Ferramentas de aplicação:	Espátula de aço inoxidável
Rendimento:	8-12 m ² /l em função do tamanho e da quantidade das rachaduras
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido mecanicamente ou esfregado com água. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros 10 x 1 litro

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, que esteja seco e sem ceras, sujidade nem qualquer outro contaminante. Lixe o pavimento até à madeira virgem com abrasivos com grão 60-80 (antes de proceder à lixagem final).

por debaixo de +13°C entre a aplicação e a secagem.

As condições ótimas de tratamento são uma temperatura de entre 18 e 20°C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no.

A temperatura da divisão e do produto não devem estar



Bona Mix&Fill

EMPLASTRE PARA A ÁGUA

APLICAÇÃO

1. Agite bem a lata antes de usar.
2. Misture o produto num recipiente com pó de madeira fino e limpo até obter uma consistência semelhante a um mingau.
3. Aplique a mistura em todo o pavimento utilizando uma espátula de aço inoxidável. Tenha o cuidado de não deixar riscos nem acumulações de massa de enchimento no pavimento.
4. Deixe a massa de enchimento secar e repita o tratamento, se necessário. As fendas de grandes dimensões podem exigir várias aplicações.

5. Quando o enchimento estiver concluído e a superfície estiver seca, lixe todo o excesso de material de superfície do Mix & Fill utilizando abrasivos de grão 100. Os abrasivos Bona Net são particularmente adequados para esta etapa.
6. Trate o pavimento com qualquer sistema de revestimento Bona, de acordo com as respetivas instruções.

Nota: O Bona Mix & Fill não é adequado para juntas com mais de 2 mm. Para fendas até 3 mm, utilize o Bona Mix & Fill Plus.

IMPORTANTE!

As rachaduras em pavimentos de tábuas ou cerâmicos não costumam ser preenchidos. O preenchimento seco pode-se

partir e desprender durante o processo de contração / dilatação.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.