



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva



Bona Natural Primer je pigmentovaný základní lak na vodní bázi, který zachovává přirozený vzhled neošetřeného dřeva. Pro dosažení požadovaného vzhledu lze aplikovat v 1-2 vrstvách pomocí válečku.

Čím více vrstev, tím světlejší / bělejší vzhled. Pro optimální vzhled kombinujte Bona Natural Primer s vrchními laky extra mat řady Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic GO, Bona Mega EVO.

- Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva
- Snadná aplikace válečkem
- Certifikace EC1PLUS pro velmi nízké emise



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Tónovaný, 1-složkový polyuretan/ akrylátový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca 30%
Ředění:	Neředit. Pro zlepšení dlouhodobé barevné stability lze přidat Bona Blocker (viz samostatný TL)
Doba schnutí:	Doba 1-2 hodiny (při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu)
Náradí k aplikaci:	Lakovací váleček Bona Roller (11 mm) nebo T-bar aplikátor
Spotřeba:	10-12 m ² /litr (83-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +30°C během dopravy a skladování.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	
Balení:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Certifikace:	3 x 5 litrů EC1PLUS pro velmi nízké emise GREENGUARD

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu

schnutí prodlužují. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké teploty, lze přidat max. 4% Bona Retarder pro prodloužení doby otevření. Snižuje také riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Důrazně se doporučuje připravit vzorek zamýšlené specifikace a před aplikací provést zkušební test, posoudit barvu a celkový vzhled systému.

NÁVOD K APLIKACI

Bona Natural lze použít na většinu druhů dřevin, ale nejlepší efekt je dosažen u světlejších dřevin pro další zvýraznění a zdůraznění přirozené světlé barvy daného druhu dřeviny. Pro zlepšení dlouhodobé barevné stálosti lze do Bona Natural přidat Bona Blocker.

Neošetřené dřevo, varianta 1:

2x Bona Natural Primer

Lehké mezibroušení P150

1x Bona vrchní lak na vodní bázi

Neošetřené dřevo, varianta 2:

1x Bona Natural Primer

1x Bona vrchní lak na vodní bázi

Lehké mezibroušení P150

1x Bona vrchní lak na vodní bázi extra mat Bona Natural Primer + vrchní lak Bona: Bona Traffic HD (+ Raw), Traffic GO, Mega EVO.

Důležité!

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Natural Primer se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr. Před použitím musí být Bona Natural Primer přefiltrován přes jemné vnější sítko, vyhnete se tak hromadění produktu na podlahu. Alternativou můžou být filtrační šáčky AT31465120. Nalijte lak do suché, čisté nádoby.
2. Aplikujte Bona Natural válečkem Bona Roller nebo T-bar aplikátorem, spotřeba 10-12 m²/litr. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění produktu.
3. Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně

zaschnout, 1 - 2 hod.

4. Při aplikaci dvou vrstev Bona Natural Primer se doporučuje mezibrousit mezi jednotlivými vrstvami základního laku. Při aplikaci pouze jedné vrstvy Bona Natural Primer proveďte mezibroušení po první vrstvě vrchního laku. Mezibroušení proveďte pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Vhodné je také diamantové brusivo o zrnitosti P120.
5. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy, a to vrchního laku. Nechte zaschnout.

DŮLEŽITÉ!

- Bona Natural Primer by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.
- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárcích může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch. Vezměte prosím

na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitém tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

- Bona laky nežloutnou a nemění barvu vlivem UV světla. Laky Bona však nemohou zabránit tomu, aby samotné dřevo změnilo barvu v důsledku vytékání taninu, pohybu přírodních olejů nebo působení UV záření.



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161