



# Primaire Bona Natural



Primaire en phase aqueuse monocomposant développé pour préserver l'aspect naturel du bois brut.

Bona Natural est un primaire à séchage rapide avec de bonnes propriétés abrasives qui apporte au parquet un aspect brut. Il peut être appliqué en une ou deux couches, selon l'intensité souhaitée. Appliquez plusieurs couches pour obtenir un aspect plus clair/plus blanc. Pour renforcer le caractère brut, il est recommandé d'appliquer l'un des vernis suivants: Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat ou Bona Mega ONE Extra Mat.

- Préserve l'aspect du bois brut
- Excellentes propriétés abrasives
- Application simple et rapide
- Convient à la plupart des essences de bois.



# Primaire Bona Natural

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit:</b>               | Couche de fond pigmenté monocomposante polyuréthane/acrylate                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Matières solides:</b>      | Env. 30%                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dilution:</b>              | Au besoin, diluer avec 4 % de Bona Extender pour prolonger le temps d'ouverture. Pour une meilleure stabilité de la couleur à long terme, ajouter Bona TanninShield (voir fiche technique séparée).                                                                                  |
| <b>Temps de séchage:</b>      | 2 à 3 heures*<br>* sous conditions normales, 20°C/60% H.R.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Outils d'application:</b>  | Rouleau Bona                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Consommation:</b>          | Env. 10-12 m <sup>2</sup> /litre (env. 100-83g/m <sup>2</sup> ) par couche                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sécurité:</b>              | Non classifié                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nettoyage:</b>             | Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts. |
| <b>Durée de conservation:</b> | 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stockage/Transport:</b>    | Température > +5°C et < +25°C maximum                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Élimination:</b>           | Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.  |
| <b>Conditionnement:</b>       | 10 x 1 litre (50 cartons/palette)<br>3 x 5 litres (44 cartons/palette)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Certificats:</b>           | GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque)                                                                                                                                                                                                                              |

*Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.*

## PRÉPARATION

La surface doit bien être acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de cire ou autres corps gras. De préférence utiliser le système Bona Scrad Pad ou le système Power Drive avec grain 100/120 pour le dernier ponçage de la surface.

La finition de la surface s'effectue de préférence directement après le ponçage. Veiller à ce que la surface soit bien acclimatée.

Laissez acclimater le Bona Natural à la température ambiante. Les conditions optimales de travail sont entre 18-25°C et humidité de l'air 30-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage. Des températures basses et une humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. La température minimale d'utilisation: 13°C.



# Primaire Bona Natural

## MÉTHODOLOGIES

2x Bona Natural

1 couche de finition

**Note:** Il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour, en raison du risque accru de gonflement

du bois.

Pour éviter le jaunissement utiliser le Bona Natural de préférence avec le Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Bona Traffic Natural.

## APPLICATION

1. Bien secouer le bidon avant l'emploi et poser le filtre. Verser ensuite la couche de fond dans le bac (carton avec sacs). Il est conseillé de tamiser le produit afin de limiter au maximum le risque de pollution.
2. Appliquer le Bona Natural à l'aide d'un rouleau, selon une proportion de 10-12 m<sup>2</sup>/litre (100-83 g/m<sup>2</sup>). Éviter des accumulations du produit et aussi une couche trop fine.
3. Après séchage (env. 2 à 3 heures), égrener légèrement

avec le Bona Scrad System grain 150 (ou plus fin) pour enlever les fibres de bois relevés.

4. Bien aspirer.
5. Appliquer une seconde couche de Bona Natural avant d'appliquer une des couches de finition Bona.

**Note:** Le Bona Natural est un produit pigment blanc. Sur des bois foncés des lignes blanches sont visibles.

## IMPORTANT!

Bona Natural est une couche de fond et ne peut jamais être utilisé comme dernière couche sur un parquet. Comme

protection, il faut toujours prévoir une couche de finition.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, [infofrance@bona.com](mailto:infofrance@bona.com)