



Grund Bona Natural

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Dă impresia de lemn brut, netratat.



Bona Natural este un grund pigmentat pe bază de apă pentru pardoseli din lemn netratat, conceput pentru a oferi un aspect de lemn brut, netratat. Poate fi aplicat într-unul sau două straturi pentru a obține aspectul dorit.

Pentru a îmbunătăți aspectul netratat, combinați Bona Natural cu Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt, Traffic GO Extra Matt & Ultra Matt, Bona Mega EVO Ultra Matt & Extra Matt sau Bona Mega ONE Extra Matt.

- Păstrează aspectul de lemn netratat
- Calități bune de șlefuire
- Aplicare sigură și facilă
- Adekvat pentru majoritatea tipurilor de lemn



Grund Bona Natural

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Dă impresia de lemn brut, netratat.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund pe baza de apa, acril-poliuretanic, monocomponent, colorat
Corp solid:	Aprox. 30%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung. Pentru o mai bună stabilitate a culorii pe termen lung, se poate adăuga Bona TanninShield (consultați separat fișa tehnică).
Timp uscare:	Uscare(aplicare strat urmator): 2-3 ore(20°C/60% umiditate relativa a aerului)
Unelte de lucru:	Rola Bona(microfibră) ori Aplicator cu cap pivotant
Consum:	10-12 m ² /litru(~100-83 g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului. Depozitați într-un spațiu răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5L(44 baxuri per palet)
Certificate & standarde:	EMICODE EC 1PLUS(emisii foarte scăzute)

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată mediului.

Suprafața care urmează a fi tratată trebuie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf, ulei, ceară sau alți contaminanți. Se recomandă ca șlefuirea finală să fie efectuată cu un disc Bona Quattro sau Multidisc.

Înainte de utilizare așteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatură ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura

ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Se recomandă insistent pregătirea unei mostre cu specificațiile dorite pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului înainte de utilizare.



Grund Bona Natural

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Dă impresia de lemn brut, netratat.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona Natural poate fi utilizată pe majoritatea tipurilor de lemn, dar cele mai potrivite sunt esențele deschise, pentru a accentua și-sau prezerva culoarea naturală deschisă a esențelor respective. Pentru a îmbunătăți stabilitatea culorii pe termen lung, se poate adăuga Bona TanninShield.

Schema de tratament tipic:

Opțiunea #1: 2x Bona Natural + 1x Lac Bona

Opțiunea #2: 1x Bona Natural + 2x Lac Bona

Pentru un aspect optim, utilizați Bona Natural cu o versiune Extra Mat sau Ultra Mat de Traffic HD (inclusiv Raw), Traffic

GO sau Mega EVO. Nu se recomandă utilizarea Bona Mega cu Bona Natural dacă doriți să obțineți un aspect natural, autentic.

Nota:

- Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) într-o singură zi, din cauza riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.
- Bona Natural trebuie utilizat doar direct pe lemn brut. Nu trebuie utilizat împreună cu baițuri sau uleiuri și nici pentru a acoperi alte finisaje.

APLICARE

1. Înainte de utilizare, agitați foarte bine recipientul și apoi introduceți filtrul furnizat. Înainte de utilizare, filtrați Bona Natural printr-o sită fină, cum ar fi filtrul Bona cu codul AT31465120 sau o sită similară, pentru a reduce la minimum posibilitatea aplicării pe podea a pigmentilor/particulelor nedispersate. Turnați finisajul într-un recipient curat și uscat.

2. Aplicați Bona Natural uniform, finisând în direcția fibrei lemnului, folosind o rolă Bona(microfibră) sau un aplicator cu cap pivotant, la o rată de acoperire de aproximativ 10-12 m²/L și evitați acumulările de produs.

3. Lăsați să se usuce aproximativ 1-2 ore.

4. Dacă aplicați două straturi de Bona Natural, se recomandă șlefuirea între straturile de grund. Dacă aplicați un singur strat de Bona Natural, șlefuiți după primul strat de lac. Șlefuiți ușor folosind sistemul Bona Scrad Pad și aripioare cu granulație 150 sau mai fină. Abrazivele Bona Diamond cu granulație 120 sunt, de asemenea, potrivite.

5. Îndepărtați praful și finalizați tratamentul conform programului de tratament descris mai sus.



Grund Bona Natural

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Dă impresia de lemn brut, netratat.

IMPORTANT!

- Bona Natural nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru podelele din lemn. Întotdeauna aplicați un strat de finisaj.
- Plastifianții prezenți în materiale precum straturile de bază pentru covoare, picioarele mobilei, roțile și adevizii utilizați pentru fixare pot duce la înmuiere și decolorare. Expunerea la vopsele de păr sau anvelope de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru bebeluși poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecție sau evitați complet contactul.
- Scurgerile accidentale de lichide trebuie îndepărtate prompt. Lichidele vărsate și lăsate nesupravegheate pot provoca pete cosmetice sau pot deteriora suprafața.
- Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și scurgeri accidentale de lichide etc., niciun sistem de finisare aplicat la suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau „întări” podeaua. Adânciturile din lemn și zgârieturile pot fi cauzate de mobilier, obiecte scăpate, gheare de câine etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea apariției acestora.
- Lacurile Bona nu îngălbenesc și nu își schimbă culoarea din cauza efectelor luminii UV. Totuși, lacurile Bona nu pot împiedica schimbarea culorii lemnului în sine din cauza scurgerii taninurilor, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor luminii UV.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.