



Bona Natural Primer

VATTENBUREN GRUNDLACK

Ger en känsla och utseende av obehandlat trä



Bona Natural Primer är en pigmenterad vattenburen grundlack för obehandlade trägolv som är framtagen för att ge en känsla av obehandlat trä. Den kan appliceras i ett eller två lager för att uppnå det önskade utseendet.

Bona Natural är en snabbtorkande grundlack med bra mellanslipningsegenskaper som ger golvet ett ljust, obehandlat utseende. Produkten kan appliceras i ett eller två skikt, beroende på önskad intensitet – ju fler skikt, desto ljusare/vitare utseende. För optimala resultat rekommenderar vi topplackerna Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic GO extra matt eller ultramatt, Bona Traffic HD Extramatt, Bona Mega EVO extra matt eller ultramatt.

- Ljust, och bibehåller golvets nyslipade utseende
- Bra mellanslipningsegenskaper
- Säker och enkel applicering med Roller
- EC 1PLUS certifierad för låga utsläpp i inomhusluften



Bona Natural Primer

VATTENBUREN GRUNDLACK

Ger en känsla och utseende av obehandlat trä

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Vitpigmenterad 1-komponent, vattenburen grundlack baserad på polyuretan/akrylat
Torrhalt:	30%
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid. För förbättrad långsiktig färgstabilitet kan Bona TanninShield tillsättas (se separat datablad).
Torktid:	1–2 timmar (20°C/60% R.F)
Verktyg:	Bona microfleece eller T-bar applikator
Åtgång:	10–12 m ² /lit per strykning
Säkerhet:	Inte märkningspliktig, se separat säkerhetsdatablad
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +30°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3 x 5 liter
Certifikat:	EC1PLUS certifierad för låga emissioner inomhus

För mer information se produktens säkerhetsdatablad.

FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. För bästa resultat avsluta slipningen med Bona Quattrodisk och ett slippapper från Bona i korn 120.

Låt lacken nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg

temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för användning är 13°C.

Utseendet på etikettens färgskala på dunken ger en indikation om produktens infärgningsegenskaper, men kan aldrig förväntas ge exakt det resultat på färdigt golv. Resultatet bero på träslag, slipning, kvalitet på träet mm. Gör alltid ett färgprov på aktuellt golv.



Bona Natural Primer

VATTENBUREN GRUNDLACK

Ger en känsla och utseende av obehandlat trä

BEHANDLINGSSHEMA

Bona Natural kan användas på det flesta träslag men är mest lämpad för ljusa träslag för att behålla färgen av det nyslipade trägolvet. Tannin och andra kemikalier i träet kan påverka den slutgiltiga färgen på golvet.

Behandlingsschema:

Alternativ 1: 2x Bona Natural + 1x Bona Lack

Alternativ 2: 1x Bona Natural + 2x Bona Lack

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

För kraftigaste vithet rekommenderar vi att använda följande topplacker, ju mattare desto bättre, Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Matt, Bona Traffic GO Extra Matt, Bona Traffic GO Ultramatt, Bona Mega EVO Ultramatt eller Bona Mega EVO Extramatt.

APPLICERING

1. Skaka dunken ordentligt innan användning. Sätt i filtret som finns i kartongen. En extra filterpåse kan vara nödvändigt för att fånga olösta pigment och hårdare partiklar. Använd AT31465120. Detta extra filter kan sättas utanpå plastfiltret innan det sätts i dunken.
2. Applicera jämnt med mjuka rörelser i träets längdriktning där möjligt. Behåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått, jämna ut eventuella ojämnheter innan lacken torkat. Låt torka ordentligt innan nya lager lack

appliceras. Torktiden blir något längre för varje lager.

3. När lacken torkat mellanslipas ytan med Bona Scrad system 150 korn eller finare. Vid applicering av mer än ett stryk rekommenderas en mellanslipning på varje stryk. Detta ger en jämnare vithet.

4. Dammsug golvet noga.

5. Om en mer intensiv vithet önskas appliceras ytterligare 1–2 lager Bona Natural innan lackeringen avslutas med en Bona topplack enligt behandlingsschema ovan.

TIPS

Bona Natural ska i första hand användas på plankgolv eller golv med raka mönster. Applicering av produkten gör då alltid i längdriktningen på golvet.

- Använd gärna en applikatorpad eller en kantroller för att applicera produkten vid väggar och kanter.
- Jämna ut allt överskott direkt när lacken är våt.

VIKTIGT!

Bona Natural skall aldrig användas som en avslutande behandling på golvet.



Bona Natural Primer

VATTENBUREN GRUNDLACK

Ger en känsla och utseende av obehandlat trä

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.