



Bona Nordic Tone

PRÉ-TRATAMENTO PARA CRAFT OIL

Pré-tratamento branco intenso p/ Bona Craft Oil, estilo escandinavo



Pré-tratamento do Bona Craft Oil, que oferece possibilidades para efeitos de coloração da madeira clara e branca.

Bona Nordic Tone é adequado para madeiras macias e duras e inibe o amarelecimento. Pode ser combinado com até 5% de Bona Mix Colour para alterar ou intensificar o tom ainda mais. Ao utilizar o Bona Nordic Tone com óleos coloridos, recomendamos que proteja a superfície com uma camada de Bona Hard Wax Oil, para simplificar a manutenção e evitar o desgaste da cor.

- Efeito claro/caiado
- À base de água e inodoro
- Secagem rápida
- Aplicação segura e fácil



Bona Nordic Tone

PRÉ-TRATAMENTO PARA CRAFT OIL

Pré-tratamento branco intenso p/ Bona Craft Oil, estilo escandinavo

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Solução ligeiramente alcalina, pigmentação
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Entre aplicações: 1-2 horas ¹ - Antes de aplicar o óleo: 5-10 horas ¹ ¹ em condições de interior normais, 20 °C/60 % H.R. Deve ser garantida uma ventilação adequada.
Ferramentas de aplicação:	Recarga aplicador de óleos baixa viscosidade e modificadores de taninos.
Rendimento:	aprox. 8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) dependendo do tipo de madeira.
Risco de incêndio:	Não
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe as ferramentas com água e sabão. O material seco pode ser esfregado com água e sabão.
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	s e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

A superfície deve estar bem lixada, seca e livre do pó da lixagem, óleo, cera e outros contaminantes. Deite a metade da embalagem num balde de plástico limpo. Agite com força a embalagem e deite o conteúdo restante no balde. Agite bem antes de utilizar e remexa cada certo tempo durante a utilização. Se forem utilizadas várias embalagens de Bona Nordic Tone, todo o material deve ser misturado num único recipiente para obter resultados homogêneos. As condições ótimas de aplicação são uma

temperatura de entre 20 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 a 60%.

A temperatura mínima de uso é de 16 °C.

Importante: A madeira tropical ou tratada quimicamente pode induzir a reações não previstas ou sangramento na madeira. Efetue sempre uma prova numa área pequena antes da utilização, para garantir a compatibilidade e os resultados desejados.



Bona Nordic Tone

PRÉ-TRATAMENTO PARA CRAFT OIL

Pré-tratamento branco intenso p/ Bona Craft Oil, estilo escandinavo

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Alternativa 1

1 x Bona Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil ou Bona Craft Oil 2K, Neutral ou Coloured
1 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1 x Bona Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil ou Bona Craft Oil 2K

Quando se combinam Bona Nordic Tone com óleos de cor, recomenda-se selar a superfície com uma camada de Bona Hard Wax Oil como indicado na alternativa 1 afim de simplificar a manutenção e evitar que a cor se vá deteriorando.

Em zonas com um tráfego elevado, pode ser recomendável terminar com duas camadas de Bona Hard Wax Oil para uma maior proteção contra o desgaste

APLICAÇÃO

1) Utilize um aplicador de óleos baixa viscosidade e modificadores de taninos. Aplique uma camada uniforme de Bona Nordic Tone na direção da madeira cobrindo uns 8-10 m²/l (120-100 g/m²). Sobreponha húmido sobre húmido.

2) Se desejar maior intensidade ou se a primeira aplicação for desigual, poderá aplicar uma segunda demão após 1-2 horas

3) Deixe que a aplicação final se seque durante 5-10 horas

4) Lixe a superfície suavemente com um Bona Scrad Pad

colocado na parte baixa da polidora (a baixas rotações). Mova a máquina de forma rápida e sistemática

5) Aspire a fundo para eliminar o pó.

6) Aplique Bona Craft Oil ou Bona Craft Oil 2K na cor escolhida

7) Retire o excesso de óleo com panos de algodão e deixe secar a superfície durante um mínimo de 12 horas

8) Se tiver sido utilizado óleo de cor, recomendamos aplicar uma camada adicional de Bona Hard Wax Oil para proteger o efeito da cor.

IMPORTANTE!

Bona Nordic Tone nunca deve ser utilizado como tratamento final. Tenha em conta que o produto não podem impedir que a madeira mude de cor a curto ou

longo prazo pelo efeito do sangramento dos taninos, do movimento dos óleos naturais ou dos efeitos da luz UV.



Bona Nordic Tone

PRÉ-TRATAMENTO PARA CRAFT OIL

Pré-tratamento branco intenso p/ Bona Craft Oil, estilo escandinavo

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.