



# Bona Pure Colour

## 2-SLOŽKOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

Barva na podlahy s výborným krytím



Odolný 2- složkový polyuretanový nátěr pro renovaci elastických podlah.

Tvrdě elastický a odolný polyuretanový nátěr pro renovaci elastických podlah, pro dlouhodobou ochranu v silně zatěžovaných komečních a průmyslových prostorech. Také vhodný na vyznačování hracích ploch jak u dřevěných sportovních tak elastických sportovních podlah. Je silně pigmentovaný, krytí je dobré, v závislosti na barevném tónu a původní barvě podlahy. Bona Pure Colour je k dispozici v 10 standardních barvách, ale je k dispozici v široké škále RAL a NCS barev.

- Silně pigmentovaný nátěr pro výborné krytí
- Rychleschnoucí, minimální prostoje
- K dispozici v 10 standardních barvách, široká paleta RAL a NCS barev



# Bona Pure Colour

## 2-SLOŽKOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

Barva na podlahy s výborným krytím

### TECHNICKÁ DATA

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Báze:</b>                                                | 2-složková polyuretanová barva na vodní bázi                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Barva:</b>                                               | Beige, Light Ivory, Brilliant Blue, Pigeon Blue, Black, Turquoise Pastel, Basalt Grey, Agate Grey, Light Grey, Light Blue                                                                                                                                                  |
| <b>Stupeň lesku:</b>                                        | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Poměr ředění:</b>                                        | 1 díl tužidla Bona Pure Hardener na 10 dílů Bona Pure Colour.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Doba zpracování:</b>                                     | Max. 2 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ředění:</b>                                              | Neředit                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Doba schnutí:</b>                                        | Možnost přelakování: po cca 2-4 hod*<br>* při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti                                                                                                                                                                          |
| <b>Nářadí k aplikaci:</b>                                   | Bona Polyesterový váleček (11 mm)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spotřeba:</b>                                            | 10 - 16 m <sup>2</sup> /litr (65 -100g/m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bezpečnost:</b>                                          | Nátěr (barva): neklasifikován<br>Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Čištění:</b>                                             | Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.                                  |
| <b>Záruční lhůta:</b>                                       | 1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skladování/přeprava:</b>                                 | Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.                                                                                                                                                                 |
| <b>Likvidace:</b>                                           | Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy. |
| <b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b> | CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.<br>SK: společnost ENVIPAK                                                                                                                                                                                            |
| <b>Balení:</b>                                              | 1 x 5 litrů vč. tužidla; 1 x 1 litr vč. tužidla                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Certifikace:</b>                                         | EMICODE; třída EC1RPLUS – velmi nízké emise v interiéru, EN 71-3: aplikace na dětské hračky                                                                                                                                                                                |

*Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.*



# Bona Pure Colour

## 2-SLOŽKOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

### Barva na podlahy s výborným krytím

#### PŘÍPRAVA

Vyčistěte povrch v závislosti na stupni jeho zašpinění a požadavcích (pomocí Bona Remove R nebo Bona PowerRemove R) a předem ošetřete. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Poslední stupeň broušení by měl být proveden pomocí Bona Diamantového brusiva za použití techniky broušení za mokra. Podlahy typu linoleum by měly být ošetřeny

přípravkem Bona LinoPrime, před aplikací přípravku Bona Pure. Dodržujte zvláštní pokyny pro Bona LinoPrime.

Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

#### NÁVOD K APLIKACI

Stadardní renovace elastických podlah

##### Renovace linolea:

1x Bona LinoPrime  
1–2x Bona Pure Colour (dle krytí barev)  
1–2x Bona Pure

##### Renovace gumy, vinylu, PVC:

1–2x Bona Pure Colour (dle krytí barev)  
1–2x Bona Pure

Dřevěné sportovní podlahy

##### Neošetřené dřevo:

1x Bona SuperSport Primer  
1x Bona SuperSport ONE/SuperSport HD  
Jemné broušení P 150  
1-2x Bona Pure Colour (zóny, plochy)  
1x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona SuperSport ONE/HD

##### Přelakování dřevěných podlah:

Čištění a broušení

1-2x Bona Pure Colour (zóny, plochy)  
1x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona SuperSport HD

Elastické sportovní povrchy podlah

##### Renovace PU a PVC:

Čištění a broušení

1-2x Bona Pure Colour (zóny, plochy)  
1x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona Pure SuperSport Pure HD

##### Renovace linolea:

Čištění a broušení

1x Bona LinoPrime  
1-2x Bona Pure Colour (zóny, plochy)  
1x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona Pure SuperSport Pure HD



# Bona Pure Colour

## 2-SLOŽKOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

### Barva na podlahy s výborným krytím

#### APLIKACE

1. Zkontrolujte kód barvy a číslo šarže na nádobě barvy a ujistěte se, že jsou stejné. Používejte pouze barvu ze stejného čísla šarže na stejné podlaze. Pokud se čísla šarží navzájem liší, je nutné smíchat celý objem v samostatné nádobě, aby byla zajištěna konzistence barev.
2. Nalijte Bona Pure Colour do míchací nádoby Bona Mixing Bucket. Použijte sítko, abyste odstranili drobné částičky pigmentu. Tvrdidlo nesmí být přidáváno přímo do kanystru s barvou.
3. Nalijte tužidlo Bona Pure Colour hardener – jednu láhev do míchací nádoby. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky - strojově (vrtačkou s míchadlem).
4. Po smíchání by měla být směs barva/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do max. 2 hodin.
5. Naneste Bona Pure Colour technikou do kříže pomocí Bona polyesterového válečku Bona Polyester Roller (11 mm). **Poznámka:** krytí barev závisí na barevném tónu a

původní barvě povrchu. Pro úplné krytí může být požadována druhá aplikace!

Pokud je požadována druhá aplikace Bona Pure Colour (k dosažení lepšího krytí barev), musí být provedena mezi 2 a 24 hodinou. V tomto časovém úseku není třeba mezibrousit. Po překročení limitu (> 24 hod) je doporučováno barvu mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu, poté můžete povrch přelakovat. Poté je třeba povrch vysát a vytřít vlhkým mopem.

Jakmile je povrch nabarven, je zapotřebí povrch překrýt transparentní vrstvou nátěru Bona Pure. Bona Pure Colour by nikdy neměl být použit jako finální povrchová úprava podlahy. Lak Bona Pure se aplikuje tehdy, pokud je povrch dostatečně suchý, ale nejpozději do 24 hodin, od poslední aplikace. Obecně doporučujeme pracovat bez delších přerušení.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

#### ÚDRŽBA

Bona Pure Colour by nikdy neměl být použit jako finální povrchová úprava. Pro ochranu povrchu aplikujte min.

jeden nátěr transparentního laku Bona Pure.



# Bona Pure Colour

## 2-SLOŽKOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

### Barva na podlahy s výborným krytím

#### DŮLEŽITÉ!

- Materiály, jako jsou podložky koberců, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná pro upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvivům na vlasy nebo pryžovým pneumatikám na automobilech, jízdních kolách a dětských kočárcích může vést k trvalému nezvratnému zbarvení povrchu.
- Přestože Bona Pure (jako finální povrchová úprava) má vynikající odolnost vůči většině chemikálií, včetně

agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků; bezobslužné rozlití vína, kávy, čaje a podobných nápojů může způsobit trvalé kosmetické poškození povrchu. Tam, kde existuje zvýšené riziko tohoto typu rozlití, doporučuje se pouze kombinovat Bona Pure s barvami na tmavé straně barevného spektra a vyhnout se světlému pozadí zcela, stejně jako opatření, která zajistí okamžité odstranění skvrn.

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na úplnost. Uživatel je zodpovědný za zjištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současnou situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Před použitím tohoto výrobku si musí uživatel přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na štítcích obalů, technických listech a bezpečnostních listech produktu.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161