



Bona Pure Colour

PEINTURE POUR SOLS EN PHASE AQUEUSE BI-COMPOSANTE

Peinture pour sols avec une excellente adhérence et un grand pouvoir couvrant



Bona Pure Colour garantit un processus d'application rapide grâce à ses propriétés de séchage accéléré et à sa forte pigmentation permettant une couverture en une seule couche. La collection Bona Pure Colour a été développée par des experts en s'appuyant sur la psychologie moderne des couleurs basée sur les faits. En incorporant des éléments naturels, la couleur peut profondément améliorer le bien-être et la santé physique. Doit être recouvert par Bona Pure HD.

- Fortement pigmenté pour un excellent pouvoir couvrant
- Protection PUR résistante à l'usure
- Pour une utilisation dans les zones à fort trafic



Bona Pure Colour

PEINTURE POUR SOLS EN PHASE AQUEUSE BI-COMPOSANTE

Peinture pour sols avec une excellente adhérence et un grand pouvoir couvrant

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Peinture bi-composante en phase aqueuse 100 % polyuréthane
Brillance:	Matt : Env. 20%
Mélange:	1 dose de durcissant Bona Pure Hardener pour 10 doses Bona Pure Colour (≈9,1 vol%)
Durée de vie:	Max. 2 heures à 20°C (plus court si plus chaud)
Dilution:	Ne pas diluer, toutefois 4 % de Bona Extender peuvent être ajoutés pour prolonger le temps d'ouverture.
Temps de séchage:	- Couche suivante : 2-4 heures¹ - Dureté complète : 3 jours¹ ¹ dans des conditions ambiantes normales, 20°C/60 % H.R.
Outils d'application:	Rouleau en microfibre Bona (poils de 11 mm)
Consommation:	12-15m ² /litre (70-90 g/m ²) par couche
Sécurité:	Peinture : Non classifiée Durcisseur : Classifié (voir fiche de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans à partir de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit être ni inférieure à +5°C, ni supérieure à +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres incl. durcisseur (0,45 litre)
Certificats:	EMICODE ; EC 1PLUS – Émissions en intérieur très faibles. Certifié GREENGUARD Gold. EN 71-3 : Application sur les jouets pour enfants. Éligible aux points LEED & BREEAM.

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona Pure Colour

PEINTURE POUR SOLS EN PHASE AQUEUSE BI-COMPOSANTE

Peinture pour sols avec une excellente adhérence et un grand pouvoir couvrant

PRÉPARATION

Il convient de veiller à ce que le revêtement de sol soit totalement exempt de toute contamination susceptible de nuire à l'adhérence de Bona Pure Colour. L'élimination de tout ancien pol, produit d'entretien ou autre contamination est une étape cruciale pour garantir le succès de l'application de Bona Pure Colour. Bona a mis au point plusieurs solutions possibles en fonction du type de sol et de l'équipement disponible. Veuillez consulter le guide « Meilleures pratiques pour la rénovation des sols », disponible sous l'onglet « Documents » de la page produit Bona Pure Colour sur bona.com, pour une description complète de toutes les solutions recommandées.

Toujours tester et évaluer l'adhérence pour s'assurer de la compatibilité avec la surface avant de traiter l'ensemble du sol.

AVERTISSEMENT : Le linoléum et les autres revêtements de sol poreux absorbent facilement l'eau. Si une élimination chimique ou humide d'un ancien lustrant ou d'un autre produit d'entretien est effectuée, le sol doit bénéficier d'un temps de séchage minimum de 24 heures dans de bonnes conditions. Pour faciliter le processus de séchage, des ventilateurs et des chauffages peuvent être utilisés. Notez que toute trace d'eau ou de produits chimiques de nettoyage résiduels dans le sol peut entraîner un défaut d'adhérence !

En raison de la composition spécifique des sols en PU coulés sur place (in-situ), il existe un risque de migration de composants dans le revêtement pouvant entraîner une décoloration. Pour cette raison, nous ne recommandons pas l'utilisation de Bona Pure Colour sur les sols en PU coulés sur place.

Les conditions optimales d'application se situent entre 18-22°C et 40-60 % d'humidité relative. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures basses et une forte humidité l'augmentent.

MÉTHODOLOGIES

Rénovation du Caoutchouc/PVC

1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD

Rénovation du Linoléum

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD



Bona Pure Colour

PEINTURE POUR SOLS EN PHASE AQUEUSE BI-COMPOSANTE

Peinture pour sols avec une excellente adhérence et un grand pouvoir couvrant

APPLICATION

1) Vérifier le code couleur et le numéro de lot sur le bidon de peinture. N'utiliser que de la peinture provenant du même numéro de lot sur un même sol. Alternativement, toute la quantité de peinture à utiliser peut être soigneusement mélangée dans un récipient séparé pour garantir l'homogénéité de la couleur.

2) Mélanger soigneusement la peinture et verser la quantité requise dans un récipient séparé, tel qu'un seau de mélange Bona.

3) Tout en remuant à l'aide d'un mélangeur électrique, ajouter lentement 9 % de durcisseur Bona R Hardener (une bouteille pleine par seau) dans le seau de mélange. Mélanger soigneusement pendant au moins 1 minute.

4) Laisser le mélange réagir pendant au moins 5 minutes avant l'application et utiliser le mélange dans le délai d'utilisation recommandé de 2 heures.

5) Appliquer la peinture mélangée à l'aide d'un rouleau Bona SuperCoat Roller (poils de 11 mm) à environ 12-15 m²/L. Passer le rouleau de manière croisée avec un mouvement fluide et régulier en évitant les accumulations de produit.

6) Les couches supplémentaires de Bona Pure Colour doivent être appliquées entre 2 heures et maximum 12 heures après l'application de la couche précédente. Si la couche précédente de Bona Pure Colour a séché pendant

plus de 12 heures, un léger ponçage intermédiaire avec un Bona Scrad Pad est obligatoire pour garantir l'adhérence. Après le ponçage, nettoyer soigneusement la surface avant d'appliquer la couche suivante.

7) Terminer le traitement avec une à deux couches du vernis Bona approprié.

Note : Bona Pure Colour ne doit jamais être utilisé comme couche finale.

Le processus de durcissement prend environ 3 jours (durci à 90 % en 24 heures, 100 % après 72 heures) dans de bonnes conditions.

Pour favoriser et accélérer le processus de séchage, l'utilisation de ventilateurs adaptés est recommandée.

Si des copeaux Bona R Creative Chips sont utilisés, ils doivent être répartis uniformément sur la dernière couche de Bona Pure Colour immédiatement après son application. Le ponçage intermédiaire pour aider à niveler les copeaux ne doit avoir lieu qu'après le séchage complet de la première couche de vernis. Une couche de vernis ultérieure doit ensuite être appliquée dans les 24 heures.



Bona Pure Colour

PEINTURE POUR SOLS EN PHASE AQUEUSE BI-COMPOSANTE

Peinture pour sols avec une excellente adhérence et un grand pouvoir couvrant

IMPORTANT!

1) Les plastifiants présents dans des matériaux tels que les sous-couches de moquette, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc de voitures, de vélos et de poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface. Utilisez des protections ou évitez complètement tout contact.

2) Bien que les vernis Bona (qui doivent recouvrir le Bona Pure Colour) présentent une excellente résistance à la plupart des produits chimiques, y compris les nettoyeurs et désinfectants agressifs ; les déversements non nettoyés de

vin, de café, de thé et de boissons similaires peuvent causer une tache cosmétique persistante à la surface. Lorsqu'il existe un risque accru de ce type de déversement, il est conseillé de n'utiliser le Bona Pure Colour qu'avec des couleurs sombres et d'éviter complètement les fonds clairs, tout en prenant des mesures pour s'assurer que les déversements sont éliminés rapidement.

3) En raison de la composition spécifique des sols en PU coulés sur place, il existe un risque de migration de composants dans le revêtement pouvant entraîner une décoloration. Pour cette raison, nous ne recommandons pas l'utilisation de Bona Pure Colour sur les sols en PU coulés sur place.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider l'applicateur sont basés sur l'expérience passée et des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la grande variété d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de la nécessité d'effectuer leurs propres essais ou de demander conseil technique auprès de Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non l'ensemble de la construction. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement de sol ainsi que les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com