



Bona Pure Colour

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking



Een hard-elastische en slijtvaste PUR-kleurcoating op waterbasis, voor de renovatie van elastische vloerbedekkingen in drukbezochte commerciële en industriële ruimtes. Ook geschikt voor sportvloeren (zowel elastische als houten oppervlakken) voor het markeren van zones.

Bona Pure Colour is zwaar gepigmenteerd en de lichtdonker tot donkere kleuren zijn slechts in 1 laag aan te brengen. Dankzij de versnelde droogeigenschappen zou een tweede laag, indien nodig, al na 1 uur (onder normale condities) kunnen worden aangebracht. Bona Pure Colour is verkrijgbaar in een breed scala van RAL- en NCS-kleuren. Moet worden overgecoat met Bona Pure HD.

- Zwaar gepigmenteerd voor een uitstekende dekking
- Ultra-snelle droogtijd. Ruimten zeer kort buiten gebruik
- Breed scala aan RAL- en NCS-kleuren
- EC1R Plus gecertificeerd = zeer lage emissies binnenshuis



Bona Pure Colour

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	2-componenten watergedragen polyurethaan verf
Kleuren:	Beige, Light Ivory, Brilliant Blue, Light Blue, Pigeon Blue, Pastel Turquoise, Basalt Grey, Agate Grey, Light Grey, Jet Black.
Glans (bij 60°):	Mat: ca. 20% (on glass)
Mengverhouding:	1 deel Bona R Harder op 10 delen Bona Pure Colour (≈9,1 vol%)
Potlife:	Max. 2 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	Volgende laag: 2-4 uur ¹ Volledig uitgehard: 3 dagen ¹ ¹ onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	12-15 m ² /liter (70-90 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Verf: niet geclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie veiligheidsblad)
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	3 x 5 liter inclusief harder (0,45 liter) 1 x 1 liter inclusief harder (0,1 liter)
Certificaten:	EMICODE; EC1PLUS – zeer lage emissies binnenshuis ² GREENGUARD Gold EN 71-3: veiligheid van speelgoed ² Producten met EC1PLUS classificatie zijn goedgekeurd door BREAAAM en LEED en kunnen worden gebruikt in groene gebouwen projecten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.



Bona Pure Colour

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de vloer compleet vrij is van alle verontreinigingen die de hechting van de Bona Pure Colour kunnen belemmeren. Het verwijderen van polishlagen, vloerbehandelingsmiddelen en andere verontreinigingen is een cruciale stap bij het garanderen van een succesvolle toepassing van Bona Pure Colour. Bona heeft verschillende mogelijke oplossingen ontwikkeld, afhankelijk van het vloertype en de beschikbare uitrusting. Raadpleeg de gids “Best practices for Floor Renewal” die beschikbaar is onder de tab “Documenten” op de Bona Pure Colour productpagina op www.bona.com voor een volledige

omschrijving van alle bevolen oplossingen (Engelstalig).

Test en evalueer altijd de hechting om compatibiliteit met het oppervlak te garanderen voordat u de gehele vloer behandelt.

Optimale condities zijn tussen 18-22°C en 40-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

BEHANDELSHEMA

STANDAARD RENOVATIE VAN ELASTISCHE VLOEREN

Renovatie van Rubber/PVC:

1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD

Renovatie van Linoleum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD

HOUTEN SPORTVLOEREN

Onbehandeld hout:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Licht schuren K150
1-2x Bona Pure Colour (voor zones)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Voorgelakte houten oppervlakken:

Reinigen en fijnschuren
1-2x Bona Pure Colour (voor zones)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

ELASTISCHE SPORTVLOEREN

Rubber en PVC:

Reinigen en schuren
1-2x Bona Pure Colour (voor zones)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum:

Reinigen en schuren
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour (voor zones)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona Pure Colour

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Check de kleurcode en het batchnummer. Gebruik op één vloer ook maar één batchnummer. Indien de batchnummers toch verschillen, dan alle verf in één keer mengen in een aparte emmer om kleurverschillen op de vloer te voorkomen
- 2) Mix de verf grondig en giet de benodigde hoeveelheid door de meegeleverde filter in een andere bak zoals b.v. de Bona Mengemmer.
- 3) Voeg langzaam 9% Bona R Harder (1 volle fles per emmer) toe in de emmer tijdens het machinaal mixen. Mix het mengsel grondig gedurende minstens 1 minuut.
- 4) Laat het mengsel minimaal 5 minuten reageren voordat u het aanbrengt – het mengsel moet binnen een maximum van 2 uur pot life worden verwerkt.
- 5) Breng de verf met een Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht) aan met een verbruik van ca. 12-15 m²/liter. Rol kruislings met een vloeiende beweging en vermijd opeenhopingen van het product.
- 6) Als een tweede applicatie van Bona Pure Colour benodigd is (bijv. om een betere kleurdekking te verkrijgen), zal dit moeten worden uitgevoerd binnen 2 en 12 uur na het aanbrengen van de vorige laag. Indien de 12 uur wordt overschreden, is tussenschuren met het Bona Scrad Pad

Systeem noodzakelijk vóór het aanbrengen van de tweede laag. Reinig vervolgens het oppervlak door te stofzuigen en lichtvochtig afnemen.

7) Maak de behandeling af met 1 of 2 lagen van de gekozen Bona parketlak/coating.

Noot: Bona Pure Colour mag nooit gebruikt worden als laatste afwerklaag.

Het uithardingsproces duurt ongeveer 3 dagen (90% uitgehard in 24 uur, 100% na 72 uur) in goede condities.

Ter ondersteuning en versnelling van het droogproces worden geschikte ventilatoren aanbevolen.

Als Bona R Creative Chips worden gebruikt, moeten deze onmiddellijk na het aanbrengen gelijkmatig over de laatste laag Bona Pure Colour worden verdeeld. Tussenschuren om de vlokken gelijk te maken, mag pas plaatsvinden na het aanbrengen van de 1e lak-/coatinglaag en die laag dient voldoende te zijn gedroogd. Vervolgens dient binnen 24 uur een volgende lak-/coatinglaag te worden aangebracht.

WAARSCHUWING: Linoleum & andere poreuze vloeren absorberen makkelijk water. Als oude polishlagen of andere onderhoudsmiddelen chemisch of nat worden verwijderd, moet u de vloer onder goede omstandigheden minimaal 24 uur laten drogen. Ter ondersteuning van het droogproces kunnen ventilatoren of kacheltjes worden gebruikt. Houd er rekening mee dat achtergebleven water en schoonmaakmiddelen op de vloer een hechtingsprobleem kunnen veroorzaken!



Bona Pure Colour

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

BELANGRIJK!

1) Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieljes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervanbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd contact.

2) Hoewel Bona lakken en coatings (afwerkingslaag op de Bona Pure Colour) uitstekend bestand zijn tegen de meeste chemicaliën - waaronder agressieve reinigings- en desinfectiemiddelen – kan gemorste wijn, koffie, thee en soortgelijke dranken een blijvende, cosmetische vlek op het oppervlak veroorzaken. Waar een verhoogd risico op dit

soort morsen aanwezig is, wordt geadviseerd om Bona Pure Colour alleen te combineren met kleuren aan de donkere kant van het kleurenspectrum en lichtgekleurde achtergronden volledig te vermijden. Zorg ervoor dat gemorste vloeistoffen onmiddellijk worden verwijderd.

3) Door de specifieke samenstelling van PU-vloeren bestaat het risico op migratie van componenten in de vloer die verkleuring kunnen veroorzaken. Om deze reden raden wij het gebruik van Bona Pure Colour op PU-vloeren niet aan.

4) Adviseer indien mogelijk een kleur die vergelijkbaar is met de originele kleur van de vloer. Bij eventuele schade is de originele vloer anders snel te zien.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com