Bona Pure Colour



Strat de acoperire 2K poliuretanic pe bază de apă rezistent, pentru tratarea pardoselilor flexibile.

Bona Pure Colour garantează un proces de aplicare rapidă, iar pigmentația sa foarte pronunțată asigură acoperirea cu un singur strat. Este disponibil în zece culori standard, dar poate fi comandat în spectrul complet al paletelor de culori RAL și NCS.

- Intens pigmentat, pentru mascare excelentă
- Protecție poliuretanică împotriva uzurii accentuate
- Pentru utilizare în zonele cu trafic foarte intens

Bona Pure Colour

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Vopsea poliuretanică, bi-componentă pe bază de apă
Culoare:	Beige, Light Ivory, Brilliant Blue, Light Blue, Pigeon Blue, Pastel Turquoise, Basalt Grey, Agate Grey, Light Grey, Jet Black Culori personalizate în conformitate cu sistemul de culori RAL şi NCS sutn disponibile la comandă.
Strălucire (la 60°):	Aprox. 20% (măsurat pe sticlă)
Raport mixare:	1 parte Întăritor Bona Pure Colour la 10 parţi Bona Pure Colour.
Pot life:	Max. 2 ore la 20°C (mai scurt dacă este mai cald)
Diluţie:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reaplicare: aprox. 2-4 ore* * în condiţii climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Bona Rolă Poliester(11 mm fir)
Consum:	12-15m²/litre (70-90 g/m²) per strat
Siguranţă:	Vopsea: Neclasificat Întăritor: Clasificat (vezi Fişa de Siguranţă)
Curăţare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă; materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	1 an de la data producţiei, în recipient original şi sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depăşească +25°C în timpul depozitării sau al transportului.
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.
Ambalaj:	1x5 litri inclusiv întăritor; 1x1Litru inclusiv întăritor
Certificate & standarde:	EMICODE; clasa EC1RPLUS, emisii foarte reduce GreenGuard, caliatea aerului din interior EN 71-3: Aplicare pe jucăriile copiilor

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

Bona Pure Colour

PREGĂTIRE

Curăţaţi suprafaţa în funcţie de gradul de murdărire şi cerinţe. În particular, luaţi notă despre procesul de decapare cu Bona Remove R sau Bona PowerRemove R. În general, podeaua trebuie să fie bine şlefuită, uscată şi necontaminată cu praf, ulei, ceară sau alţi agenţi contaminanţi. Ultima etapă de şlefuire se va efectua întotdeauna cu sistemul de abrazive Bona Diamond folosind tehnica de şlefuire umedă. Pardoselile din Linoleum se vor trata cu amorsa Bona LinoPrime înainte de Bona Pure. Vedeţi instrucţiunile produsului Bona LinoPrime.

Condiţiile optime de lucru sunt între 18-25°C şi 30-60 % umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată şi umiditatea redusă vor diminua timpul de uscare, în timp ce temperatura redusă şi umiditatea ridicată vor prelungi timpul de uscare.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Recondiţionare standard pentru suprafeţe resiliente.

Renovare Cauciuc/PVC:
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Renovare Linoleum:
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Suprafeţe din lemn Sportive

Lemn Netratat:
1x SuperSport Primer
1x SuperSport ONE / SuperSport HD
Slefuire intermediara
1-2x Pure Colour (vopsea) spatii largi
1x SuperSport Line Paint
1-2x SuperSport ONE / SuperSport HD

Suprafeţe din lem prefinisate:
Curăţare şi şlefuire superficială
1-2x Pure Colour (vopsea) spatii largi
1x SuperSport Line Paint
1-2x SuperSport HD

Suprafeţe Sport Resiliente

Cauciuc, PU şi PVC:
Curăţare şi şlefuire superficială
1-2x Pure Colour (vopsea) spatii largi
1x SuperSport Line Paint
1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

Linoleum:
Curăţare şi şlefuire superficială
1x LinoPrime
1-2x Pure Colour (vopsea) spatii largi
1x SuperSport Line Paint
1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

Bona Pure Colour

APLICARE

1. Verificați codul de culoare și numărul lotului de pe recipientul pentru vopsea și asigurați-vă că acestea sunt aceleași. Utilizați numai vopsea de la același număr de lot pe același etaj. În cazul în care numerele lotului diferă unele de altele, este necesar să se amestece întregul volum într-un recipient separat pentru a asigura consistența culorii.
2. Turnaţi Bona Pure Colour într-o găleată de amestecare. Folosiţi filtrul pentru a evita orice particule de material uscat.
3. Încet adăugaţi întăritorul Bona Pure Colour în găleată, în timp ce amestecaţi cu maşină şi tijă de amestec. Amestecaţi bine timp de 1 minut. **Notă:** Întăritorul nu trebuie adăugat direct în vopseaua din cutie. Este posibilă doar amestecarea externă
4. Amestecul de întăritor şi vopsea se foloseşte imediat sau în cel mult 2 ore.
5. Aplicaţi amestecul Bona Pure Colour în strat încrucişat cu Rola Bona de Poliester (fir 11mm). **Notă:** Acoperirea culorii depinde de tonul de culoare şi de culoarea original a suprafeţei.

Următorul strat de Bona Pure sau lac Bona SuperSport trebuie aplicat între 2 și 12 ore după stratul anterior. Dacă depășiți 12 ore este necesară șlefuirea intermediară cu un pad Bona Scrad înainte de supraacoperire.

ÎNTREȚINERE

Bona Pure Colour nu este recomandat ca strat final de protecţie. Pentru protecţie completă, acoperiţi cu un strat de Bona Pure (transparent) sau lac Bona SuperSport.

IMPORTANT!

Interacţiuni

• Materiale precum partea inferioară a covoarelor, picioare de mobilier, rotile şi adezivi pentru fixare pot conduce la înmuiere şi decolorare. Expunerea la vopsea de păr sau cauciucul anvelopelor auto, biciclete, cărucioare de copii, poate la decolorarea ireversibilă a suprafeţei.
• Deşi Bona Pure (folosit ca strat final de acoperire) are o rezistenţă excelentă la majoritatea substanţelor chimice, inclusiv detergenţi agresivi şi desinfectanţi; scurgerile accidentale de vin, cafea, ceai şi altele similar pot cauza o pată persistentă pe suprafaţă. Acolo unde există un risc crescut pentru astfel de scurgeri, trebuie luate măsuri pentru a se asigura ştergerea imediată. Deasemeni se recomandă să combinaţi Bona Pure doar cu culori din partea întunecată a spectrului de culori şi evitarea completă a fundalurilor de nuanţă deschisă.

Informațiile furnizate sunt pregătite din cele mai bune cunoștințe actuale și nu pretind că sunt complete. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili că produsul și recomandările din prezentul stat sunt adecvate scopului desemnat, tipului de lemn și situației actuale înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, cu succes a produsului este dincolo de controlul nostru. Dacă aveți dubii, faceți un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe etichetele coletului și pe fișele cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.