



Bona Pure Colour

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golvfärg med utmärkt vidhäftning och täckning



Slitstark vattenburen PUR-baserad 2-komponentsfärg för renovering av halvhårda golv som till exempel PVC, linoleum och gummi. Bona Pure Colour ger en snabb appliceringsprocess, har kort torktid samt har kraftig pigmentering som säkerställer god täckning.

Bona Pure Colour finns i tio standardfärger men kan beställas som valfri färg i RAL- och NCS-färgsystemen.

Dessutom erbjuder vi Bona Colour Collection (27 färger) som noga utvecklats genom evidensbaserad färgpsykologi. Genom att föra in de naturliga elementen inomhus kan färger förbättra välbefinnandet och den psykiska hälsan.

För beställning av icke lagerförda kulörer kontakta din distributör.

- Kraftig pigmentering för utmärkt täckning
- Slitstarkt PUR-skydd
- Väldigt snabb torktid för minimalt driftstopp
- För användning i högtrafikerade utrymmen



Bona Pure Colour

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretan golfvärg
Färg:	Kulörer i grundläggande sortiment: Beige, Light Ivory, Brilliant Blue, Light Blue, Pigeon Blue, Pastel Turquoise, Basalt Grey, Agate Grey, Light Grey, Jet Black. Kulörer i vårt färgkoncept Bona Resilient Colour Collection för sjukhus och vårdmiljöer: Earthy Charm, Terra Rouge, Raw Umber, Limestone Whisper, Mocha Clay, Alabaster Beige, Desert Greige, Golden Dune, Sandy Shore, Chalky Taupe, Sage Terrain, Earthy Olive, Granite Grey, Dusk Rock, Slate Stone. Utöver dessa kulörer finns också ett antal design flingor att använda tillsammans med dessa färger, se separat TDS.
Torrhalt:	Ca 38%
Blandningsförhålland	1 del Bona R härdare till 10 delar Bona Pure Colour (≈9,1 vol%)
Brukstid:	Max. 2 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur)
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	Nästa behandling: 2–4 timmar* Fullt uthärdad: 3 dagar* *Vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller (11 mm pile).
Åtgång:	12-15m ² /liter (70-90 g/m ²) per stryk
Säkerhet:	Färg: Ej märkningspliktig. Härdare: Märkningspliktig (se produktens säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	1 x 5 liter inkl härdare
Certifikat:	EMICODE; EC1PLUS – Mycket låga emissioner inomhus GREENGUARD Guld – Bra inomhusklimat EN 71–3: Kan appliceras på barnleksaker

Ytterligare information kan hittas på produktens säkerhetsdatablad.



Bona Pure Colour

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara väl rengjord så att den är fri från vax och andra föroreningar. Tvätta och rengör ytan enligt separata instruktioner för Bona Power PowerRemove R.

Efter rengöring skall ett linoleumgolv förbehandlas med Bona LinoPrime. OBS! Se separat instruktion för Bona LinoPrime. Se "Best practices for Floor Renewal" som finns tillgänglig under dokument på produktsidan för Bona Pure Colour.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-22°C och 40–60 %. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Gör alltid ett test för att se om vidhäftningen är ok innan hela ytan behandlas.

BEHANDLINGSSHEMA

Standard renovering av halvhårda golv

Gummi och PVC:

1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD

Linoleum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure HD



Bona Pure Colour

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning

APPLICERING

- 1) Säkerställ så att rätt mängd färg finns för den yta som skall läggas, att färgkoden stämmer. Blanda alla burkar för att få samma färgnyans på hela golvytan om så stora ytor är aktuellt även om det är samma batchnummer på burkarna.
- 2) Häll Bona Pure Colour i en separat blandningshink, använd bifogad silduk för att undvika att torkade färgrester följer med i blandningshinken.
- 3) Häll i Bona Pure Colour härdare, långsamt under omröring med en omrörare monterad i en bormaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. OBS! Blanda aldrig Bona Pure Colour och härdare manuellt, använd alltid en omrörare monterad i en bormaskin när du blandar härdaren med färgen.
- 4) Låt blandning vila i minst 5 minuter innan den används. Använd produkten inom 2 timmar.
- 5) Applicera Bona Pure Colour med en Bona SuperCoat Roller, 11 mm. Applicera korsvis för att säkerställa rätt lackmängd.
- 6) Om en andra applicering av Bona Pure Colour krävs bör detta ske inom 2–24 timmar efter 1a appliceringen. En mellanslipning är då inte nödvändigt. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad.
- 7) Komplettera behandlingen med 1-2x med en topplack från Bona, se behandlingsschema ovan.

Notera: Bona Pure Colour skall aldrig användas som en slutliga behandling.

För att förkorta torktiden kan man till alla Produkterna i detta system använda sig av en fläkt. Så snart produkterna är applicerade så kan fläkten startas.

Vid applicering av färg på en större yta där mer än 1 burk krävs skall alla burkar blandas tillsammans för att få en och samma kulör på golvytan. Detta oavsett om man har samma batchnummer eller inte. Ligger ytorna i olika rum och man har tydliga avgränsningar krävs inte detta.

Bona Pure Colour har en väldigt bra täckförmåga. Antalet appliceringar samt hur mycket färg så går åt kan dock variera beroende på vilken färg golvet har och vilken färg som ska läggas. Vår rekommendation på 10–16 kvm/liter är väldigt bred för att täcka in så många variation som möjligt med olika färgkombinationer. Om det skulle räcka med en applicering av Bona Pure Colour så sikta på en mängd av ca 10 kvm/liter. Vid två appliceringar så kan man med fördel lägga något mindre färg på 1a stryket och sen något mer på 2a stryket.



Bona Pure Colour

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och täckning

VIKTIGT!

- Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik kontakt mot golvytan helt.
- Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under en längre tid eller torkar in kan orsaka kosmetiska fläckar eller skada ytan.
- Observera att även om Bona-lacker är designade för att ge

en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i träet och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.

- På grund av den specifika sammansättningen av PU-golv finns det en risk att ämnen i golvet migrerar till färgen och skapar en missfärgning. Av den anledningen rekommenderar vi att inte använda denna produkt på PU-golv.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.