

Bona Pure HD

BARNIZ DE TERMINACIÓN AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Barniz de acabado extra resistente para suelos resilientes y de fácil cuidado



Barniz de poliuretano resistente y duro-elástico para la renovación de revestimientos de suelos resilientes, como PVC, goma o linóleo.

Especialmente diseñado para pavimentos resilientes en lugares expuestos a un desgaste elevado. Excelente resistencia a los arañazos y a las marcas de calzado. Reduce la porosidad, lo que contribuye a simplificar el mantenimiento habitual y a mantener una buena higiene del suelo. La nueva fórmula actualizada ofrece ahora una resistencia química aún mayor. Fórmula al agua, transparente, no amarillea.

- Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Vuelve a utilizar el suelo después de 12 horas
- Protección duradera
- Óptimas propiedades niveladoras y aplicación sencilla.



Bona Pure HD

BARNIZ DE TERMINACIÓN AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Barniz de acabado extra resistente para suelos resilientes y de fácil cuidado

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Barniz de terminación de poliuretano al agua de 2 componentes
Contenido en sólidos:	Aprox. 32 %
Brillo (a 60°):	Extra Mate: aprox. 10 % (medido sobre vidrio)
Proporción de mezcla:	1 parte de endurecedor Bona Pure HD Hardener por cada 11 partes de Bona Pure HD (≈8,2 vol%)
Tiempo de aplicación:	Un máximo de 3 horas a 20 °C (menos tiempo a mayor temperatura)
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	- Siguiente capa: 2-3 horas* - Uso ligero: 6 horas* - Dureza máxima: tres días* *en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo SuperCoat Bona (pelo de 11 mm)
Rendimiento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por capa
Seguridad:	Barniz: No clasificado Endurecedor: Clasificado. (véase la ficha de datos de seguridad)
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	Barniz: 1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir. Endurecedor: 18 meses desde la fecha de fabricación en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificados:	EMICODE EC 1 Emisiones muy bajas. Certificación GREENGUARD Gold. EN 16165 Anexo B - R9 (Mate, Extra Mate y Satinado). Cumple los requisitos para obtener puntos LEED y BREEAM.

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Pure HD

BARNIZ DE TERMINACIÓN AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Barniz de acabado extra resistente para suelos resilientes y de fácil cuidado

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo está totalmente libre de cualquier tipo de suciedad que pudiera perjudicar la adhesión del barniz de terminación Bona Pure HD. Eliminar cualquier tratamiento previo u otro tipo de contaminación es fundamental para asegurarse de una aplicación correcta de Bona Pure HD. Bona ha desarrollado diferentes posibles soluciones dependiendo del tipo de suelo y del equipo disponible. Consulte la guía «Mejores prácticas para la renovación del suelo» disponible en «Documentos» en la página de producto de Bona Pure HD en bona.com para conocer la descripción completa de todas las soluciones

recomendadas.

Efectúe siempre una prueba para evaluar la adhesión y asegurarse de la compatibilidad con la superficie antes de aplicar la imprimación a todo el suelo.

Las condiciones óptimas de tratamiento son una temperatura de entre 18 y 20 °C y una humedad relativa del aire del 40 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan.

TRATAMIENTO

Renovación de suelos de PVC o de goma:

1-2x Bona Pure Colour (opcional)
1-2x Bona Pure HD

1-2x Bona Pure Colour (opcional)
1-2x Bona Pure HD

Renovación de suelos de linóleo:

1x Bona LinoPrime

Recubrimiento:

1x Bona Pure HD

APLICACIÓN

1. Agite el envase del barniz y añada una botella de endurecedor. Agite la mezcla de inmediato durante 1 minuto y después inserte el filtro adjunto. Si las cantidades de mezclado son inferiores, entonces vierta la cantidad de barniz requerida en un recipiente separado. 1 litro de barniz se corresponde con una parte de endurecedor.
2. Aplique Bona Pure HD con un rodillo Bona SuperCoat (con pelo de 11 mm). Pase el rodillo con un movimiento suave y fluido en sentido transversal, evitando las acumulaciones de producto. El rendimiento debería ser de aprox. 100-120 g/m². Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Tenga previsto que el tiempo de secado se incrementará ligeramente por cada capa que se aplique.
3. Si la capa anterior de barniz se ha dejado secar durante

más de 24 horas, entonces siempre será necesario efectuar un lijado intermedio con un Bona Scrad Pad.

El proceso de curado dura aproximadamente 3 días (90 % curado en 24 horas, 100 % tras 72 horas). No cubra la superficie hasta que el suelo haya curado totalmente. Una vez transcurridas 6 horas, se puede caminar sobre el suelo, pero hasta que no esté completamente curado, seguirá existiendo riesgo de que se produzcan marcas de calzado o desperfectos. Evite la limpieza en húmedo hasta que esté totalmente curado.

Para acelerar el proceso de secado, se pueden utilizar ventiladores adecuados.



Bona Pure HD

BARNIZ DE TERMINACIÓN AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Barniz de acabado extra resistente para suelos resilientes y de fácil cuidado

ADVERTENCIA: El linóleo y otros suelos porosos absorben agua fácilmente. Si se realiza una eliminación con productos químicos o en húmedo del restaurador antiguo u otro producto de mantenimiento, se debe dejar secar el suelo un mínimo de 24 horas en buenas condiciones. Se pueden utilizar ventiladores y calefactores para facilitar el proceso de secado. Tenga en cuenta que los restos de agua y agentes de limpieza químicos pueden impedir la adhesión correcta del producto.

MANTENIMIENTO

Nota: Cuando elige los productos de limpieza y mantenimiento de Bona puede relajarse sabiendo que ha elegido el mejor producto posible para ayudarle a cuidar su suelo.

La limpieza con los productos adecuados es fácil. Las

instrucciones de mantenimiento para el usuario final están disponibles en la página de productos Bona Pure HD en bona.com.

Imprima una copia de las instrucciones pertinentes y entréguesela al usuario final.

IMPORTANTE

1. Los plastificantes que se encuentran en materiales como las bases de las alfombras, las patas de los muebles, las ruedas y los adhesivos utilizados para la fijación pueden provocar reblandecimiento y decoloración. La exposición a tintes para el cabello o neumáticos de goma de coches, bicicletas y cochecitos de bebé puede provocar una decoloración permanente e irreversible de la superficie.

2. A pesar de que Bona Pure HD tiene una excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, incluyendo limpiadores agresivos y desinfectantes, los derrames accidentales de vino, café, té y bebidas similares pueden provocar una mancha anti-estética y persistente en la

superficie. Cuando exista un mayor riesgo de este tipo de derrames, se recomienda combinar Bona Pure HD únicamente con colores oscuros de la gama cromática y evitar por completo los fondos de color claro. También se deben adoptar medidas para garantizar que los derrames se eliminan de inmediato.

3. Debido a la composición específica de los suelos de poliuretano, existe riesgo de migración de los componentes del suelo que puede causar decoloración. Por este motivo, no recomendamos utilizar Bona Pure HD sobre suelos de poliuretano.



Bona Pure HD

BARNIZ DE TERMINACIÓN AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Barniz de acabado extra resistente para suelos resilientes y de fácil cuidado

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.