



Bona Pure HD

FINITION AQUEUSE BICOMPOSANTE

Couche de finition Très résistante pour sols souples pour une entretien simplifié



Une protection PUR élastique dure pour la rénovation des sols souples.

Bona Pure HD est une protection en polyuréthane élastique dure et résistante pour le traitement des sols souples. Particulièrement adaptée pour les sols souples fins d'une élasticité dure, soumis à une usure intense. Excellente résistance aux rayures et aux marques de chaussures. Réduit la porosité, et aide à simplifier l'entretien et à maintenir une bonne hygiène du sol. Phase aqueuse, claire, non jaunissante.

- Revêtement PUR durable pour sols souples
- Temps de séchage ultra-rapide.
- Propriétés d'application et d'égalsation optimales
- Faible potentiel de glissement



Bona Pure HD

FINITION AQUEUSE BICOMPOSANTE

Couche de finition Très résistante pour sols souples pour une entretien simplifié

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Finition polyuréthane bi-composante en phase aqueuse
Matières solides:	Env. 32%
Brillance:	Satiné Mat 40%, Mat 20%, Extra Mat : 10% (sur verre)
Mélange:	1 part de durcisseur Bona Pure HD pour 11 parts de Bona Pure HD (≈8,2 % en volume)
Durée de vie:	Max. 3 heures à 20°C (plus court si plus chaud)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour une durée d'ouverture prolongée.
Temps de séchage:	Couche suivante: 2-3 heures* Utilisation complète: 12 heures* Dureté totale: 3 jours* *dans des conditions ambiantes normales, 20°C/60% HR
Outils d'application:	Rouleau Bona SuperCoat (poil de 11 mm)
Consommation:	8-10 m ² /litre (100-120 g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé Durcisseur: Classé (voir fiche de données de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière séchée peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Vernis: 1 an à compter de la date de production dans son bidon d'origine non ouvert. Durcisseur: 18 mois à compter de la date de production dans son flacon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres avec durcisseur (0,41 lit)
Certificats:	EMICODE EC1 Très faible émission Certifié GREENGUARD Gold EN 16165 ; R10 - Faible potentiel de glissement Qualifié pour les points LEED et BREEAM

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona Pure HD

FINITION AQUEUSE BICOMPOSANTE

Couche de finition Très résistante pour sols souples pour un entretien simplifié

PRÉPARATION

Il faut veiller à ce que le revêtement de sol soit totalement exempt de toute contamination susceptible de nuire à l'adhérence de la couche de finition Bona Pure HD. L'élimination de tout vernis, traitement d'entretien ou autre couche antérieure est une étape essentielle pour garantir une application réussie de Bona Pure HD. Bona a développé plusieurs solutions possibles en fonction du type de revêtement de sol et de l'équipement disponible. Veuillez consulter le guide « Meilleures pratiques pour le renouvellement des sols » disponible sous « Documents » sur la page produit Bona Pure HD sur bona.com pour une

description complète de toutes les solutions recommandées.

Testez et évaluez toujours l'adhérence pour garantir la compatibilité avec la surface avant de traiter tout le sol.

Les conditions optimales de traitement se situent entre 18-22°C et 40-60 % d'humidité relative. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures basses et une humidité élevée augmentent le temps de séchage.

MÉTHODOLOGIES

Rénovation de revêtement de sol PVC ou Caoutchouc:

1 à 2x Bona Pure Color (facultatif)
1 à 2x Bona Pure HD

1 à 2x Bona Pure Color (facultatif)
1 à 2x Bona Pure HD

Rénovation de revêtement de sol en Linoléum:

1x Bona LinoPrime

Survitrification:

1x Bona Pure HD

APPLICATION

1) Secouez le bidon de vernis et ajoutez un flacon de durcisseur. Agitez immédiatement et soigneusement le mélange pendant 1 minute, puis insérez le filtre fourni. Si vous mélangez de petites quantités de vernis, versez la quantité requise de vernis dans un pot séparé. 1 litre de vernis correspond à une part de durcisseur.
2) Appliquer le Bona Pure HD à l'aide d'un rouleau Bona SuperCoat (11 mm). Rouler avec un mouvement fluide et fluide dans le sens transversal et en évitant les accumulations de produit. La consommation doit être d'env. 100-120 g/m². Laisser sécher correctement avant d'appliquer d'autres couches. Prévoyez un temps de séchage légèrement plus long pour chaque couche appliquée.

3) Si la couche de vernis précédente a séché pendant plus de 24 heures, il est alors nécessaire de procéder à un ponçage intermédiaire avec un Bona Scrad Pad.

Le processus de durcissement prend environ 3 jours (durci à 90 % en 24 heures, 100 % après 72 heures) dans de bonnes conditions. Ne couvrez pas la surface tant que le sol n'est pas complètement durci. Le sol peut être piétiné après 6 heures mais reste susceptible d'être rayé ou abîmé jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Évitez le nettoyage humide jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.

Pour soutenir et accélérer le processus de séchage, des ventilateurs adaptés sont recommandés.



Bona Pure HD

FINITION AQUEUSE BICOMPOSANTE

Couche de finition Très résistante pour sols souples pour une entretien simplifié

AVERTISSEMENT: Le linoléum et autres revêtements de sol poreux absorbent facilement l'eau. Si un enlèvement chimique ou humide d'un vieux cirage ou d'un autre produit d'entretien est effectué, le sol doit bénéficier d'un temps de séchage d'au moins 24 heures dans de bonnes conditions. Pour faciliter le processus de séchage, des ventilateurs et des radiateurs peuvent être utilisés. Tenez compte du fait que l'eau résiduelle et les produits chimiques de nettoyage présents dans le revêtement de sol peuvent provoquer un défaut d'adhérence!

ENTRETIEN

Remarque: Lorsque vous choisissez les produits de nettoyage et d'entretien Bona, vous pouvez être tranquille en sachant que vous avez choisi le meilleur produit possible pour vous aider à prendre soin de votre sol.

Le nettoyage avec les bons produits est facile ; Les instructions de maintenance pour l'utilisateur final sont disponibles sur la page produit Bona Pure HD sur bona.com. **Veuillez imprimer une copie de ces instructions et la remettre à l'utilisateur final.**

IMPORTANT!

- 1) Les plastifiants présents dans les matériaux tels que les sous-tapis, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc des voitures, vélos et poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface.
- 2) Bien que le Bona Pure HD ait une excellente résistance à la plupart des produits chimiques, y compris les nettoyants et désinfectants agressifs ; des déversements sans surveillance de vin, de café, de thé et de boissons similaires peuvent provoquer une tache cosmétique persistante sur la

surface. Lorsqu'un risque accru de ce type de déversement existe, il est conseillé de combiner le Bona Pure HD uniquement avec des couleurs du côté sombre du spectre de couleurs et d'éviter complètement les fonds de couleur claire, ainsi que de prendre des mesures pour garantir que les déversements soient éliminés rapidement.

- 3) En raison de la composition spécifique des revêtements de sol PU, il existe un risque de migration de composants dans le revêtement de sol pouvant provoquer une décoloration. C'est pour cette raison que nous déconseillons l'utilisation de Bona Pure HD sur des revêtements de sol en PU.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.



Bona Pure HD

FINITION AQUEUSE BICOMPOSANTE

Couche de finition Très résistante pour sols souples pour une entretien simplifié

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com