



Bona Pure HD

2-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med utmärkt slitstyrka för halvhårda golv



Hårdelastisk, slitstark och vattenburen 2-komponents polyuretan topplack för renovering av halvhårda golv, som till exempel PVC, linoleum och gummi.

Särskilt lämplig för tunna, halvhårda golv/mattor i hårt trafikerad offentlig miljö. Har utmärkt motstånd mot repor och klackmärken. Produkten minskar porositeten och återställer ytans utseende samt hjälper till att förenkla skötsel, underhåll och bibehålla god golvhygien. Den uppdaterade formuleringen erbjuder nu ännu bättre kemikaliebeständighet. En vattenburen, klar och icke-gulnande formulering.

- Extremt hög slitstyrka & kemikaliebeständighet
- Golvet kan tas i bruk efter 12 timmar
- Slitstarkt skydd som varar länge
- Klar, icke-gulnande formulering



Bona Pure HD

2-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med utmärkt slitstyrka för halvhårda golv

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretan topplack
Torrhalt:	ca. 32%
Glans (vid 60°):	Sidenmatt ca 40%, Matt ca 20%, Extramatt: ca 10% (på glas)
Blandningsförhålland	1 del Bona Pure HD härdare till 11 delar Bona Pure HD (≈8.2 vol%)
Brukstid:	max. 3 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur)
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	- Nästa stryk: 2–3 timmar* - Golvet kan användas: 12 timmar* - Fullt genomhärdad: 3 dagar* * vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller (11 mm lugg)
Åtgång:	8–10 m ² /liter (100–120 g/m ²) per stryk
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig, (se Säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	Lack: 1 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning. Härdare: 18 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3 x 5 liter inkl. härdare (0,41 lit)
Certifikat:	EMICODE; EC1 – Mycket låga emissioner GREENGUARD GOLD Certifierad EN 16165 Annex B; R9 – Låg risk för halka Kvalificerad för LEED och BREEAM poäng

Ytterligare information kan hittas i produkternas säkerhetsdatablad.



Bona Pure HD

2-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med utmärkt slitstyrka för halvhårda golv

FÖRBEREDELSE

Förbered ytan på rekommenderat sätt, se separata instruktioner för detta på Bona Power Remover R, Bona LinoPrime samt Bona Pure Colour. Säkerställ god vidhäftning där ytan är fri från alla föroreningar som kan påverka vidhäftningen av Bona Pure HD.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30–60% Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Vid osäkerhet testa alltid vidhäftningen innan behandling av hela golvet.

OBS: Linoleum & andra porösa material absorberar vatten. Om en våtslipning varit nödvändigt för att ta bort gammal polish och vax måste golvet torka minst 24 timmar innan någon ytbehandling påbörjas. I alla steg kan torkprocessen påskyndas med fläkt.

BEHANDLINGSSHEMA

Renovering av PVC och gummigolv:

1-2x Bona Pure Colour (vid behov)

1-2x Bona Pure HD

1-2x Bona Pure Colour (vid behov)

1-2x Bona Pure HD

Renovering av Linoleumgolv:

1x Bona LinoPrime

Överlackering:

1x Bona Pure HD

APPLICERING

1) Skaka dunken med lack ordentligt minst 1 minut. Tillsätt härdaren och sätt i silen. Skaka genast dunken igen i minst 1 minut. Vid mindre mängder blanda 1 liter lack med 1 del härdare.

2) Applicera Bona Pure HD med en Bona SuperCoat Roller (11 mm). Applicera korsvis utan tryck på roller. Åtgång av lack skall vara 1 liter/8–10 m². Låt torka ordentligt innan nästa applicering.

3) Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar måste en mellanslipning göras med Bona Scrad Pad.

Härdprocessen tar ca 3 dagar, (90% härdad efter 24 timmar, 100% efter 72 timmar) vid 20°C/60% R.F. Täck inte golvet förrän ytan är fullt uthärdad, 3 dagar. Golvet kan försiktigt beträdas efter 6 timmar. Undvik våtstädning tills golvet är fullt uthärdat, 3 dagar.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Produkter och råd för Underhåll finns på bona.com. Skriv ut relevant information och ge till slutanvändaren.



Bona Pure HD

2-KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med utmärkt slitstyrka för halvhårda golv

VIKTIGT!

1. På grund av den specifika sammansättningen hos PU-golv finns det en risk för migration av komponenter i golvet som kan orsaka missfärgning. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av Bona Pure HD på PU-golv.
2. Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik helt kontakt med golvytan.
3. Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under

en längre tid eller torkar in, kan orsaka kosmetiska fläckar eller skada ytan.

4. Observera att även om Bona-lacker är framtagna för att ge en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i ytan och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.

5. På grund av PU-golvs specifika uppsättning och innehåll finns det risk för migration och därmed en missfärgning. Därför rekommenderar vi inte att använda produkten på PU-golv.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och assistera utföraren är baserad på tidigare erfarenhet och omfattande tester, men gör inga anspråk på att vara kompletta. På grund av det breda utbudet av möjliga tillvägagångssätt och villkor för användning av våra produkter, befriar vi inte användare från behovet av att utföra sina egna försök eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan bara garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationer från golvtilverkaren och bestämmelser i relevanta standarder.