Bona Quick

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Imprimación en gel con ligera coloración de la madera



Imprimación al agua de un componente con una consistencia de gel y alta viscosidad.

Bona Quick debe utilizarse como primera capa sobre madera sin tratar y sin efectuar un lijado posterior, o bien entre capas de barniz para reducir los arañazos resultantes de la abrasión y rellenar pequeñas irregularidades. Produce una coloración clara en la madera pero el color definitivo dependerá de la capa final.

- Gel de secado rápido
- Difumina los arañazos
- Primera capa o capas intermedias
- Aplicación sencilla y segura

Bona Quick

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Imprimación en gel con ligera coloración de la madera

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Imprimación al agua de un componente para espátula
Contenido en sólidos:	40 % aprox
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	20-30 minutos (20 °C/60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:	Sobre madera no tratada: 25-35 m²/l (≈30-40 g/m²) por capa Entre capas: aprox. 50 m²/l (≈20 g/m²)
Seguridad:	Sin clasificar
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	Un año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	5 litros
Certificados:	GREENGUARD

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se vaya a utilizar. La superficie debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también deberá estar seca y sin polvo de lijado, ni aceites, ceras o cualquier otro contaminante. Se recomienda realizar el lijado con abrasivo de grano 120 utilizando un Bona Quattro Disc, o equipo similar para el lijado final de la madera.

Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia. Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 18 y 25 ºC, y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima de uso es de 13 ºC.**

Bona Quick

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Imprimación en gel con ligera coloración de la madera

TRATAMIENTO

Tratamiento habitual:

Madera no tratada:
3x Bona Quick
2x Barniz Bona

Entre capas:
1-2x Bona Quick

APLICACIÓN

1) Aplique la imprimación utilizando una espátula o llana de acero inoxidable. Asegúrese de que no quedan hilos de la imprimación.
2) Deje que se seque y posteriormente aplique una segunda capa en el sentido opuesto a la primera capa.
3) Deje que se seque y aplique una tercera y última capa si este ha sido utilizado directamente sobre la madera desnuda.
Normalmente no suelen aparecer vetas, por lo que no es necesario lijar. Si fuera necesario llevar a cabo una abrasión intermedia, entonces debería efectuarse tras la primera capa de barniz y no directamente sobre Bona Quick

IMPORTANTE

Bona Quick nunca debería utilizarse como tratamiento final para suelos de madera.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.