Bona Quick

WATERGEDRAGEN PRIMER

Gel primer met een lichte houtkleuring



1K watergedragen primer met een gelachtige samenstelling en een hoge viscositeit.

Bona Quick gebruiken als eerste laag op onbehandeld hout, zonder dat er tussengeschuurd hoeft te worden. Of te gebruiken tussen laklagen om schuurkrassen te verminderen en kleine onregelmatigheden op te vullen voor een vlekkeloze eindafwerking. Bona Quick produceert meestal een lichte houtkleur, maar de uiteindelijke kleur hangt af van de keuze van de toplaag.

- Sneldrogende gel
- Vermindert krassen
- Als eerste laag en/of tussenlagen
- Veilig en eenvoudig aan te brengen

Bona Quick

WATERGEDRAGEN PRIMER

Gel primer met een lichte houtkleuring

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component watergedragen spatelgrondlak
Vast stofgehalte:	40%
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd, tot:	20-30 minuten (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Roestvrijstalen spatel
Verbruik:	Onbehandeld hout: 25-35 m²/liter (≈30-40g/m²) per laag Tussen lagen: ca. 50 m²/liter (≈20g/m²)
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	5 liter can
Certificaten:	GREENGUARD

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal.

Het product op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

BEHANDELSCHEMA

Algemeen behandelschema:

Onbehandeld hout:
3x Bona Quick
2x Bona Aflak

Tussen lagen:
1-2x Bona Quick

Bona Quick

WATERGEDRAGEN PRIMER

Gel primer met een lichte houtkleuring

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng de gel primer aan met een roestvrijstalen spatel. Zorg ervoor dat er geen rillen lak achterblijven.
2. Laat het drogen en breng vervolgens een tweede laag aan in de tegenovergestelde richting van de eerste laag.
3. Laat het drogen en breng een derde laag aan en vervolgens 2 lagen aflak.

Opmerking: Bona Quick gelijkmatig en zorgvuldig aanbrengen om spaanstrepen te voorkomen.

Normaliter komt de houtvezel niet omhoog en daarom is schuren niet nodig. Als tussenschuren nodig is, dan moet dit worden gedaan op de eerste afwerklaag (aflak) en niet rechtstreeks op Bona Quick.

BELANGRIJK!

Bona Quick mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com