



Bona R848

EGENSKAPER FÖR NYA BEHOV

Ett lim för lamell- och mosaikparkett



Hårdelastiskt 1-komponents silanlim med utmärkt ribbstabilitet för limning av mosaik- och färdigparkett.

Bona R848-limmets egenskaper gör det perfekt för att lägga exempelvis färdigparkett och mosaikparkett. Produkten eliminerar spänningar i undergolvet och härdar genom att reagera med fukt. Vanligen behövs ingen primer.

- Hög initial limstyrka
- God vidhäftning mot de flesta underlag
- Anpassad för mosaik- och färdigparkett
- Vatten- och lösningsmedelfri



Bona R848

EGENSKAPER FÖR NYA BEHOV

Ett lim för lamell- och mosaikparkett

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Silanmodifierad prepolymer
Färg:	Beige
Viskositet:	Lätt att applicera
Torktid:	24-48 timmar*, kan beträdas efter 12 timmar* Ytbehandling: efter 24 timmar* * vid 20°C och 55 % Rf
DIN EN ISO 17178:	Hårdelastisk
Giscode:	RS10
Öppentid:	Ca. 30 min*
Rengöring:	Bona Cleaning Wipes, aceton. Härdad lim avlägsnas mekaniskt.
Lagringstid:	12 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C
Avfall:	Härdad lim är brännbart. Ohärdad lim lämnas till miljöstation. Får ej hällas ut i avlopp eller vattendrag.
Förpackning:	15 kg hink
Certifikat:	EMICODE EC1 Plus Affset A+ DIBt Z-155.10-128

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara jämnt, torrt, rent, fritt från sprickor och i övrigt bra fysisk kondition och ha ytstruktur. Underlaget skall uppfylla lokala bestämmelser med avseende på planhet och ythållfasthet och kan med fördel vara något strukturerad för att få bästa vidhäftningen. Det är normalt inte nödvändigt att använda någon primer eller fuktspärr. Men för att förbättra vidhäftningen mot undergolvet eller om det är för hög fukt, över 70% R.F. ska en primer eller fuktspärr från Bona användas D501 eller R590, se separat tekniskt datablad. Produkten kan

användas på golv med golvvärme. Max temperatur i golvytan är 20°C under installation och torktid.

Att beakta

Beroende på förväntat klimat (normalt inomhusklimat, 18-25°C/30-70% R.F.) behöver parketten acklimatiseras för att erhålla korrekt fukthalt. Homogen parkett bör hålla en fuktighet av cirka 9% R.F. och flerskiktsparkett cirka 8% R.F. Typisk skillnad kan vara +/- 2%. Undvik att limma trä som är för torrt. Följ alltid tillverkarens instruktioner.



Bona R848

EGENSKAPER FÖR NYA BEHOV

Ett lim för lamell- och mosaikparkett

BEHANDLINGSSHEMA

Bona R848 kan användas på Betong med en R.F. på max 70%. Vid högre R.F. kan Bona R 590 användas tillsammans med Bona R848 upp till 90%. Se även TK-

råd 126 - Nedlimning av trägolv med SMP-polymerlim.
Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

LÄMPLIGA SUBSTRAT

- Cementbaserade golv enligt EN 13813.
- Golv avjämnade med flytspackel (minst 2 mm).
- Anhydrit golv enligt EN 13813.
- Spånskiva (V100).
- Andra torra och hela undergolv.
- Betong med en Relativ fuktighet, RF, på max 70%

APPLICERING

Innan limmet användas bör följande klimatförhållande uppnås:

- Lufttemperatur: min. 18°C
- Golvtemperatur: min. 15°C (med golvvärme max. 20°C)
- R.F. i rummet på max. 70%

Hög R.F. och hög temperatur förkortar produktens öppentid.

Efter det att hinken öppnats och skyddsfolien avlägsnats skall härdat lim vid kanterna avlägsnas. Limmet skall

appliceras med limspidare. (Se nästa sida). Parketten skall läggas på limmet och pressas ned under limmets öppentid, inom 30 minuter. Om limmet har bildat skinn skall limmet tas bort och nytt strykas ut.

Om det kommit upp lim via parkettspringan och lagt sig uppe på den färdiglackerade parketten måste limmet måste limmet försiktigt avlägsnas (direkt annars finns risk missfärgning av parketten. Använd Bona Cleaning Wipes.



Bona R848

EGENSKAPER FÖR NYA BEHOV

Ett lim för lamell- och mosaikparkett

LIMFÖRBRUKNING

8–10 mm mosaikparkett

Limspridare 850G gram/m²
(TKB B3/B6, ISO 6076 12T/11T)

Lamparkett, stav utan spont, max 10 mm

Stavparkett med spont upp till 22 mm

2-skikts lamellbräda

3-skikts lamellbräda

Limspridare 1000G gram/m²
(TKB B8/B10, ISO 6076 14T/16T)

Använd (F) fin limspridare för små bitar av trä och/eller släta och jämna underlag eller (G) grov limspridare för större stycken av trä och/eller grova underlag.

Observera: Installation av parkett och trägolv måste följa lokala bestämmelser och anpassade efter förutsättningarna. Limförbrukningen kan vara högre under vissa förhållanden. Vid ojämna underlag eller vid installation av långa brädor kan det vara nödvändigt att använda en grövre tandad spackel. Säkerställ så att du har total kontakt mellan golv och underlag vid nedlimning.

Bona tar endast ansvar för levererad produkt, inget ansvar kan tas för den totala konstruktionen. Finns osäkerhet, utför en mindre test. Kontakta gärna Bonas tekniker.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.