Bona R848T

PERFORMANŢĂ PENTRU NEVOILE MODERNE



Adeziv 1K silan cu vâscozitate mai mare decât Bona R848.

Bona R848T este mai vâscos și are o prindere inițială mai bună, reducând riscul de goluri. Proprietățile sale îl fac adecvat în special pentru montarea parchetului cu mișcare redusă, cum ar fi parchetul stratificat și parchetul mozaic. Reduce tensiunea de sub pardoseală și se întărește reacționând cu umezeala. Utilizarea unei amorse nu este necesară, în general.

- Aderență inițială ridicată
- Stabilitate îmbunătățită a cordoanelor de adeziv
- Întărire rapidă
- Fără apă și fără solvenți

Bona R848T

PERFORMANŢĂ PENTRU NEVOILE MODERNE

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Prepolimer silanic modificat
Culoare:	Bej
DIN EN ISO 17178:	Hard-elastic
Giscode:	RS10
Timp de deschidere:	Aprox. 30 minute*
Rezistenţă:	Trafic pietonal ușor: după aproximativ 12 ore* Întărire completă: 24–48 ore* Aplicarea tratamentelor de suprafață trebuie făcută numai după întărirea completă *la 20°C și 55% umiditate relativă
Curăţare:	Şerveţele de curăţare Bona, Bona S100, acetonă şi etanol. Adezivul întărit se îndepărtează doar prin acţiune mecanică
Valabilitate:	Găleată: 12 luni/Sac tubular: 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original nedeschis
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nici să depășească +25°C în timpul depozitării și transportului. Păstrați într-un loc uscat și bine ventilat. Protejați de îngheț
Reziduuri:	Recipientele goale şi reziduurile de adeziv trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	Găleată de 15 kg și saci tubulari de 1 kg, 3 kg, 4,5 kg, 6 kg și 9 kg
Certificate & standarde:	EMICODE EC1 Plus Affset A+ DiBt Z-155.10-128

Informaţii suplimentare sunt disponibile in Fisa de Siguranta

Bona R848T

PERFORMANŢĂ PENTRU NEVOILE MODERNE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața suport trebuie să fie plană, uscată, curată, fără fisuri sau reziduuri și cu o rezistență mecanică corespunzătoare. Suprafața suport trebuie să fie conformă cu reglementările locale privind planeitatea și rezistența la suprafață și ar trebui să fie ușor texturată pentru a obține o aderență optimă. Conținutul de umiditate al stratului suport trebuie măsurat și să fie în conformitate cu reglementările locale. În mod normal, nu este necesar un strat barieră împotriva umidității sau un grund, totuși, pentru îmbunătățirea aderenței sau dacă umiditatea este prea ridicată, trebuie utilizat un grund sau o barieră de umiditate Bona corespunzătoare – a se consulta fișa tehnică a produsului relevant. În caz de neclarități, contactați departamentul de asistență tehnică Bona.

Acest produs este descris ca o "bariera de umiditate" in conformitate cu terminologia comuna din industrie. Acesta functioneaza prin reducerea si incetinirea transmisiei vaporilor de apa si nu este proiectat sa blocheze complet miscarea vaporilor. Nu poate fi considerat echivalent cu o hidroizolatie structurala profesionala, care blocheaza complet umiditatea.

Notă: Bona R848T este potrivit pentru lipirea pardoselilor din lemn aprobate corespunzător pentru utilizarea împreună cu sisteme de încălzire prin pardoseală. Astfel de straturi suport trebuie uscate și încălzite lent și treptat, conform protocolului de punere în funcțiune a încălzirii. În timpul instalării și timp de trei zile după temperatura șapei nu trebuie să depășească 25°C. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului pardoselii.

STRAT SUPORT POTRIVIT

- Șapă pe bază de ciment(CT) conform EN 13813
- Pardoseli nivelate cu șape autonivelante(grosime de minimum 2 mm, rezistente la migrarea plastifianților)
- Șapă pe bază de sulfat de calciu(CA) conform EN 13813
- Păci de PAL(P4–P7) sau plăci OSB 2 – OSB 4, fixate ferm cu șuruburi
- Alte straturi suport uscate și solide
- Șapă pe bază de asfalt mastic(AS) conform EN 13813 - contactați departamentul tehnic Bona pentru detalii de aplicare
- Poate fi utilizat și pe suprafețe metalice curățate în profunzime - contactați departamentul tehnic Bona pentru detalii de aplicare
- Straturi intermediare Bona precum Bona U310 și U340
- Beton

Bona R848T

PERFORMANŢĂ PENTRU NEVOILE MODERNE

APLICARE

Pardoseala trebuie aclimatizată corespunzător, astfel încât să fie stabilă în raport cu mediul de instalare. În funcție de specie și tipul pardoselii, acest proces poate dura, de obicei, între 3 și 14 zile – respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului pardoselii. Pentru a reduce riscul de dilatare și contracție și problemele asociate, trebuie menținut pe termen lung un mediu interior stabil.

Înainte de utilizarea adezivului, temperatura aerului din interior trebuie să fie de minimum 18°C, temperatura pardoselii: min. 15°C (pentru încălzire prin pardoseală max. 20°C); umiditate relativă max. 70%. Adezivul trebuie aclimatizat la temperatura camerei. După deschiderea găleții, îndepărtați folia de protecție și orice adeziv întărit de pe margini. Adezivul trebuie aplicat uniform folosind o spatulă zimțată adecvată tipului de pardoseală care urmează a fi montată (consultați indicațiile din secțiunea următoare).

Parchetul trebuie așezat în adeziv și presat ferm în timpul timpului deschis de aprox. 40 de minute. Dacă adezivul aplicat pe stratul suport formează o peliculă, aceasta trebuie îndepărtată și reaplicat adeziv proaspăt. Dacă adezivul trece prin rosturi pe suprafața plăcilor, îndepărtați-l cu atenție, deoarece poate afecta aderența unui eventual strat ulterior de ulei sau lac. Orice adeziv ajuns pe suprafețele finisate din fabrică trebuie îndepărtat cu șervețele de curățare Bona.

Bona R848T se întărește prin absorbția umidității. Pentru a preveni întărirea prematură cauzată de vaporii de umiditate din aer, în timpul utilizării înlocuiți întotdeauna rapid folia de pe suprafața adezivului și capacul recipientului.

CONSUM

Parchet mozaic 8–10 mm
Spatulă Bona 850F sau 850G
(TKB B3/B6, ISO 6076 12T/11T)
Consum: aproximativ 850 g/m²

Parchet pre-finisat dublu-stratificat
Spatulă Bona 1000F sau 1000G
(TKB B8/B10, ISO 6076 14T/16T)
Consum: aproximativ 1000 g/m²

Parchet pre-finisat triplu-stratificat
Spatulă Bona 1250F sau Bona 1250G
(TKB B11/13, ISO 6076 16T/20T)
Consum: aproximativ 1250 g/m²

Utilizare ca barieră împotriva umezelii
Bona Trowel Plus
**Consum: 2000 – 2200 g/m² (în funcție de rugozitatea suprafeței)

(F = fină, G = grosieră)
Folosiți o spatulă fină pentru elemente mici din lemn și/sau suprafețe netede, iar o spatulă grosieră pentru elemente mari din lemn și/sau suprafețe mai rugoase

Dacă utilizați sistemul Bona OptiSpread consultați manualul utilajului respectiv pentru instrucțiuni de aplicare

Bona R848T

PERFORMANŢĂ PENTRU NEVOILE MODERNE

Informațiile din acest document precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe testări ample, însă nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita sfat tehnic de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblul său. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoşoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222