



Bona Sport® Poly 350

FINITION POUR PLANCHER ATHLÉTIQUE EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Un polyuréthane modifié à l'huile de première qualité, à haute teneur en solides, développé spécifiquement pour le marché des planchers de sport en bois.

Bona Sport® Poly 350 a un faible taux de COV et offre une finition brillante extrêmement résistante, avec une excellente résistance chimique. Il est spécialement formulé pour répondre à toutes les normes fédérales et provinciales de qualité de l'air.

- Fournit une couche protectrice résistante
- La couleur ambre clair met en valeur la couleur naturelle du bois.
- Auto-nivelant



Bona Sport® Poly 350

FINITION POUR PLANCHER ATHLÉTIQUE EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Résine de polyuréthane modifiée à l'huile, essences minérales (solvant), siccatifs, antimousses.
Contenu Solides:	52-55%
Densité:	7,6 lb/gallon (0,911 g/cm³)
Flash Point:	104°F (40°C)
Contenu de COV :	<350 g/L
Brillance:	90+
Dilution:	Ne pas diluer
Odeur:	Solvant
Couleur:	Ambre et clair
Conditionnement:	Seau de cinq gallons, en métal
Durée de conservation:	Durée de conservation de deux ans dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Conserver à température ambiante. Bien refermer le récipient après usage. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Brosse, applicateur en laine d'agneau, barre en T Bona Heavyweight et manchon Bona Floor Coater.
Couverture:	600 à 650 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Bien
Temps de séchage:	18 à 24 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Durcissement:	Le processus de séchage dure environ 14 jours. On peut marcher sur le sol après 48 heures, mais il reste sensible aux éraflures et aux rayures jusqu'à son séchage complet. Ne remettez pas les tapis de sport ni les tapis de sol avant que le sol ne soit complètement sec. Aucun nettoyage humide n'est nécessaire pendant la première semaine ; utilisez uniquement un chiffon de dépoussiérage en microfibre Bona SuperCourt. (N'utilisez pas de produits chimiques pour le dépoussiérage à sec sur les parquets.)
Nettoyage:	Nettoyer les outils et équipements d'application avec du white spirit.
Élimination:	Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
Certificats:	Finition conforme aux normes MFMA

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515



Bona Sport® Poly 350

FINITION POUR PLANCHER ATHLÉTIQUE EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

AVERTISSEMENT:

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRÉGNÉS DE BONA ALL COURT PEUVENT S'ENFLAMMER SPONTANÉMENT S'ILS SONT MAL ÉLIMINÉS. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE FERMÉ ET REMPLI D'EAU.

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Salles d'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et terrains de badminton.

COMPATIBILITÉ

Le vernis Bona Sport Poly 350 n'est pas recommandé sur la gomme-laque, les laques, les bouche-pores, les enduits de remplissage ou les teintures contenant des stéarates. Les finitions modifiées à l'huile auront un léger effet ambré sur les surfaces claires. Le vernis Bona Sport Poly 350 adhère à

la plupart des finitions après une préparation adéquate et un temps de séchage approprié. IL EST IMPÉRATIF DE TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, L'ASPECT ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Bona Sport Poly 350 est un système à trois couches : une couche de scellant Bona Sport, de peinture Bona

CourtLines® ou de peinture Bona SuperSport®, et deux couches de Bona Sport Poly 350.



Bona Sport® Poly 350

FINITION POUR PLANCHER ATHLÉTIQUE EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le sol selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer la finition avec un papier abrasif de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain 100 ou 120 ou utiliser une ponceuse multidisque Bona et des abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120. 3. Aspirer

soigneusement. 4. Sécher soigneusement avec un tampon de séchage en microfibre Bona SuperCourt sec. 5. Appliquer un scellant Bona et une peinture Bona au besoin. (Consulter la fiche technique du produit pour plus d'informations.)

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirer le couvercle et bien mélanger avant utilisation. NE PAS DILUER.

APPLICATION

FINITION

1. Versez une ligne de finition de 10 à 15 cm de large le long du mur de départ. Suivez le sens du fil du bois et appliquez une couche fine et uniforme. 2. À l'aide d'un manchon applicateur Bona Floor Coater monté sur une barre en T robuste, tirez l'applicateur vers l'avant, toujours dans le sens du fil du bois, en étalant la finition vers le mur opposé. Maintenez l'applicateur incliné comme pour un chasse-neige. 3. Évitez de laisser des flaques ou une quantité excessive de finition sur le sol. 4. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE RENDEMENT RECOMMANDÉ DE 56 à 60 m² PAR GALLON. 5. Laissez la première couche sécher complètement (environ 18 à 24 heures). Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18 à 27 °C / 40 à 60 % d'humidité relative). 6. Pour une bonne adhérence, poncez légèrement entre chaque couche de finition. 7. Laisser sécher la couche finale pendant au moins 72 heures avant utilisation.

ABRASION INTERCOUCHE POUR SOLS AVEC LIGNES DE JEU

Consultez les instructions du scellant pour connaître l'ordre d'application du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant d'appliquer les lignes de jeu, poncez à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240

montés sur 1 ou 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. Remarque : Si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le sol doit être ponctué à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeu à l'aide de la peinture Bona CourtLines ou de la peinture Bona SuperSport conformément aux instructions sur l'étiquette. Si vous utilisez la peinture d'un autre fabricant, avant d'appliquer les lignes de jeu, préparez toujours un échantillon ou une zone de test pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Poncez toujours la peinture Bona CourtLines ou la peinture Bona SuperSport correctement sèche à l'aide de tampons de conditionnement Bona superposés. Aspirez et dépoussiérez soigneusement après le ponçage. Appliquer la couche de finition dans les 24 heures.

ABRASION INTERCOUCHE POUR SOLS SANS RAYURES DE JEU

Poncez entre chaque couche de scellant modifié à l'huile et chaque couche de finition à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Vous pouvez également utiliser un multidisque Bona avec des abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 pour le ponçage entre les couches de finition. Aspirez et dépoussiérez soigneusement après le ponçage. Appliquer la couche de finition dans les 24 heures.



Bona Sport® Poly 350

FINITION POUR PLANCHER ATHLÉTIQUE EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de produit de polissage et de résidus huileux. Effectuez toujours un test de compatibilité. Suivez le système Bona Prep® avec les

abrasifs diamantés Bona et appliquez 1 à 2 couches de Bona Sport Poly 350.

ENTRETIEN

Placez des tapis d'entrée à toutes les entrées pour réduire la saleté et les gravillons. Pour un résultat optimal, utilisez les

produits du système d'entretien des sols sportifs Bona SuperCourt pour un entretien régulier.

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80152