



Bona Sport® Seal 350

SCELLANT POUR PLANCHERS SPORTIFS EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Un scellant à faible teneur en COV, modifié à l'huile, à utiliser sur les planchers de bois franc de sport et tout usage récemment poncés.

Bona Sport® Seal 350 est formulé pour être utilisé avec Bona Sport® Poly 350. Il scelle le bois, fournissant une couche de construction et empêchant la finition de pénétrer. Il est formulé pour répondre à toutes les normes fédérales et provinciales de qualité de l'air.

- Formulé pour être utilisé avec Bona Sport® Poly 350
- Scellant polyuréthane modifié à l'huile pour sols sportifs.
- À utiliser sur les sols sportifs récemment poncés.



Bona Sport® Seal 350

SCELLANT POUR PLANCHERS SPORTIFS EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Résine de polyuréthane modifiée à l'huile, essences minérales (solvant), siccatifs, antimousses.
Contenu de COV :	<350 g/L
Dilution:	Ne pas diluer
Odeur:	Solvant
Couleur:	Ambre et clair
Conditionnement:	Seau de cinq gallons, en métal
Stockage/Transport:	Conserver à température ambiante. Bien refermer le récipient après usage. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Brosse, applicateur en laine d'agneau, barre en T Bona Heavyweight et manchon Bona Floor Coater.
Couverture:	600 à 700 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Bien
Temps de séchage:	18 à 24 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Élimination:	Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

AVERTISSEMENT:

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRÉGNÉS DE BONA ALL COURT PEUVENT S'ENFLAMMER SPONTANÉMENT S'ILS SONT MAL ÉLIMINÉS. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE FERMÉ ET REMPLI D'EAU.



Bona Sport® Seal 350

SCELLANT POUR PLANCHERS SPORTIFS EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Salles d'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et terrains de badminton.

COMPATIBILITÉ

Le vernis Bona Sport Poly 350 n'est pas recommandé sur la gomme-laque, les laques, les bouche-pores, les enduits de remplissage ou les teintures contenant des stéarates. Les finitions modifiées à l'huile auront un léger effet ambré sur les surfaces claires. Le vernis Bona All Court Poly adhère à

la plupart des finitions après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. IL EST IMPÉRATIF DE TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, L'ASPECT ET LE RÉSULTAT SOUHAITÉ.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Bona Sport Seal 350 est un système à trois couches : une couche de Bona Sport Seal, de peinture CourtLines® ou de

peinture Bona SuperSport®, et deux couches de finition Bona Sport.

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le sol selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer la finition avec un papier abrasif de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain 100 ou 120 ou utiliser une ponceuse multidisque Bona et des

abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120. 3. Aspirer soigneusement. 4. Sécher soigneusement avec un tampon de séchage en microfibre Bona SuperCourt sec.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirer le couvercle et bien mélanger avant utilisation. NE PAS DILUER



Bona Sport® Seal 350

SCELLANT POUR PLANCHERS SPORTIFS EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

APPLICATION

SCELLEMENT

1. Versez une ligne de finition de 10 à 15 cm de large le long du mur de départ. Suivez le sens du grain du bois et appliquez une couche fine et uniforme. 2. À l'aide d'un manchon applicateur Bona Floor Coater monté sur une barre en T robuste, tirez l'applicateur vers l'avant, toujours dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Maintenez l'applicateur à un angle de type chasse-neige. 3. Évitez de laisser des flaques ou une quantité excessive de scellant sur le sol. 4. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE RENDEMENT RECOMMANDÉ DE 56 à 60 m² PAR GALLON. 5. Laissez la première couche sécher complètement (environ 8 à 12 heures). Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18 à 27 °C / 40 à 60 % d'humidité relative). 6. Pour une adhérence optimale, poncez entre chaque couche de scellant.

POISSONNEMENT INTERCOUCHE POUR LES SOLS AVEC LIGNES DE JEU

Appliquez les lignes de jeu après la deuxième couche de Sport Seal. Avant l'application des lignes de jeu, poncez le sol à l'aide d'abrasifs diamantés Bona grain 240 montés sur un tampon de conditionnement Bona. Aspirez et

dépoussiérez soigneusement. Remarque : Si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le sol doit être ponctué à nouveau pour assurer une adhérence optimale. Appliquez les lignes de jeu à l'aide de la peinture Bona CourtLines ou de la peinture Bona SuperSport conformément aux instructions sur l'étiquette. Si vous utilisez la peinture d'un autre fabricant, avant d'appliquer les lignes de jeu, préparez toujours un échantillon ou une zone de test afin de déterminer la compatibilité et l'adhérence. Poncez toujours la peinture Bona CourtLines correctement sèche à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona. Si vous utilisez la peinture Bona SuperSport, il n'est pas nécessaire de poncer si moins de 48 heures se sont écoulées depuis la couche précédente. Aspirez et dépoussiérez soigneusement après le ponçage. Appliquez la couche de finition dans les 24 heures.

ABRASION INTERCOUCHES POUR SOLS SANS RAYURES DE JEU

Poncez le Bona Sport Seal à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et séchez soigneusement après le ponçage. Appliquez la couche de finition dans les 24 heures.

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100

Englewood, Co. 80156