Bona SuperCourt OPTUM®



Fini à plancher de bois athlétique à l'eau à un composant.

Bona SuperCourt OPTUM® est le premier fini monocombinant à base d'eau pour planchers de bois athlétiques à recevoir la certification Green Seal®. Le resurfaçage des planchers de bois athlétiques est maintenant plus facile et tout aussi efficace que les systèmes de finition bicombinants à base d'eau.

- Technologie de résine monocombinant de qualité supérieure
- Prêt à jouer en 24 heures
- Certifié Green Seal®
- Durabilité accrue contre les éraflures

Bona SuperCourt OPTUM®

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résine polymère, éthers de glycol à base de propylène
pH:	8.5
Contenu Solides:	31%
Densité:	8,63 lb/gallon (1,035 SG)
Viscosité:	20-30 cP
Contenu de COV :	<275 g/L
Brillance:	85+
Odeur:	Commande très légère et non offensante
Couleur:	Blanc laiteux (humide), transparent et incolore (sec)
Conditionnement:	seau en plastique de 5 gallons
Durée de conservation:	Durée de conservation : 1 an dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Ininflammable – Bona SuperSport ONE doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. NE PAS CONGELER. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Pulvérisateur de revêtement de sol Bona à tête pivotante de 18 pouces avec manchon Bona.
Couverture:	500 à 600 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures
Durcissement:	Le processus de séchage dure environ 7 jours. Ne remettez pas les tapis en place tant que le sol n'est pas complètement sec. Vous pouvez marcher sur le sol après 24 à 48 heures, mais il restera sensible aux éraflures et aux rayures jusqu'à son séchage complet. N'utilisez aucun produit de nettoyage humide pendant la première semaine ; dépoussiérez uniquement à sec avec une lingette microfibre Bona SuperCourt. (N'utilisez pas de produits chimiques pour le dépoussiérage à sec sur les parquets.)
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et rangés dans un contenant hermétique. Recycler le contenant une fois vide.
Élimination:	Consultez les autorités locales concernant les possibilités d'élimination ou de recyclage appropriées pour les produits restants.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

Bona SuperCourt OPTUM®

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer le produit. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.
SÉCURITÉ
Assurer une ventilation adéquate pendant l'application et le séchage.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Terrains de basketball, gymnase polyvalent, scène, salles d'aérobic, de danse et de yoga, terrains de volleyball, de racquetball, de squash et de badminton.

COMPATIBILITÉ

Bona SuperCourt OPTUM adhère à la plupart des teintures, peintures, scellants et finitions après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. Ne pas appliquer Bona SuperCourt OPTUM sur du bois brut ou un parquet dont la température de surface est inférieure à 10 °C (50 °F). Le rendu des teintures, scellants, peintures et finitions peut varier considérablement selon l'essence de bois, en particulier pour les essences huileuses et résineuses. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, L'ASPECT ET LE RÉSULTAT SOUHAITÉ.

PRÉPARATION

Nettoyant concentré Bona SuperCourt®, autolaveuse avec tampons de nettoyage en microfibre Bona SuperCourt Athletic Floor Care (AFC), système de nettoyage à la serpillière Bona SuperCourt Athletic Floor Care, polisseuse Bona FlexiSand DCS®, plateau d'entraînement Bona MultiDisc, abrasifs diamantés Bona grain 180, aspirateur dorsal Bona DCS, applicateur de revêtement de sol à tête pivotante Bona 45,7 cm (18 po) et manchon d'applicateur de revêtement de sol Bona 45,7 cm (18 po), finition Bona SuperCourt OPTUM, bidon doseur et ruban adhésif bleu.
Pour un ponçage et une finition complets, veuillez suivre les spécifications de resurfaçage des planchers d'érable sportifs de la Maple Flooring Manufacturers Association (MFMA) sur www.maplefloor.org.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et remuez soigneusement avant utilisation.

Bona SuperCourt OPTUM®

APPLICATION

1. Versez une ligne de finition de 10 à 15 cm de large le long du mur de départ, dans le sens du fil du bois. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez la finition vers le mur opposé en suivant le fil du bois. Maintenir l'applicateur incliné comme une lame de chasse-neige vous permettra de conserver un bord humide. 3. À la fin de chaque ligne, tournez l'applicateur et tirez-le vers vous à travers la flaque de finition, puis essuyez-le parallèlement au bord humide. 4. Estompez les courbes. Ne poussez pas trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 5. Les zones oubliées peuvent être retouchées immédiatement. 6. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500 À 600 PIEDS CARRÉS PAR GALLON. N'APPLIQUEZ PAS UNE COUCHE TROP FINE. Veillez à bien évaluer la quantité de finition nécessaire afin de minimiser le gaspillage de produit. 7. Laissez sécher la première couche 2 à 3 heures. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18-27 °C / 40-60 % d'humidité relative). 8. Laissez sécher la couche finale au moins 24 heures avant utilisation.

ABRASION ENTRE LES COUCHES
Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches de Bona SuperCourt OPTUM, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour un résultat optimal, poncez entre chaque couche si nécessaire à l'aide des tampons de conditionnement Bona ou d'un polisseuse multidisque Bona et d'abrasifs diamantés Bona grain 240.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de produit de polissage et de résidus huileux. Effectuez toujours un test de compatibilité. Suivez le système Bona Prep® avec les abrasifs diamantés Bona et appliquez 1 à 2 couches de Bona SuperCourt OPTUM.

ENTRETIEN

Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'accès pour empêcher la saleté et les gravillons de pénétrer. Pour un résultat optimal, consultez les produits du système d'entretien des sols sportifs Bona SuperCourt pour un entretien optimal des parquets.

24 Invermess Place East, Suite 100, Englewood, CO 80112