



Bona SuperSport DTS

SCELLANT POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Un scellant de ponçage à l'eau spécialement formulé pour être utilisé avec tous les finis à l'eau Bona®.

Bona SuperSport DTS® est un scellant de ponçage à l'eau spécialement formulé pour être utilisé avec tous les vernis à l'eau Bona. Il scelle le bois, développe un ton naturel profond et un aspect vibrant, s'use facilement et empêche la finition de pénétrer dans la surface du bois.

- Excellente ponçabilité
- Minimise le collage latéral
- Pratiquement sans odeur



Bona SuperSport DTS

SCELLANT POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résine polymère, dérivé de silice, éther monométhyle de diéthylène glycol, propylène glycol.
pH:	7,5 - 7,9
Contenu Solides:	31-32%
Densité:	8,66 lb/gallon (1,04 g/cm³)
Contenu de COV :	250 g/L
Dilution:	Ne pas diluer
Odeur:	Non-délinquant
Couleur:	Laiteux à l'état humide. Transparent et incolore à l'état sec.
Conditionnement:	Seau de 5 gallons, en plastique
Durée de conservation:	Durée de conservation d'un an dans un emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Le Bona SuperSport DTS doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. À conserver à l'abri du gel. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Pulvérisateur de sol Bona à tête pivotante de 45,7 cm (18 po) avec manchon Bona. REMARQUE : Utiliser un applicateur propre pour le scellant et un autre applicateur propre pour la finition.
Couverture:	450 à 550 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Nettoyage:	Nettoyer les outils et équipements d'application à l'eau.
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
Certificats:	Finition conforme aux normes MFMA ; certification Greenguard Gold UL 2818-2022, norme de référence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement.

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515



Bona SuperSport DTS

SCELLANT POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Salles d'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et terrains de badminton.

COMPATIBILITÉ

Le mastic Bona SuperSport DTS® adhère à la plupart des teintures, peintures, scellants et finitions après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. Le résultat peut varier considérablement selon l'essence de

bois, notamment pour les essences huileuses et résineuses. Il est IMPÉRATIF de toujours effectuer un essai sur une petite surface afin de vérifier la compatibilité, l'aspect et le résultat souhaité.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

LE SYSTÈME SUPERSPORT DTS : Bona SuperSport DTS est un système à quatre couches : une ou deux couches de Bona SuperSport DTS, de peinture CourtLines® ou de

peinture Bona SuperSport®, et deux couches de finition Bona Sport.

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le sol selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer le ponçage final avec un papier de verre de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain

120 ou utiliser un polisseuse multidisque Bona et des abrasifs diamantés Bona de grain 120. 3. Aspirer soigneusement. 4. Sécher soigneusement.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et mélangez soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un batteur à palette pendant 30 secondes. Vous pouvez également secouer vigoureusement

le seau pendant au moins 30 secondes. Laissez reposer 5 minutes avant utilisation.



Bona SuperSport DTS

SCELLANT POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

APPLICATION

FINITION

1. Versez une ligne de 10 à 15 cm de large de scellant le long du mur de départ, dans le sens du grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez le scellant vers le mur opposé en suivant le grain du bois. Maintenir l'applicateur incliné comme une lame de chasse-neige vous aidera à conserver un bord humide. 3. À la fin de chaque passage, tournez l'applicateur et tirez-le vers vous à travers la flaque de scellant, puis étalez-le en tamponnant parallèlement au bord humide. 4. Estompez tous les virages. N'appuyez pas trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 5. Les zones oubliées peuvent être retouchées immédiatement. 6. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 450 À 550 PIEDS CARRÉS PAR GALLON. N'APPLIQUEZ PAS UNE COUCHE TROP MINCE. 7. Laissez sécher la couche d'apprêt pendant 2 à 3 heures. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées : 18-27 °C / 40-60 % d'humidité relative). 8. Appliquez une finition Bona SuperSport.

ABRASION ENTRE COUCHES POUR LES SOLS AVEC LIGNES DE JEU

Appliquez les lignes de jeu après la première couche de finition ou une deuxième couche de Bona SuperSport DTS. Avant l'application des lignes de jeu, poncez le sol à l'aide d'abrasifs diamantés Bona grain 240 montés sur un tampon

de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. Remarque : Si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le sol doit être ponctué à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Appliquez les lignes de jeu à l'aide de la peinture Bona CourtLines ou de la peinture Bona SuperSport en suivant les instructions sur l'étiquette. Si vous utilisez la peinture d'un autre fabricant, avant d'appliquer les lignes de jeu, préparez toujours un échantillon ou une zone de test pour déterminer la compatibilité et l'adhérence. Poncez toujours la peinture Bona CourtLines correctement sèche à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona. Si vous utilisez la peinture Bona SuperSport, il n'est pas nécessaire de poncer si la couche précédente a été appliquée dans les 48 heures. Après ponçage, aspirez et dépoussiérez soigneusement. Appliquez la couche de finition dans les 24 heures.

PABRASION ENTRE COUCHES POUR SOLS SANS LIGNES DE JEU

Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches de peinture Bona SuperSport DTS et de finition Bona SuperSport, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour un résultat optimal, poncez entre chaque couche si nécessaire. Après ponçage, aspirez et dépoussiérez soigneusement avec une serpillière Bona SuperCourt® légèrement humidifiée et un tampon de nettoyage en microfibre Bona SuperCourt.

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100

Englewood, Co. 80149