



Bona SuperSport HD

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Des surfaces de grande qualité pour de grands matches



Vernis bi-composant pour parquets en phase aqueuse de qualité supérieure spécialement formulé pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs.

Offre une finition polyuréthane robuste et de bonne tenue, avec une formule claire et non jaunissante. Conformément à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures.

- Retour sur le terrain après 24h
- Excellente résistance à l'usure, aux rayures et aux produits chimiques
- Facile à entretenir
- Recommandé par la FIBA pour le plus haut niveau de compétition



Bona SuperSport HD

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Des surfaces de grande qualité pour de grands matches

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Vernis polyuréthane bi-composant en phase aqueuse
Matières solides:	32 %
Brillance:	Brillant : 85% Mat : 20% (sur verre)
Mélange:	1 dose de durcisseur pour 1 litre de SuperSport HD ou 0,4 L de durcisseur pour 4,6 L de SuperSport HD (≈8 % en volume)
Durée de vie:	Max. trois heures à 20 ° C (plus court si plus chaud)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour un temps ouvert plus long (voir fiche technique séparée)
Temps de séchage:	Survitrification: 2-3 heures* Utilisation légère: 8 heures* Prêt à jouer: 3 jours* (voir note complémentaire sous Application ci-dessous) *dans des conditions climatiques normales, 20°C/60% HR
Outils d'application:	Rouleau Bona Microfleece ou applicateur à tête pivotante.
Consommation:	8-10 m ² /litre (100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé Durcisseur: Classé (voir fiche de données de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Vernis: 1 an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert. Durcisseur: 18 mois à compter de la date de production dans le flacon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres avec durcisseur (0,4 litre)
Certificats:	EMICODE; EC2 à faible émission intérieure GREENGUARD Gold EN 14 904:2006 Certifié FIBA.

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona SuperSport HD

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Des surfaces de grande qualité pour de grands matchs

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol soit acclimaté à son environnement d'utilisation finale, bien poncé, sec et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière.

Le vernis et le durcisseur doivent être à température ambiante, ajouter le durcisseur, insérer le filtre et bien agiter le bidon avant utilisation. Les conditions optimales d'utilisation se situent entre 18-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une

humidité élevée prolongent le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

Préparation des sols préalablement vernis

Le vernis Bona SuperSport HD peut être utilisé pour protéger des sols préfinis en usine et préalablement vernis, mais une adhérence satisfaisante doit être testée et assurée avant utilisation ! Pour la surcouche, suivez les instructions de surcouche fournies séparément.

MÉTHODOLOGIES

Bois non traité:

1x Primaire Bona SuperSport
1x Vernis Bona Super Sport HD
Ponçage léger grain 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (pour zones, zones)
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Super Sport HD

Surfaces en bois préfinies:

Nettoyage et ponçage superficiel
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (pour zones)
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Super Sport HD

Attention: Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Assurer une bonne ventilation pendant le séchage. De mauvaises conditions de séchage peuvent réduire les performances et l'adhérence du produit.

Les plastifiants des adhésifs à base de caoutchouc présents sur certains types de rubans de marquage de lignes peuvent ramollir et endommager les laques polyuréthane. Les rubans utilisés doivent avoir un « faible pouvoir collant » et doivent être en place aussi peu de temps que possible.



Bona SuperSport HD

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Des surfaces de grande qualité pour de grands matchs

APPLICATION

- 1) Secouez le bidon de vernis et ajoutez 8 % de durcisseur Bona SuperSport HD. Agiter immédiatement et soigneusement le mélange pendant une minute. Utilisez le mélange dans les 3 heures.
- 2) Appliquer à l'aide d'un rouleau Bona à raison de 8-10 m²/litre (100-120 g/m²). Rouler alternativement dans le sens et dans le sens du bois en évitant les accumulations de produit. Maintenez toujours un « bord humide » pour éviter les chevauchements.
- 3) Laisser sécher correctement avant d'appliquer d'autres couches de vernis ou de peinture. Prévoyez un temps de séchage légèrement plus long pour chaque couche appliquée. Assurez toujours une bonne ventilation pendant le processus de séchage. Si nécessaire, effectuer un

ponçage intermédiaire avec les abrasifs Bona grain P150 (ou plus fin) et dépoussiérer avant d'appliquer une couche de vernis. Remarque: Si la couche de vernis précédente a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire. Pour la peinture, la limite est de 12 heures.

Le processus de durcissement prend environ trois jours (90 % de durcissement en 24 heures, 100 % après 72 heures). Ne couvrez pas la surface tant que le sol n'est pas complètement durci. Le sol peut être utilisé après 24 heures mais reste susceptible d'être rayé ou abîmé jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Durant la première semaine, pas de nettoyage humide, seulement un dépoussiérage à sec.

SURVITRIFICATION

Le sol doit être survitrifié périodiquement de couches supplémentaires de vernis Bona SuperSport HD pour maintenir une surface sûre, antidérapante et performante et pour éviter que le sol ne doive être poncé pour redevenir une surface brute.

Des instructions détaillées de survitrification sont disponibles dans le guide des instructions de maintenance sur la page produit Bona SuperSport HD sur www.bona.com

ENTRETIEN

Le nettoyage avec les bons produits est facile ; Lorsque vous choisissez les produits de nettoyage et d'entretien Bona, vous pouvez être tranquille en sachant que vous avez choisi le meilleur produit possible pour vous aider à prendre soin de votre sol.

Les instructions de maintenance pour l'utilisateur final sont disponibles sur la page produit Bona SuperSport HD sur bona.com. **Veillez imprimer une copie de ces instructions et la remettre à l'utilisateur final.**



Bona SuperSport HD

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Des surfaces de grande qualité pour de grands matches

IMPORTANT!

- Les plastifiants présents dans les matériaux tels que les sous-tapis, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc des voitures, vélos et poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface. Utilisez une protection ou évitez complètement tout contact.
- Les déversements doivent être éliminés rapidement. Les déversements sans surveillance peuvent provoquer des

taches cosmétiques ou endommager la surface. Veuillez noter que même si les vernis Bona sont conçus pour fournir une surface scellée résistante à l'usure, aux rayures et aux déversements, etc., aucun système de finition appliqué en surface ne peut empêcher les dommages physiques au bois ou « durcir » le sol. Les empreintes dans le bois et les rayures peuvent être causées par des meubles, des objets tombés, des griffes de chien, etc. et des mesures doivent être prises pour réduire ce risque.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'apporteur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com