



Bona SuperSport HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN SPORTLAK

Geweldig oppervlak, voor geweldige sport



Hoogwaardige twee-componenten watergedragen sportlak, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op houten sportvloeren.

Biedt een sterke, hoogwaardige polyurethaan-afwerking volgens de Europese norm voor binnensportvloeren. Een heldere formule.

- Uitstekende weerstand tegen slijtage en schoenstrepen
- Eenvoudig te onderhouden
- Aanbevolen door FIBA, voor wedstrijden op het allerhoogste niveau



Bona SuperSport HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN SPORTLAK

Geweldig oppervlak, voor geweldige sport

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	2-componenten watergedragen polyurethaan afwerking – speciaal voor sportvloeren
Vast stofgehalte:	32%
Glans (bij 60°):	Glans: 85% Mat: 20% (op glas)
Mengverhouding:	OF 1 deel Harder op 1 liter Bona SuperSport HD OF 0,4 liter Harder op 4,6 liter Bona SuperSport HD (≈8 vol%)
Potlife:	Max. 3 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	Opnieuw lakken: 2-3 uur* Licht gebruik: 8 uur* Volledig uitgehard/speelklaar: 3 dagen* (zie aanvullende opmerking onder Gebruiksaanwijzing hieronder) *Bij normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	Aflak: ongeclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	Aflak: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking Harder: 18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	3 x 5 liter inclusief harder (0,4 liter)
Certificaten:	EMICODE; EC2 – lage emissie GREENGUARD Gold EN 14904:2006 FIBA Gecertificeerd

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.



Bona SuperSport HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN SPORTLAK

Geweldig oppervlak, voor geweldige sport

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid

verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.

Vorbereiding van eerder gelakte vloeren

Bona SuperSport HD kan worden gebruikt voor het overlakken van in de fabriek voorgelakte en eerdere gelakte vloeren, maar altijd vóór gebruik een test uitvoeren om te checken dat er een goede hechting plaatsvindt.

BEHANDELSHEMA

Onbehandeld hout:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport HD
- Licht tussenschuren met korrel 150
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (voor zones e.d.)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Eerder gelakt oppervlak:

- Reinigen en oppervlakkig schuren
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (voor zones e.d.)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

Weekmakers van lijmen op rubber-basis op sommige soorten belijningstape kunnen polyurethaanlakken zacht maken en beschadigen. Gebruikte tapes moeten een "lage kleefkracht" hebben en moeten zo kort mogelijk op hun plaats zitten.



Bona SuperSport HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN SPORTLAK

Geweldig oppervlak, voor geweldige sport

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Voeg 8% Bona SuperSport HD Harder toe aan de sportlak en direct het mengsel voor 1 minuut grondig schudden. Dit mengsel moet direct of in ieder geval binnen 3 uur worden gebruikt.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8 -10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag of verf. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg voor goede ventilatie tijdens het droogproces.

- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. Opmerking: als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren. Voor verf is de limiet 12 uur.

Het uithardingsproces duurt ongeveer 3 dagen (90% uitgehard na 24 uur, 100% na 72 uur). Plaats niets op het oppervlak voordat de vloer volledig is uitgehard. De vloer mag na 24 uur worden bespeeld, maar blijft gevoelig voor krassen en beschadigingen totdat de lak volledig is uitgehard! Tijdens de eerste week niet nat reinigen, alleen droog schoonmaken.

BONA RECOATEN – NIEUWE LAAG

De vloer moet periodiek worden overgelakt met extra lagen Bona SuperSport HD om een veilig, antislip, hoogwaardig oppervlak te behouden en te voorkomen dat de vloer moet

worden kaalgeschuurd. Hiervoor de vloer diep reinigen, licht opschuren, stofzuigen en nieuwe laklagen aanbrengen.

ONDERHOUD

Reinig de vloer met Bona SuperSport Cleaner (regelmatig gebruik) en Bona SuperSport Deep Clean (voor periodiek, intensief reinigen als het oppervlak glad is geworden). Het uiterlijk en de toestand van de vloer moeten regelmatig worden gecheckt als onderdeel van een doorlopend

onderhoudsplan. Om een veilig en professioneel ogend oppervlak te behouden en om te voorkomen dat het opnieuw moet worden kaalgeschuurd, moet de vloer met tussenpozen worden behandeld met extra lagen Bona SuperSport HD.



Bona SuperSport HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN SPORTLAK

Geweldig oppervlak, voor geweldige sport

BELANGRIJK!

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wielotjes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of

het oppervlak beschadigen.

- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com