



Bona SuperSport HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY



Dwukomponentowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, przeznaczony do profesjonalnego lakierowania drewnianych podłóg sportowych.

Bona SuperSport HD jest 2-komponentowym lakierem nawierzchniowym na bazie wody, przeznaczonym do profesjonalnego lakierowania podłóg sportowych. Zapewnia trwałe, grubopowłokowe wykończenie poliuretanowe zgodne z Europejską normą dotyczącą halowych nawierzchni sportowych. Transparentny, niezółknący lakier doskonale nadający się do podłóg drewnianych.

- Znakomita odporność na ścieranie i zarysowania
- Łatwy w pielęgnacji
- Rekomendowany przez FIBA do rozgrywania zawodów o najwyższej randze



Bona SuperSport HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	32%
Połysk (60°):	Połysk: 85% Mat: 20% (na szkło)
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 1l SuperSport HD lub 0,4l utwardzacza na 4,6l SuperSport HD (≈8 vol%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 3 godziny w 20°C
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3h* Lekkie użytkowanie: 8h* Gotowy do rozgrywek: 3dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10 m²/l (100-120g/m²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Lakier: 1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Utwardzacz: 18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3x5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE EC2 GREENGUARD Gold EN 14904:2006 FIBA

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona SuperSport HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi,

powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Przygotowanie wcześniej lakierowanych podłóg

Bona SuperSport HD może być stosowany do aplikacji na fabrycznie wykończone i wcześniej lakierowane podłogi. Przed użyciem należy przetestować i zabezpieczyć zadowalającą przyczepność! W przypadku przemaľowywania należy postępować zgodnie z instrukcją dla systemu Bona Srebro.

SYSTEMY APLIKACJI

Surowe drewno:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport HD
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (na obszary)
- 2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Wcześniej wykończone podłogi:

- Gruntowne czyszczenie i szlif
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (na obszary)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Uwaga: Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna. Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.

Plastyfikatory z klejów na bazie kauczuku na niektórych rodzajach taśm mogą zmiękczać i uszkadzać lakiery poliuretanowe. Stosowane taśmy powinny mieć "niską przyczepność" i powinny znajdować się na miejscu tak krótko, jak to możliwe.



Bona SuperSport HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

APLIKACJA

1. Wstrząśnij pojemnikiem z lakierem i dodaj 8% utwardzacza Bona SuperSport HD. Mieszanie zużyć w ciągu 3 godzin.
2. Nakładać za pomocą wałka Bona w ilości 8-10 m²/litr (100-120 g/m²). Aplikować naprzemiennie w poprzek i z usłojeniem drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj "moką krawędź".
3. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru lub farby. Przewiduj nieco dłuższy czas schnięcia dla każdej nałożonej warstwy. Zawsze zapewniaj dobrą wentylację podczas procesu suszenia. W razie potrzeby wykonać szlifowanie pośrednie przy użyciu

materiału ściernego P150 (lub drobniejszego). Uwaga: Jeśli poprzednia warstwa lakieru schła dłużej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie. W przypadku farby limit wynosi 12 godzin.

Proces utwardzania trwa około trzech dni (90% utwardza się w ciągu 24 godzin, 100% po 72 godzinach). Nie przykrywać powierzchni, dopóki podłoga nie utwardzi się całkowicie. Na podłodze można grać po 24 godzinach, ale pozostanie ona podatna na zarysowania lub uszkodzenia do czasu całkowitego utwardzenia. Przez pierwszy tydzień nie należy czyścić na mokro.

PONOWNA APLIKACJA (RECOATING)

Podłoga powinna być okresowo pokrywana dodatkowymi warstwami Bona SuperSport HD, aby zachować bezpieczną i antypoślizgową powierzchnię. Jest to kluczowe aby zapobiec konieczności ponownego szlifowania podłogi do surowego drewna.

Szczegółowe instrukcje dotyczące ponownej aplikacji są dostępne jako część przewodnika po instrukcjach konserwacji na stronie produktu Bona SuperSport HD pod adresem www.bona.com.

PIELĘGNACJA

Instrukcje pielęgnacji i konserwacji dla użytkownika końcowego są dostępne na stronie bona.com. Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne zarówno dla

konsumentów, jak i komercyjnych użytkowników końcowych. Prosimy wydrukować kopię odpowiednich instrukcji i przekazać ją użytkownikowi końcowemu.



Bona SuperSport HD

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie

itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegnie fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

- Lakiery Bona nie żółkną i nie zmieniają koloru pod wpływem światła UV. Jednakże lakiery Bona nie są w stanie zapobiec zmianie koloru samego drewna, która powstaje w wyniku wyciekania garbników, migracji substancji składowych drewna oraz działania naturalnych procesów starzeniowych.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.