



Bona SuperSport HD

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Suprafață excelentă pentru jocuri de excepție.



Lac premium bicomponent pe bază de apă, special formulat pentru utilizare profesională pe pardoseli sportive din lemn.

Bona SuperSport HD oferă un finisaj poliuretanic rezistent, cu strat solid, în conformitate cu standardul european pentru suprafețele sportive de interior.

- Înapoi pe teren după 24h
- Rezistență excelentă la uzură, zgârieturi și substanțe chimice
- Ușor de întreținut
- Recomandat de FIBA pentru cel mai înalt nivel de competiție



Bona SuperSport HD

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Suprafață excelentă pentru jocuri de excepție.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac poliuretanic bicomponent pe bază de apă
Corp solid:	Aprox. 32%
Strălucire (la 60°):	Lucios: 85%, Mat: 20%(pe sticlă)
Raport mixare:	1 parte întăritor la 1 litru SuperSport HD sau 0,4 L întăritor la 4,6 L SuperSport HD(≈8% vol.)
Pot life:	3 ore la 20°C(mai scurt dacă este mai cald)
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Următorul strat: 2–3 ore* Utilizare ușoară: 8 ore* Pregătit pentru joc: 3 zile* (vedeți nota suplimentară de la secțiunea „Aplicare” de mai jos) *în condiții climatice normale 20°C/60% umiditate relativă
Unelte de lucru:	Rolă microfibră Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru(120-100g/m ²) per strat
Siguranță:	Lac: Neclasificat Întăritor: Clasificat(a se vedea fișa tehnică de securitate)
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă; materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	Lac: 1 an de la data producției, în recipientul original sigilat Întăritor: 18 luni de la data producției, în recipientul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau depășește +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5 litri, inclusiv întăritorul(0,4 litri)
Certificate & standarde:	EMICODE; EC2 emisii reduse la interior GREENGUARD Gold EN 14904:2006 Certificat FIBA

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate



Bona SuperSport HD

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Suprafață excelentă pentru jocuri de excepție.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare, bine șlefuită, uscată și lipsită de praf de șlefuire, ulei, ceară și alte impurități.

Lăsați lacul și întăritorul să ajungă la temperatura camerei, adăugați întăritorul, introduceți filtrul și agitați energic recipientul înainte de utilizare. Condițiile optime de utilizare sunt între 18–25°C și 30–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl

prelungesc. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.**

Pregătirea pardoselilor lăcuite anterior

Bona SuperSport HD poate fi utilizat pentru reaplicare pe pardoseli finisate din fabrică și pe pardoseli lăcuite anterior, însă aderența satisfăcătoare trebuie testată și verificată înainte de utilizare! Urmați instrucțiunile pentru reaplicare din ghidul de întreținere Bona SuperSport HD.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn netratat:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport HD
Șlefuire intermediară gr. 150
1-2x Bona Supersport Zone Paint(opțional)
1 x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Suprafețe lăcuite anterior:

Curățare profundă și șlefuire
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opțional)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

Plastifianții din adezivii pe bază de cauciuc, folosiți la unele tipuri de benzi pentru marcaje, pot înmuia și deteriora lacurile poliuretanice. Benzile utilizate trebuie să aibă aderență redusă („low tack”) și să fie menținute pe suprafață pentru o perioadă cât mai scurtă de timp.



Bona SuperSport HD

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Suprafață excelentă pentru jocuri de excepție.

APLICARE

1) Amestecați lacul și adăugați 8% întăritorul SuperSport HD și imediat omogenizați amestecul bine, timp de 1 minut. Amestecul de lac/întăritor trebuie utilizat imediat sau în decurs de maxim 3 ore.

2) Aplicați lac folosind o rolă Bona la un consum de 8-10m²/litru (100-120g/m²). Rulați alternativ, transversal și în sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita suprapunerile.

3) Se lasă să se usuce în mod corespunzător înainte de a aplica straturi suplimentare de lac sau vopsea. Anticipați timpul de uscare puțin mai lung pentru fiecare strat aplicat. Asigurați întotdeauna o bună ventilație în timpul procesului de uscare. Dacă este necesar, se face o șlefuire

intermediară folosind abrazive Bona gr. P150(sau mai fine) și îndepărtați praful înainte de aplicarea stratului final de lac.

Notă: În cazul în care au trecut mai mult de 24 de ore timp de uscare, atunci o șlefuire intermediară este întotdeauna necesară.

Procesul de maturizare durează aproximativ 3 zile(90% maturizat în 24 ore, 100% după 72 ore). A nu se acoperi suprafața până când nu este complet maturizată. Jocurile se pot relua pe suprafață după 24 de ore, dar suprafața rămâne susceptibilă să fie afectată de urme de frecare până la maturizarea completă. În prima săptămână nu se spală, ci doar se aspiră sau se mătură.

REACOPERIRE

Pardoseala trebuie reaplicată periodic cu straturi suplimentare de Bona SuperSport HD pentru a menține o suprafață sigură, antiderapantă, cu performanță ridicată și pentru a preveni necesitatea șlefuirii complete până la

lemnul brut.

Instrucțiuni detaliate pentru reaplicare sunt disponibile în **ghidul de întreținere** pe pagina produsului Bona SuperSport HD de pe www.bona.com.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt disponibile pe pagina produsului Bona SuperSport HD de pe bona.com. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.



Bona SuperSport HD

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Suprafață excelentă pentru jocuri de excepție.

IMPORTANT!

- Plastifianții din materiale precum substraturile pentru covoare, picioarele mobilierului, rolele și adezivii utilizați pentru fixare pot provoca înmuierea și decolorarea. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc ale mașinilor, bicicletelor și cărucioarelor pentru copii poate duce la decolorări permanente și ireversibile ale suprafeței. Utilizați protecții sau evitați complet contactul.
- Lichidele vărsate accidental trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și lăsate necurățate pot provoca pete

estetice sau pot deteriora suprafața.

Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări, niciun sistem de finisare aplicat pe suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau „întărirea” pardoselii. Adânciturile în lemn și zgârieturile pot fi provocate de mobilier, obiecte scăpate, ghearele câinilor etc., iar măsurile preventive trebuie luate pentru a reduce riscul apariției acestora.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ifov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222