



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AL AGUA DE UN COMPONENTE

Colores vibrantes, líneas nítidas



Pintura especial para marcar líneas en superficies deportivas de interior. A base de agua y lista para usar, directamente del bote.

Con sus excelentes propiedades de adhesión se puede aplicar a una amplia gama de superficies deportivas, incluyendo suelos de madera y resilientes. Bona SuperSport Line Paint es un componente esencial del sistema Bona SuperSport que ofrece un tratamiento completo para suelos deportivos. En caso necesario, por ejemplo, cuando se pinta sobre superficies preacabadas o si las marcas de las líneas van a estar expuestas a un desgaste directo, se puede agregar el endurecedor Bona SuperSport HD Hardener (se vende por separado) para incrementar la resistencia al desgaste y a los productos químicos y para garantizar una adhesión aún mayor.

- Inmejorable opacidad o capacidad de cubrición
- Excelente fluidez y nivelación
- Ahorro de tiempo
- Al agua y baja emisión de olores



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AL AGUA DE UN COMPONENTE

Colores vibrantes, líneas nítidas

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Pintura de poliuretano al agua de 1 componentes
Color:	Negro, Azul Oscuro, Azul Claro, Verde Oscuro, Verde Claro, Rojo, Naranja, Violeta, Amarillo, Blanco
Brillo (a 60°):	Mate (20-30 % a 60°)
Tiempo de aplicación:	Si se agrega SuperSport HD Hardener, se debe utilizar en un plazo de 3 horas*
Disolución:	Si es necesario, dilúyalo con hasta un 10 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	- Listo para el recubrimiento: 1-2 horas* - Listo para el lijado: 3-4 horas* *en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Brocha de cerdas finas o rodillo de microfibra de pelo corto
Rendimiento:	6-10 m ² /litro (100-167 g/m ²) por capa = 120-200 metros de 50 mm de ancho de línea/litro
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	1 litro

En la ficha de datos de seguridad correspondiente se incluye información adicional detallada.



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AL AGUA DE UN COMPONENTE

Colores vibrantes, líneas nítidas

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se utilizará, bien lijado, seco y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni cera, ni ningún otro contaminante. La superficie sobre la que se van a pintar marcas de líneas deberá estar perfectamente preparada en función del tratamiento apropiado. Las canchas y las líneas deben marcarse con una cinta de revestimiento adecuada. Presione la cinta firmemente contra el suelo para evitar que la pintura se corra.

TRATAMIENTO

Madera no tratada

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE o HD
Lijado ligero con grano ≥ 150
1x Bona SuperSport Line Paint
1x Bona SuperSport ONE o HD

Superficies de madera preacabadas

Bona SuperSport Deep Clean (desengrasante)
Bona Diamond Abrasives G240 (abrasión)
1x Bona SuperSport Line Paint con una adición del 10 % de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, goma y similar

Sin tratamiento o con el barniz totalmente eliminado
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Linóleo

Sin tratamiento o con el barniz totalmente eliminado
1x Bona LinoPrime
Bona Scrad Pad (abrasión)
1x Bona SuperSport Line Paint

Deje que la pintura alcance la temperatura de la estancia y remueva bien el recipiente antes de utilizarlo. Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 18 y 25 °C, y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, goma, linóleo y similar

Barniz preacabado aplicado en fábrica
Bona SuperSport Deep Clean (desengrasante)
Bona Diamond Abrasives G240 (abrasión)
1x Bona SuperSport Line Paint con una adición del 10 % de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Los plastificantes de los adhesivos en base caucho de algunos tipos de cintas adhesivas que se utilizan para delimitar canchas pueden ablandar y dañar los barnices de poliuretano. Las cintas empleadas deberían ser de «baja adhesión» y permanecer pegadas el menor tiempo posible. Los mejores resultados se consiguen cuando la cinta se retira mientras la pintura sigue estando húmeda.

- La capa posterior, de pintura o barniz, deberá aplicarse en un plazo de 48 horas. Transcurrido este tiempo, será necesario efectuar un lijado antes de aplicar capas de acabado adicionales. El lijado se puede realizar con un Bona Scrad Pad u otro abrasivo fino similar.



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AL AGUA DE UN COMPONENTE

Colores vibrantes, líneas nítidas

APLICACIÓN

- 1) Dependiendo de la aplicación (consulte el tratamiento indicado anteriormente), y si hiciera falta, agregue un 10 % de Bona SuperSport HD Hardener a la pintura y remueva con cuidado hasta que la pintura tenga un aspecto homogéneo. Si no hiciera falta, pase directamente al paso 2. Tras agregar el endurecedor, la pintura se debe utilizar en un plazo de 3 horas.
- 2) Aplique la pintura con una brocha fina o un rodillo. Evite las acumulaciones de pintura y aplíquela solapando húmedo sobre húmedo sin interrupciones. Tenga en cuenta que una aplicación escasa influye en la opacidad o capacidad de cobertura.
- 3) Retire la cinta adhesiva directamente o bien una vez que la pintura se haya secado por completo. Evite quitar la cinta cuando la pintura esté semiseca. Si utiliza la pintura con endurecedor, se recomienda eliminar siempre la cinta mientras la pintura sigue húmeda.
- 4) Deje que la pintura se seque. En caso necesario, posiblemente con colores blancos y claros, aplique una segunda capa de pintura.
- 5) Proteja las zonas pintadas con 1-2 capas de un barniz de terminación Bona SuperSport (consulte el tratamiento indicado). Si han transcurrido más de 48 horas desde la aplicación de la pintura, lije ligeramente las zonas pintadas con un abrasivo Bona Scrad Pad (sin wings) antes de recubrir las.

APLICACIÓN DE MARCAS DE LÍNEAS SIN PROTECCIÓN

Bona SuperSport Line Paint presenta una excelente adhesión a un gran número de superficies, pero antes del uso siempre se debe comprobar la adhesión directamente in situ para constatar que es suficiente. Agregue un 10 % de Bona SuperSport HD Hardener a la pintura y compruebe si

la adhesión es satisfactoria antes de marcar la línea en toda el área.

Proceso

1. Desengrase la zona para eliminar una potencial contaminación utilizando una solución al 10 % de Bona SuperSport Deep Clean.
2. Neutralice con agua limpia y deje que la superficie se seque.
3. Agregue un 10 % de Bona SuperSport HD Hardener a la pintura, removiéndola con cuidado. Tenga en cuenta que, tras agregar endurecedor, la pintura se debe utilizar en un plazo de 3 horas.
4. Aplique la pintura con una brocha fina o un rodillo. Evite las acumulaciones de pintura y aplíquela solapando húmedo sobre húmedo sin interrupciones. Tenga en cuenta que una aplicación escasa influye en la opacidad o capacidad de cobertura.
5. Retire la cinta adhesiva directamente o, al menos, mientras la pintura sigue estando húmeda.
6. Deje que se seque. Si es necesario, aplique una segunda mano de pintura.

El proceso de curado dura aproximadamente 3 días (90 % curado en 24 horas, 100 % tras 72 horas). No cubra la superficie hasta que el suelo haya curado totalmente. Una vez transcurridas 24 horas, se puede jugar sobre el suelo, pero hasta que no esté completamente curado, sigue existiendo riesgo de que se produzcan marcas de calzado o desperfectos. Durante la primera semana, no se debe limpiar en húmedo; elimine únicamente el polvo en seco. Para la limpieza utilice Bona SuperSport Cleaner de forma regular y Bona SuperSport Deep Clean de forma periódica. Para la limpieza con máquina, utilice pads blancos o rojos no abrasivos.



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AL AGUA DE UN COMPONENTE

Colores vibrantes, líneas nítidas

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.