



Bona SuperSport Line Paint 1K

1-KOMPONENT, VATTENBUREN LINJEFÄRG

Klara färger, skarpa linjer



Specialfärg för linjemärkning av sportgolv inomhus. Vattenburen och klar att använda, direkt från hinken.

Med sina utmärkta vidhäftningsegenskaper kan den appliceras på ett brett utbud av sportytor, inklusive trä- och halvhårda golv. Bona SuperSport Line Paint är en oundgänglig komponent i Bona SuperSport System och ger en komplett behandling för sportgolv. Vid behov, som vid målning på förbehandlade ytor eller om linjemarkeringarna kommer att utsättas för direkt slitage, kan Bona SuperSport HD Hardener (säljs separat) tillsättas för att ge ökad slit- och kemikaliebeständighet samt ännu bättre vidhäftning.

- Utmärkt täckförmåga
- Mycket bra appliceringsegenskaper
- Tidsbesparande
- Vattenburen och låg doft



Bona SuperSport Line Paint 1K

1-KOMPONENT, VATTENBUREN LINJEFÄRG

Klara färger, skarpa linjer

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	1-komponent vattenburen polyuretan färg
Färg:	Black, Dark Blue, Light Blue, Dark Green, Light Green, Red, Orange, Violet, Yellow, White.
Glans (vid 60°):	Matt (20-30% vid 60°)
Brukstid:	Om SuperSport HD härdare är tillsatt – använd inom 3 timmar*
Spädning:	Vid behov, späd med upp till 10 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	- Överlackering: 1–2 timmar* - Slipbar: 3–4 timmar* *vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Fin pensel eller 5 mm microfiber roller
Åtgång:	6–10 m ² /liter (100-167g/m ²) per stryk = 120 – 200 meter på en 50 mm bred linje/liter.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	1 liter

Ytterligare mer detaljerad information kan hittas i produktens säkerhetsdatablad.

FÖRBEREDELSE

Före applicering skall ytan grundas med en vattenburen grundlack från Bona. Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och 30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre

torktid. Lägsta temperatur för att använda produkten är 13°C.

Ytan som ska linjemarkeras skall vara professionellt utförd enligt behandlingsschemat nedan. Ytor och linjer skall markeras med en lämplig professionell tejp för ändamålet. Pressa tejpens ordentligt för att undvika att färgen kryper under tejpens.



Bona SuperSport Line Paint 1K

1-KOMPONENT, VATTENBUREN LINJEFÄRG

Klara färger, skarpa linjer

BEHANDLINGSSCHEMA

Trägolv, obehandlat:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE eller HD
Lätt mellanslipning med korn ≥ 150
1-2x Ev. Bona SuperSport Zone Paint för zonmålning
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport ONE eller HD

Trägolv, fabrikslackerat:

Bona SuperSport Deep Clean (rengöring)
Bona Diamond Abrasives korn 240 (slipning)
1-2x Ev. Bona SuperSport Zone Paint för zonmålning
1x Bona SuperSport Line Paint med 10% tillsats av Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, gummi och liknande, obehandlad eller helt nollställt underlag:

1-2x Ev. Bona SuperSport Zone Paint för zonmålning
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, gummi, linoleum och liknande, fabrikslackerad:

Bona SuperSport Deep Clean (rengöring)
Bona Diamond Abrasives korn 240 (slipning)
1-2x Ev. Bona SuperSport Zone Paint för zonmålning

1x Bona SuperSport Line Paint med 10% tillsats av Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum, obehandlad eller helt nollställt underlag:

1x Bona LinoPrime
Bona Scrad Pad (slipning)
1-2x Ev. Bona SuperSport Zone Paint för zonmålning
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

OBS:

- För att måla större ytor och fält använd Bona SuperSport Zone Paint.
- Mjukgörare från gummibaserade lim på vissa typer för linjemarkeringstejp kan mjukgöra och skada polyuretanlacken. Tejp med lågt klibb bör användas och tejpens bör tas bort så fort som möjligt. Bäst resultat fås när tejpens tas bort medan färgen är våt.
- Efterföljande lager lack måste applicera inom 48 timmar annars måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad.
- När Bona SuperSport Line Paint används på fabrikslackerat golv skall alltid 10% Bona SuperSport HD härdare tillsättas i linjefärgen oavsett om man har zonmålning eller inte.



Bona SuperSport Line Paint 1K

1-KOMPONENT, VATTENBUREN LINJEFÄRG

Klara färger, skarpa linjer

APPLICERING

1. Blanda upp färgen ordentligt innan den används. Applicera färgen med en roller eller pensel. Stryk ut ordentligt och undvika pölar. Överlappa vått-i-vått.
2. Om produkten används utan härdare kan tejpen tas bort när om helst. Om produkten används med härdare skall tejpen tas bort direkt eller när färgen torkat helt.
3. Låt torka. Vid behov lägg ett lager färg till.
4. Applicera 1–2 lager med Bona SuperSport topplack (se behandlingsschema). Om färgen torkat mer än 48 timmar måste golvet mellanslipas med en Bona Scrad Pad.

APPLICERING AV LINJEMARKERINGSFÄRG UTAN TOPPLACK

Bona SuperSport Line Paint har mycket god vidhäftning mot många olika ytor. Vidhäftningen måste alltid testas på aktuellt golv för att säkerställa ett bra resultat. Tillsätt 10% Bona SuperSport HD härdare till linjemarkeringsfärgen. Testa vidhäftningen så att önskat resultat uppnås innan linjerna målas.

Tillvägagångssätt

1. Rengör golvytan med Bona SuperSport Deep Clean, 10%-ig inblandning.
2. Neutralisera golvet med rent vatten och låt torka.
3. Tillsätt 10% Bona SuperSport HD härdare i linjefärgen, blanda noga. Brukstiden för blandningen är ca 3 timmar.
4. Applicera färgen med en fin pensel eller en roller. Undvik överskott av färgen. Applicera alltid vått-i-vått utan avbrott.
5. Ta bort tejpen direkt eller i alla fall medan färgen är våt.
6. Låt torka. Vid behov applicera ett andra stryk av färgen.

Härdprocessen tar ca 3 dagar, (90% härdar inom 24 timmar, 100% efter 72 timmar). Täck inte golvet förrän det är fullt uthärdat. Golvet kan användas efter 24 timmar men är fortfarande känsligt för repor till färgen är fullt uthärdad. För daglig rengöring används Bona SuperSport Cleaner och för periodisk rengöring Bona SuperSport Deep Clean. Vid maskinell rengöring använd vit och röd pad.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.